



# دليل الأخشاب الصلبة الأمريكية المستدامة



# الأنواع

البلوط الأحمر الأمريكي <i>Quercus spp</i>	8
خشب التوليب الأمريكي <i>Liriodendron tulipifera</i>	14
خشب الكرز الأمريكي <i>Prunus serotina</i>	22
خشب الآش الأمريكي <i>Fraxinus spp</i>	28
البلوط الأبيض الأمريكي <i>Quercus spp</i>	36
خشب القيقب الأمريكي اللين <i>Acer rubrum/Acer macrophyllum</i>	42
خشب القيقب الأمريكي الصلب <i>Acer saccharum</i>	44
خشب الجوز الأمريكي <i>Juglans nigra</i>	50
خشب الجوز الأمريكي / البقان <i>Carya spp</i>	56
خشب الدردار الأمريكي <i>Ulmus rubra</i>	58
خشب السيكامور الأمريكي <i>Platanus occidentalis</i>	59
خشب الزيزفون الأمريكي / خشب الحور القطني <i>Tilia americana/Populus deltoides</i>	60
الصمغ الأمريكي <i>Liquidambar styraciflua</i>	62
خشب البتولا الصفراء الأمريكي <i>Betula alleghaniensis</i>	63
خشب أندر أمريكي <i>Alnus rubra</i>	68
خشب الأسبن الأمريكي <i>Populus tremuloides</i>	69
خشب الصفصاف الأمريكي / ساسفراس <i>Salix nigra/Sassafra officinale</i>	70
خشب الهاكبير الأمريكي / الزان <i>Celtis occidentalis/Fagus grandifolia</i>	71



## المحتويات

02	مقدمة
04	الأخشاب الصلبة الأمريكية المستدامة
12	مقر بلومبيرج في لندن من خلال المشجعين + الشركاء
18	القسم الفني للأخشاب المصفحة
26	أكاديمية رويال للموسيقى
32	مركز ماجيز لرعاية مرضى السرطان
40	لوردس وارنر ستاند
48	التركيز على الشكل المعماري المعمارية
54	القسم الفني للأخشاب المعدلة حرارياً
64	التركيز على الأثاث & المنتج
72	دليل تصنيف الأخشاب الصلبة
96	جداول المقارنة
99	مسرد المصطلحات
101	جهات الاتصال والمزيد من المعلومات

# مقدمة حول دليل الأنواع

تحتوي غابات الأخشاب الصلبة بشرق الولايات المتحدة على مجموعة متنوعة من الأخشاب الصلبة للأشجار المعتدلة، والتي تم الاستفادة منها في الأغراض التجارية وغير التجارية منذ مطلع القرن العشرين.





تتمتع صناعة الأخشاب الصلبة الأمريكية، التي يعود تاريخها إلى أوائل المستوطنين الأوروبيين، بخبرة كبيرة في مجال معالجة الأخشاب الصلبة المحلية في أمريكا الشمالية. تتمركز مصادر الأخشاب الصلبة في الولايات المتحدة بشكل أساسي في الشرق، وامتدادًا من ولاية ماين في الشمال إلى خليج المكسيك في الجنوب، وفي وادي المسيسيبي في الغرب. لذا تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية أنواعًا من الأخشاب الصلبة للأشجار المعتدلة أكثر من أي منطقة أخرى في العالم.

هناك عدد قليل من الدول الأخرى التي يمكنها التباهي بما حققته أمريكا من نجاح في استدامة غابات الأخشاب الصلبة. ونظرًا للتطبيق المكثف لأفضل الممارسات الإدارية (BMP)، فإن غابات الأخشاب الصلبة الأمريكية تتخذ موقفًا صحيًا وحيويًا تجاه الأشجار وتجاه مجموعة كبيرة ومتنوعة من الحيوانات البرية والأنهار والجداول المائية النظيفة بالإضافة إلى وجود مجموعة من الأنشطة الترفيهية. وقد أسفرت السنوات التسعون الأخيرة من تحسين إدارة الغابات، واللوائح الحكومية والفيدرالية، إلى جانب زيادة الفهم لزراعة الغابات ورغبة الجميع في الحفاظ على الغابات، عن انتعاش وتجديد جذري لمصادر الأخشاب الصلبة الأمريكية.

إن صناعة نشر الأخشاب الصلبة ومعالجتها، والتي تعتمد على هذا المصدر، هي أكبر منتج للأخشاب الصلبة المقطوعة بالمنشار في العالم. وفي السنوات الأخيرة، زادت الولايات المتحدة من صادراتها بشكل كبير ومن خلال الإدارة الحذرة لغاباتها، تزرع الولايات المتحدة أشجار الأخشاب الصلبة كل عام أكثر مما تحصد، مما يضمن وفرة في إمدادات الأخشاب لفترة طويلة. في الوقت الذي يواجه فيه العالم تغيرات بيئية، وفي ظل وجود الاستدامة في صادرة أذهان الناس، فإن توافر المواد الطبيعية هو أحد الشواغل الرئيسية، مع العلم أن المخزون المتنامي للغابات الأمريكية منذ عام 1953.

يختلف توافر وخصائص هذه الأنواع حسب المنطقة، ولكن كل نوع من أنواع الأخشاب الصلبة الأمريكية ينمو بمعدل أكبر بكثير مما يتم حصاده. والدول التي حققت هذا المستوى من النجاح في استدامة غاباتها من الأخشاب الصلبة عددها قليل.

بمجرد حصاد وطحن هذه الأنواع، تقدم الأخشاب الصلبة الأمريكية مجموعة كبيرة ومتنوعة من الألوان والأنواع والخصائص؛ بدءًا من درجات الوان البلوط الأحمر والكرز والألدر الرقيق والأكثر قتامة إلى درجات الألوان الفاتحة من خشب القيقب والتوليب والأش. ويمكن استخدام معظم الأنواع المعروضة هنا في مجموعة واسعة من الاستعمالات، بدءًا من الأثاث الفاخر وحتى الألواح الهيكلية ذات الحجم الصناعي.

	<b>المنطقة الجنوبية</b>	الشتاء طويل، وصيف قصير. مناسب بشكل خاص للأخشاب الصلبة بطينة النمو والحيبية مثل القيقب والبتولا.
	<b>المنطقة الوسطى</b>	الصيف حار، والشتاء بارد. مناسب بشكل خاص لأنواع مثل الجوز والهيكوري والبلوط الأبيض.
	<b>الإقليم أبالاشيا</b>	المناخ متغير، بسبب وجود اختلاف في كل من الارتفاعات وخطوط العرض. ومعظم أنواع الأخشاب الصلبة تزدهر هنا حيث أنه موطن لأكثر تجمع من الكرز.
	<b>ملاحظة –</b>	تنمو العديد من أنواع الأخشاب الصلبة الأمريكية مثل: الأش و <span>خشب التوليب والقيقب الناعم</span> والبلوط الأحمر والأبيض فوق أراضي المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية ومنطقة أبالاشيا. ولكن بسبب التباين في المناخ ونوع التربة والارتفاع، فقد تختلف الأخشاب المنتجة اختلافًا كبيرًا من حيث اللون والنوع وغير ذلك من الخصائص الفيزيائية.

المنطقة الشمالية

المنطقة الوسطى

منطقة شمال غرب المحيط الهادئ

#### مصادر الأخشاب الصلبة الأمريكية

إن الخشب مادة طبيعية مستمدة من مصدر ديناميكي ونتيجة لذلك، فإن الأخشاب الصلبة الأمريكية المعروضة في هذا الدليل تختلف اختلافًا كبيرًا من حيث الشكل والخصائص والاستخدام من نوع لآخر. وقد تختلف الأنواع الواحدة أيضًا من منطقة إلى أخرى، تبعًا للمناخ والتربة والارتفاع بالإضافة إلى إدارة الغابات. كما قد يوفر هذا الدليل فرصة كبيرة للتصميم، ولكن من الضروري اختيار الأنواع المناسبة التي تتلائم مع الغرض. وهذه الإرشادات، على الرغم من أنها ليست شاملة، إلا أنها تعتبر نقاط بداية موصي بها عند الحديث عن مصدر الأخشاب الصلبة الأمريكية، والتي تضمن لك اختيار أنواع مناسبة لاستخدامات معينة.

### الخصائص

هناك العديد من مصادر المعلومات حول خصائص ومزايا العمل بأنواع الأخشاب الصلبة الأمريكية وهي مصادر تستحق التحقق لتجنب الوقوع في الأخطاء أثناء المعالجة. فعلى سبيل المثال، البلوط قوي جدًا والهيكوري صلب جدًا على الأرضيات، بينما هناك أنواع أخرى ليست كذلك. وستكون بعض الأنواع أكثر عرضة للحركة في ظل ظروف رطبة مختلفة عن غيرها.

### تغيير اللون

المظهر، أو الجمال، هو أحد أكثر السمات جاذبية لتلك الأخشاب الصلبة الأمريكية، لذا ضع في اعتبارك اللون والأنواع والتشطيب قبل الاختيار. فعلى سبيل المثال، يتم تلميع الكرز للحصول على لمسة نهائية مثالية جدًا، وهو أمر يصعب تحقيقه في خشب الحور القطني. كما توجد اختلافات طبيعية في اللون في معظم أنواع الأخشاب الصلبة الأمريكية، مثل الاختلاف في خشب القلب وخشب العصاراة أو السلاسل المعدنية. ضع في اعتبارك أيضًا أن بعض الأنواع سيغير لونها بمرور الوقت عند تعرضها للضوء. وبشكل عام، ستصبح الأخشاب ذات الألوان الفاتحة مثل خشب الكرز وخشب التوليب أكثر قتامة بينما الأخشاب الداكنة مثل الجوز ستكون فاتحة اللون.

### الاختلافات الإقليمية

يمكن أن يختلف النوع الواحد وفقًا للمكان الذي ينمو فيه، متأثرًا بالمناخ، وطول موسم النمو، ودرجة الحرارة حسب الارتفاعات وأكثر من ذلك. ويمكن للمصدرين الأمريكيين والمستوردين الخارجيين المساعدة في توضيح سبب هذه الاختلافات. فعلى سبيل المثال، من المحتمل أن يكون الأش أو البلوط في الشمال مختلفًا تمامًا عن البلوط والأش في الجنوب. كما يمكن الحد من هذه الاختلافات من خلال التزود من مصادر بمنطقة جغرافية واحدة فقط.

### الفروق

بالإضافة إلى الاختلافات الإقليمية، غالبًا ما تظهر الأنواع فروقًا داخل المصدر الواحد، وفقًا لكمية خشب العصاراة وخشب القلب. والاختلاف بين المصدرين ضئيل في بعض الأنواع (مثل البلوط)، لكن في أنواع أخرى (مثل الصفصاف) يكون أكثر وضوحًا. يمكن أن يكون لأشجار التوليب الأمريكية (المعروفة أيضًا باسم الحور الأصفر في الولايات المتحدة) فروقًا كبيرة داخل القطعة الواحدة من جذوع الأشجار التي يمكن تحديدها حسب قطر ها فقط.

#### الأنواع الفرعية

هذه الحالة "واحدة لكنها مختلفة". تحتوي بعض أنواع الأخشاب الصلبة الأمريكية على العديد من الأنواع الفرعية. فعلى سبيل المثال، هناك حوالي ثمانية أنواع من خشب البلوط الأحمر وثمانية أنواع من خشب البلوط الأبيض المتاحة تجاريًا، وعلى الرغم من أنها متشابهة بشكل عام وتباع جميعها على أنها بلوط أحمر وأبيض، إلا أنه يمكن أن تكون هناك اختلافات طفيفة بينهما. فعلى سبيل المثال، تنمو بعض أشجار البلوط الأحمر بشكل أسرع وقد يكون لها ألياف مفتوحة أكثر، والتي تتأثر أيضًا بالمصدر.

### حدود المواصفات

من الضروري معرفة الحدود العملية للطول والعرض والسُمك والانكماش الناتج عن الجفاف وتوافر الجودة العالية في نوع معين. ونعتقد أن هذا يبدأ من الغابة حيث يوجد اختلاف كبير في حجم الأشجار المزروعة؛ ويعتبر خشب التوليب هو الأطول، في حين أن خشب الجوز عمومًا أصغر وأقصر بكثير مما يؤثر على مواصفات الأخشاب المتاحة. وبمجرد حصاد الأشجار، لا تقطع أجهزة النشر جزوع الأشجار التي يزيد طولها عن 16 قدمًا (4.8 مترًا) وفي العديد من الأنواع التي يزيد عرضها عن 12 بوصة (300 ملم)، تكون محدودة. تذكر أن درجة FAS لجودة الخشب (البدايات والثواني) (انظر المسرد الموجود في صفحة 99) الخاصة بخشب الجوز لا تتضح في الأطوال التي تبلغ 25 قدمًا. ثم حدد التجفيف بالهواء (AD) أو التجفيف بالفورن (KD) للحصول على محتوى رطوبة محدد (MC). يركز الجزء الأكبر من إنتاج الأخشاب الصلبة على الأحجام الرفيعة مثل 25 مم و32 مم (التي تنتج بالقدم والبوصة ويعبر عنها ب 4/4 بوصة و5/4 بوصة) وعلى الرغم من توفر الأحجام الأكثر سمكًا في بعض الأنواع، إلا أن الحجم قد يكون محدودًا.

### درجات الجودة

إذا كنت تستورد الأخشاب الصلبة الأمريكية، إما مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية أو من الموزعين، فمن الضروري جدًا أن تكون على دراية بمبادئ تصنيف الجمعية الوطنية للأخشاب الصلبة (NHLA)، والتي تشير إلى العائد لأغراض محددة، وذلك لتجنب دفع مبالغ زائدة أو بخس التقدير فعلى سبيل المثال، يمكن لمصنعي الأثاث تحقيق عائد ممتاز من أخشاب الأثاث رقم 1 الشائعة أو حتى أقل، في حين أن مصنعي النجارة والأبواب قد يحتاجون إلى أطوال أكبر من الخشب الأكثر نقاءً والذي لا يتم الحصول عليها إلا من خلال درجة FAS لجودة الأخشاب كما يتم تحديد تكلفتك من خلال العائد وليس السعر فقط. ويمكن للموردين تعديل الدرجات من خلال التفاوض.

على النقيض بالنسبة للأخشاب المنشورة، فيميل صناع القشرة الخشبية إلى تحديد درجاتهم الخاصة وفقًا لمتطلبات العملاء، المصنفة على أنها ألواح وأثاث ودرجات داعمة.

### البحث عن صديق

أخيرًا، أفضل نصيحة هي العمل مع موردينك والاستماع إليهم، سواء كان مصدرًا مباشرًا للولايات المتحدة أو موزعًا أو مصنعًا داخل الدولة، لفهم احتياجاتك. وهذه الشركات توزع المواد الخام أو تنتج المكونات أو المنتجات النهائية التي يمكن أن يحددها المهندسون المعماريون والمصممون أو يستهلكها المستخدمون النهائيون. كما يمكن للجمعيات التجارية الإقليمية والاتحادات والمنظمات الفنية للأخشاب أن توفر إمكانية الوصول إلى الأسواق المحلية للشركات التي تتاجر في الأخشاب الصلبة الأمريكية وتصنعها. يرجى الاطلاع على الموقع الإلكتروني americanhardwood.org للحصول على مزيد من المعلومات.

# الأخشاب الصلبة الأمريكية المستدامة

## نظرة عامة

إن الأخشاب الصلبة الأمريكية قانونية ومستدامة وذات تأثير بيئي منخفض. نعرف هذا للأسباب التالية:

- يوضح تقييم الحصاد القانوني والاستدامة لصادرات الأخشاب الصلبة الأمريكية، بتكليف من المجلس الأمريكي لتصدير الأخشاب الصلبة من سينيكا كريك أسوشيتس في عام 2008 وتم مراجعته وتحديثه بشكل شامل في عام 2017، أن هناك احتمالية لا تتعدى نسبة 1% لدخول أي خشب بطريقة غير قانونية إلى سلسلة توريد الأخشاب الصلبة الأمريكية.
- برنامج عملية جرد وتحليل خدمات الغابات الأمريكية (FIA) الذي يوضح أنه بين عامي 1953 و2017، زادت حجم مخزون الأخشاب الصلبة في الولايات المتحدة من 5.2 مليار م<sup>3</sup> إلى 12.0 مليار م<sup>3</sup>، وهو ما يمثل عائد بنسبة تتجاوز 130%.
- التقييم العلمي المستمر لدورة الحياة الذي يوضح أن الكربون المخزن في الأخشاب الصلبة الأمريكية عند نقطة التسليم إلى أي دولة في العالم يتجاوز دائماً انبعاثات الكربون المرتبطة بالاستخراج والمعالجة والنقل.

بالاعتماد على هذه المصادر وغيرها من المصادر المستقلة، فقد عمل المجلس الأمريكي لتصدير الأخشاب الصلبة على تطوير الأنظمة الإلكترونية التي تسمح لمصدري الأخشاب الصلبة الأمريكية بتقديم صور بيئية شاملة حول الأخشاب الصلبة الأمريكية (AHEP) مع كل شحنة فردية من المنتجات يتم تسليمها إلى أي سوق في العالم.

يمكنك الاطلاع على صور بيئية شاملة للأخشاب الصلبة الأمريكية بمزيد من التفاصيل باستخدام هذه الأدوات المتاحة إلكترونياً على الموقع التالي: [americanhardwood.org](http://americanhardwood.org):

- تقدم الخريطة التفاعلية للغابات معلومات مفصلة عن حجم الغابات ونموها وحصادها لأنواع الأخشاب الصلبة الفردية على مستوى الولايات والمقاطعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
- توفر أداة تقييم دورة الحياة بيانات عن الأثر البيئي مثل البصمة الكربونية، ووقت تجدد موارد الغابات، والتحميض، نضوب بعض أنواع الأخشاب الصلبة الفردية وسُمك الأخشاب وخيارات النقل المختلفة.

## الوضع القانوني

تتمثل إحدى الأولويات الرئيسية للمجلس الأمريكي لتصدير الأخشاب الصلبة في ضمان عدم تقويض قيمة أو نشويه سمعة الأخشاب الصلبة الأمريكية التي تم حصادها بشكل قانوني في الأسواق العالمية بسبب المنتجات المنافسة من مصادر غير مشروعة.

وتدعم صناعة الأخشاب الصلبة في الولايات المتحدة التشريعات التي تحظر الإتجار بالأخشاب المقطوعة بطريقة غير مشروعة، وتقدم من خلال المجلس الأمريكي لتصدير الأخشاب الصلبة أدوات لإثبات الخطر الطفيف المتمثل في الحصول على خشب صلب في الولايات المتحدة من مصدر غير قانوني.

## الدراسات المستقلة

يجمع تقييم الحصاد القانوني والاستدامة لصادرات الولايات المتحدة من الأخشاب الصلبة بتكليف من المجلس الأمريكي لتصدير الأخشاب الصلبة من سينيكا كريك أسوشيتس، معلومات مفصلة عن مدى فعالية وإنفاذ البرامج التنظيمية الفيدرالية والحكومية والمحلية في الولايات الأمريكية المنتجة للأخشاب الصلبة. وتمت مراجعة دراسة سينيكا كريك، التي تم التكاليف بها لأول مرة في عام 2008، بالكامل في عام 2017.

توضح دراسة سينيكا كريك أن خطر دخول أي خشب بطريقة غير قانونية إلى سلسلة توريد الأخشاب الصلبة في الولايات المتحدة لا يتجاوز نسبة 1%. ويرجع ذلك إلى الآثار المشتركة لحقوق الملكية الواضحة والمطبقة بالكامل، والملكية العائلية للغابات متعددة الأجيال، واحترام سيادة القانون، والمجتمع المدني القوي.

خلصت دراسة سينيكا كريك لعام 2017 إلى ما يلي: "شبكة الأمان التي تضم القوانين واللوائح الفيدرالية والحكومية، وتقييم الموارد وخطط العمل المتعلقة بالغابات والحياة البرية، وأفضل الممارسات الإدارية (BMPs)، والتدريب الاحترافي لمعدات حمل الخشب، ورصد سلامة الغابات وحمايتها، وبرامج الصيانة، والمساعدات الفنية، وبرامج التوعية والحوافز المتعلقة بتقاسم التكاليف، هي برامج فعالة لمساعدة الشركات العائلية المالكة للغابات على تحقيق الامتثال القانوني والتنظيمي، وتوسيع نطاق الكفاءة المهنية للعاملين في الغابات وتعزيز ممارسات التحريج المستدامة. وبشكل عام، تساهم برامج الغابات الفيدرالية والحكومية في ضمان الإمدادات المستدامة والقانونية من الأخشاب الصلبة".

قامت لجنة خبراء المراجعة المستقلة في عام 2018 بتقييم منهجية واستنتاجات دراسة سينيكا كريك المحدثة لعام 2017. وخلصت اللجنة إلى ما يلي: "تقدم دراسة سينيكا كريك تحليلاً قوياً حول المخاطر المتكررة والقابلة للتصدي لها، والتي تظهر أيضاً انخفاض مخاطر الأخشاب القادمة من مصادر غير قانونية أو غير مستدامة".

كان المجلس الأمريكي لتصدير الأخشاب الصلبة أكبر الداعمين، من خلال عضوية اتحاد الأخشاب الصلبة الأمريكية، لتعديل قانون لاسي الأمريكي في مايو 2008. حيث تم تجريم امتلاك أي نبات داخل الولايات المتحدة (باستثناء المحاصيل الزراعية ولكن دون الأخشاب والمنتجات المشتقة منها) "أو حيازته أو نقله أو بيعه" بطريقة تنتهك أ قانون أجنبي أو حكومي ذي صلة.

شارك المجلس الأمريكي لتصدير الأخشاب الصلبة أيضًا عن كثب في الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لإنفاذ لائحة الاتحاد الأوروبي للأخشاب (EUTR)، اعتبارًا من 3 مارس 2013، وتقديم الدعم لها بشكل كامل. وتفرض هذه اللائحة اشتراطات إلزامية على الشركات التي "تحتل المرتبة الأولى" في منتجات الغابات في سوق الاتحاد الأوروبي لتنفيذ "النظام القائم على العناية الواجبة" لتقييم وتخفيف مخاطر دخول الأخشاب بطريقة غير قانونية إلى سلسلة التوريد. كما يجري الآن تطبيق قوانين مماثلة في أستراليا واليابان واندونيسيا وماليزيا والنرويج وكوريا الجنوبية ويتم النظر في اعتمادها في العديد من الدول الأخرى بما في ذلك سويسرا وفيتنام.

لمساعدة مشتري الأخشاب الصلبة في الولايات المتحدة على الامتثال لللائحة الاتحاد الأوروبي للأخشاب والقوانين المماثلة، عمل المجلس الأمريكي لتصدير الأخشاب الصلبة على تطوير الأنظمة الإلكترونية التي تسمح لمصدري الأخشاب الصلبة الأمريكية بتقديم صور بيئية شاملة حول الأخشاب الصلبة الأمريكية (AHEP) مع كل شحنة فردية من المنتجات يتم تسليمها إلى أي سوق في العالم.

تتوافق كل الصور البيئية الشاملة للأخشاب الصلبة الأمريكية مع اشتراطات لائحة الاتحاد الأوروبي للأخشاب وتمتثل بشكل كبير إلى وثيقة توجيه الاتحاد الأوروبي الخاصة بتنظيم الأخشاب في الاتحاد الأوروبي. توفر الصور البيئية الشاملة للأخشاب الصلبة الأمريكية، لكل شحنة، إمكانية الوصول إلى معلومات حول اسم المورد الأمريكي، ووصف المنتج، وكمية الأخشاب، واسم الأنواع التجارية والعلمية، ومكان الحصاد والوثائق التي توضح المخاطر الطفيفة التي تخص الحصاد غير القانوني بالإضافة إلى بيانات أخرى عن الأثر البيئي.

وفي حين أن قوانين مثل لائحة الاتحاد الأوروبي للأخشاب تفرض الالتزام القائم على العناية الواجبة بحزم على المستورد، فقد أعد المجلس الأمريكي لتصدير الأخشاب الصلبة أيضًا إرشادات للأعضاء بشأن تنظيم الأخشاب ووفقًا لتوجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن القانون الأسترالي لحظر قطع الأشجار بطريقة غير قانونية وذلك لضمان أن مصدري الأخشاب الصلبة في الولايات المتحدة على علم تام بالالتزامات القانونية وبالتالي يكونوا أكثر قدرة على مساعدة عملائهم في الخارج.

في حين أن الغابات هي أنظمة بيئية ديناميكية سيتحول فيها تكوين الأنواع بمرور الوقت، فإن قوائم الجرد المنتظمة للغابات التي تنفذها الحكومة الفيدرالية توضح أن هناك نموًا سريعًا في حجم جميع الأخشاب الصلبة التجارية تقريبًا في غابات الولايات المتحدة. وهذا النمو موزع أيضًا بشكل جيد في جميع أنحاء غابات الأخشاب الصلبة في الولايات المتحدة.

وفقًا لآخر تحديث إحصائي أجرته وزارة الزراعة الأمريكية (USDA):

- بين عامي 1953 و2017، زاد حجم المخزون المتنامي من الأخشاب الصلبة في الولايات المتحدة من 5.2 مليار م<sup>3</sup> إلى 12.0 مليار م<sup>3</sup>، وهو ما يمثل مكسب يتجاوز 130%.
- غابات الأخشاب الصلبة في الولايات المتحدة أخذت في الشيوخة، ويُسمح للمزيد من الأشجار بالنمو إلى حجمها كبيرة قبل حصادها. زاد حجم أشجار الأخشاب الصلبة التي يبلغ قطرها 48 سم أو أكثر أربعة أضعاف تقريبًا من 0.73 مليار م<sup>3</sup> في عام 1953 إلى 2.8 مليار م<sup>3</sup> في عام 2017. وارتفعت نسبة أشجار الأخشاب الصلبة بسن النضوج من 14% في عام 1953 إلى 24% في عام 2017.

- زادت المساحة الإجمالية لأنواع غابات الأخشاب الصلبة والأخشاب الصلبة والصنوبري في الولايات المتحدة من 99 مليون هكتار في عام 1953 إلى 117 مليون هكتار في عام 2017، أي بمتوسط 280,000 هكتار سنويًا – أي ما يعادل إضافة مساحة بحجم ملعب كرة القدم كل 90 ثانية طوال فترة 64 سنة كاملة.

يرجع التوسع السريع في غابات الأخشاب الصلبة في الولايات المتحدة لكونها مملوكة في الغالب لعدد كبير من الأفراد والأسر الخاصة التي عادة ما يكون الدافع الأساسي لهم هو إنتاج الأخشاب أو الاعتبارات المادية.

من إجمالي محصول الأخشاب الصلبة في عام 2016، جاء 89% من الأراضي المملوكة للقطاع الخاص و11% فقط من الأراضي المملوكة للقطاع العام. في الولايات الشرقية، التي شكلت 98% من إجمالي الأخشاب الصلبة في الولايات المتحدة التي تم حصادها في عام 2016، يوجد 9.75 مليون مالك للغابات، يبلغ متوسط مساحة كل منهم 15 هكتارًا. و5% فقط من مساحة الغابات الخاصة مملوكة للشركات وبيبلغ متوسط حجم تملك الشركات 133 هكتارًا فقط.

وفقًا للاستبيان الوطني لمالكي الغابات الذي يتم إجراؤه كل خمس سنوات من قبل خدمات الغابات الأمريكية، فإن الأسباب الأكثر شيوعًا لامتلاك غابات من قبل شركات عائلية هي الجمال والخصوصية اللذين توفرهما الغابات، إلى جنب حماية الحياة البرية والطبيعة.

عادةً ما يزرع أصحاب غابات الأخشاب الصلبة في الولايات المتحدة غاباتهم للتناوب على فترات طويلة، وعادةً ما يحصدون بشكل انتقائي بضعة أشجار لكل هكتار، بدلاً من القطع الكلي للأشجار. علاوة على ذلك، بعد الحصاد، يعتمد مالكو الغابات عادة على التجديد بشكل طبيعي، الذي يتوافر بكثرة في تربة الغابات الخصبة العميقة في الولايات المتحدة. وفي عام 2017، كانت الغابات الطبيعية تمثل 97% من مساحة الأخشاب الصلبة وأنواع الغابات المختلطة من الأخشاب الصلبة والصنوبري في الولايات المتحدة وكانت 3% فقط من المزارع. وحتى في المزارع، لا تستخدم أنواع "غريبة" أو معدلة وراثيًا غير أصلية.

تقدم الخريطة التفاعلية التي أعدها المجلس الأمريكي لتصدير الأخشاب الصلبة معلومات أكثر تفصيلاً عن حجم غابات الأخشاب الصلبة ونموها وحصادها على مستوى الولاية والمقاطعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.



حجم نمو الغابات في جميع أنحاء اليايس في الولايات المتحدة



توضح أداة تقييم دورة الحياة الخاصة بالمجلس الأمريكي لتصدير الأخشاب الصلبة فئات التأثير البيئي الثمانية لكل نوع من الأنواع

# البلوط الأحمر الأمريكي

الاسم اللاتيني

Quercus spp، أو Quercus rubra بشكل أساسي

الأسماء الشائعة الأخرى

البلوط الأحمر الشمالي، البلوط الأحمر الجنوبي

البلوط الأحمر الأمريكي هو النوع السائد في غابات الأخشاب الصلبة بالولايات المتحدة – مع الغلال المميزة والخشب الذي لا يكون دائمًا أحمر اللون. وينبثق الاسم من لون الورقة في الخريف. كما يمكن بيع البلوط الأحمر استنادًا إلى المنطقة "الشمالية" و"الجنوبية" و"الأبالاشيا". وهناك العديد من الأنواع التجارية الفرعية من البلوط الأحمر الأمريكي.

## وصف الخشب

- بشكل عام، يكون خشب العصاراة من خشب البلوط الأحمر البني الفاتح، وغالبًا ما يكون خشب القلب الناعم وردي إلى البني المائل للإحمرار ولكن ليس دائمًا. واختلاف اللون بين خشب العصاراة وخشب القلب واضح تمامًا. عادة ما يكون خشب البلوط الأحمر ذو حبيبات خشنة بخط مستقيم.
- تم الحصول على شكل الخشب باستخدام أشعة النخاع – وهي سمة من سمات جميع أشجار البلوط الأصلية – وهي أصغر حجمًا في البلوط الأحمر من البلوط الأبيض. الخشب ذو مسام، ويمكن التعرف عليه بسهولة من الألياف الطرفية، لذا فهو غير مناسب لبراميل النبيذ.

# 1.04

## ثانية

### معدل التجديد

يستغرق 1.04 ثانية لنمو 1 م<sup>3</sup> من البلوط الأحمر الأمريكي

يتم حساب معدل الاستبدال من إجمالي الزيادة السنوية في الولايات المتحدة لأنواع الأخشاب الصلبة المحددة المستمد من برنامج الجرد والتحليل لخدمات الغابات الأمريكية (FIA) ويفترض أنه يتم حصاد 2 م<sup>3</sup> من الجذوع لإنتاج 1 م<sup>3</sup> من الخشب (أي نسبة تحويل تصل إلى 50% كفاءة التحويل). ويرجع معدل الاستبدال السريع إلى الحجم الكبير جدًا لأشجار الأخشاب الصلبة في غابات الولايات المتحدة.



12,549 ميجا باسكال  
معامل المرونة

0.63  
الثقل النوعي (12% M.C.)

46,610 ميجا باسكال  
قوة الضغط  
(بالتوازي مع الألياف)

705 كجم/م<sup>3</sup>  
متوسط الوزن (12% M.C.)

5,738 نيوتن  
قوة الصلابة

10.8%  
متوسط انكماش الحجم  
(الأخضر إلى 6% M.C.)

D40  
قيمة تصميم الرمز الأوروبي  
الهيكل رقم 5

98,599 ميجا باسكال  
معامل التمزق

## الخصائص الميكانيكية

تتمتع جميع أشجار البلوط الأحمر الأمريكية بخصائص القوام الإجمالي بشكل جيد جدًا نسبة إلى الوزن. فالخشب صلب وثقيل ويتمتع بقوة انحناء متوسطة وصلابة وقوة تكسير عالية. كما لديه قدرة ممتازة على الانحناء بالبخار. ونظرًا لكونه صلب وثابت عندما يكون جاف وسهل التشطيب والتلوين، فهو مثالي للأثاث والأرضيات وجميع أشكال النجارة الداخلية.

يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول الخصائص الحرفية للبلوط الأحمر وإمكاناته الهيكلية على الموقع الإلكتروني [americanhardwood.org](http://americanhardwood.org)



## الأداء

تعمل آلات خشب البلوط الأحمر بشكل جيد، مع أداء جيد في الشد ووضع البراغي، على الرغم من أنه يوصى باستخدام الحفر المسبق. ويتم لصقه جيدًا ويمكن تلوينه وتلميعه للحصول على لمسة نهائية جيدة جدًا. كما يمتص البلوط الأحمر جميع المعالجات لكونه ذو مسام. ومن الأفضل تجفيف الخشب ببطء للحد من تعرضه للتحلل، ولكن مع الانكماش العالي، ومثل جميع أشجار البلوط، يمكن أن يكون عرضة للحركة أثناء الأداء في الظروف المناخية الرطبة. لذا تصنف الأخشاب على أنها مقاومة إلى حد ما لتآكل خشب القلب، ولكن من السهل معالجته بالمواد الحافظة بشكل معتدل. وبحرص، فإن البلوط الأحمر مناسب أيضًا للتعديل الحراري (انظر صفحة 54).

## الاستخدامات الأساسية


تعتبر مجموعة الأنواع التي تدار على نحو مستدام من الغابات الطبيعية في أمريكا الشمالية من الأنواع الرئيسية في العديد من أسواق التصدير، والتي تتمتع بمؤهلات بيئية ممتازة. وتتمثل استخداماته الرئيسية في الأثاث والأرضيات والنوافذ والأبواب والنجارة المعمارية والقوالب وخزانات المطبخ. كما يمكن استخدامه في استعمالات البناء المعينة، مثل الجولام.



## نمو الغابات

تُظهر بيانات خدمات الغابات الأمريكية أن حجم المخزون المتنامي من خشب البلوط الأحمر في الولايات المتحدة هو 2.62 مليار م<sup>3</sup>، وهو ما يمثل 17.9% من إجمالي المخزون المتنامي للأخشاب الصلبة في الولايات المتحدة. وينمو البلوط الأحمر الأمريكي 60.6 مليون م<sup>3</sup> سنويًا بينما يبلغ المحصول 31.9 مليون م<sup>3</sup> سنويًا. كما أن الحجم الصافي (بعد الحصاد) يتزايد 28.7 مليون م<sup>3</sup> كل عام. ويتجاوز نمو البلوط الأحمر في الولايات المتحدة أو يتوازن مع الحصاد في جميع الولايات باستثناء ولاية تكساس.


## النمو وعمليات الإزالة، مليون م<sup>3</sup>




## توافر المواد

يتوفر البلوط الأحمر من الولايات المتحدة الأمريكية بسهولة كالأخشاب المنشورة والقشرة الخشبية في مجموعة واسعة من الدرجات والأحجام. ويمكن الحصول على الأخشاب الأكثر سمكًا 10/4 بوصة (63.5 مم) و12/4 بوصة (76.2 مم) بأحجام صغيرة نسبيًا من الموردين المتخصصين، ولكن ينتج على نطاق واسع في جميع أنحاء صناعة الأخشاب الصلبة من 4/4 بوصة (25.4 مم) حتى 8/4 بوصة (50.8 مم). وفي المنطقة الشمالية، يميل خشب العصاراة إلى أن يكون أقل حجمًا، بسبب موسم النمو القصير، من المنطقة الجنوبية حيث ينمو الخشب بشكل أسرع مع مزيد من الحبيبات والملمس المكشوف. كما يمكن بيع البلوط الأحمر استنادًا إلى المنطقة "الشمالية" و"الجنوبية"، ولكن قد يكون هذا تبسيطًا مفرطًا للاختلافات وفقًا لموقع النمو.

## حجم الغابات



## حجم الأشجار الحية فوق أراضي الغابات، 1000 م<sup>3</sup>



## توزيع الغابات

تنمو أشجار البلوط الأحمر بشكل طبيعي وحصري في أمريكا الشمالية تقريبًا، على الرغم من زراعتها في أماكن أخرى. وهي موزعة على نطاق واسع في معظم أنحاء شرق الولايات المتحدة في غابات الأخشاب الصلبة المختلطة. كما أن هذه الأشجار طويلة جدًا. وهناك العديد من الأنواع الفرعية، وكلها ضمن تصنيف البلوط الأحمر، والتي تنمو من الشمال إلى الجنوب؛ بعضها في الجبال والبعض الآخر في الأراضي المنخفضة مما يؤدي إلى وجود خصائص مختلفة. وبالتالي، هناك اختلافات كبيرة في البلوط الأحمر تبعًا للموقع، وخاصة بين الأشجار الشمالية بطيئة النمو والأشجار الجنوبية الأسرع نموًا. كما يعتبر البلوط الأحمر مرتفع الاستدامة للغاية بالنسبة للاستهلاك المحلي والتصدير، ولأنه أكبر مجموعة من الأنواع، فهو متوفر أكثر من البلوط الأبيض.




دوو من خلال تيرينس وودجيت لأليكس بيرد، دار أوبرا رويال كجزء من التراث



الأمواج الخشبية من خلال المهندسين المعماريين أماتدا لبييت



مكتبة وول ستريت من خلال ريفا 1920



مدرسة بيل فورستري من خلال هوبكنز أركيتكتس




بيلايناس من خلال سيرجيو رودريغيز كاسادو كجزء من توكا ماديرا



يعتبر المقر الأوروبي لشركة بلومبيرج في مدينة لندن بمثابة واجهة عرض كبرى، صممه فريق من الرعاة + الشركاء، بقيادة نورمان فوستر نفسه. استخدم البلوط الأحمر في جميع أرجاء المبنى بكميات كبيرة – بلغ مجموعها أكثر من 40,000 م<sup>2</sup>.

الدوارة عبارة عن مساحة كبيرة مزدوجة الارتفاع عند المدخل الرئيسي للمقر. كان لابد من تجميع 6000 لوحة فريدة من قشرة البلوط الأحمر معاً، لتصبح مثل أحجية الصور المقطوعة الذي لا يمكن تجميعه إلا في تسلسل معين. كما أن الغرفة متعددة الأغراض عبارة عن مساحة كبيرة للاجتماعات والعروض التقديمية مجاورة لقاعة الاحتفالات بالمبنى. ويستخدم خشب البلوط الأحمر الأمريكي في هيئة جلولام، ليشكل 'جدران ذات زعانف' لتغطي تلك المساحة كما أن الأسلوب المبتكر للأرضيات يشير إلى أنه لن يكون هناك أي ضوضاء أثناء السير. ويحتوي كل لوح أرضي من خشب البلوط الأحمر على شريط مغناطيسي يمتد بطوله ويلتصق بأرضية مدخل القطعة المعدنية التي في الأسفل، بحيث يمكن رفع كل قطعة بسهولة وإعادتها إلى مكانها مرة أخرى.

”والآن تريد الشركات أن يكون للمباني إحساس مختلف بالشخصية وأن تكون أسرع استجابة للأشخاص الذين يعملون فيها. نجح الخشب إلى حد ما في تحقيق هذين الأمرين. ويشعر الناس بالسعادة تجاهه ويجعلهم يشعرون بالرضا نحو بيئتهم. وعلى الرغم من أن تصميم كل مبنى هو نتيجة مناقشة بين العميل والمهندس المعماري، فبالأكيد أننا قد نستخدم المزيد من خشب البلوط الأحمر. تحب بلومبيرج النتيجة التي تم الوصول إليها ونحن أيضاً.“ – مايكل جونز، فوستر وشركاه.



مقر بلومبيرج من  
خلال المشجعين  
+ الشركاء



# خشب التوليب الأمريكي

الاسم اللاتيني

Liriodendron tulipifera

الأسماء الشائعة الأخرى

الحوار الأصفر، والزنبق الحور، وخشب الكناري الأبيض؛ ولا ينبغي الخلط بينه وبين الحوار الأوروبي أو الصيني

## وصف الخشب

تتميز حبيبات خشب التوليب بأنها ناعمة مقارنة بالأنواع الأخرى مثل: الأش والبلوط، وهي تشبه خشب القيقب في طبيعتها ولكنها أعمق في اللون. إلا أن هناك فرق واضح بين خشب العصاراة وخشب القلب الناتج من خشب التوليب. ويكون لون خشب العصاراة أبيضًا كريميًا بينما يمكن أن يختلف خشب القلب من الأصفر الشاحب أو البني وحتى الأخضر إلى الأرجواني في الحالات المبالغ فيها. كما يصبح لون الخشب داكنًا مع مرور الوقت عند تعرضه لضوء الأشعة فوق البنفسجية ويتحول اللون الأخضر إلى اللون البني. وخشب التوليب عبارة عن حبيبات مستقيمة ذات ملمس ناعم إلى متوسط النعومة.

يعتبر خشب التوليب الأمريكي من الناحية التجارية أحد أكثر أنواع الأخشاب الصلبة إنتاجاً في غابات الأخشاب الصلبة في الولايات المتحدة، كما أنه فريد من نوعه في أمريكا الشمالية، بعد القضاء عليه في أوروبا بحلول العصر الجليدي الأخير.



# 1.82

ثانية

معدل التجديد

يستغرق 1.82 ثانية لنمو 1 م<sup>3</sup> من خشب التوليب الأمريكي

يتم حساب معدل الاستبدال من إجمالي الزيادة السنوية في الولايات المتحدة لأنواع الأخشاب الصلبة المحددة المستمد من برنامج الجرد والتحليل لخدمات الغابات الأمريكية (FIA) ويفترض أنه يتم حصاد 2 م<sup>3</sup> من الجذوع لإنتاج 1 م<sup>3</sup> من الخشب (أي نسبة تحويل تصل إلى 50% كفاءة التحويل). ويرجع معدل الاستبدال السريع إلى الحجم الكبير جدًا لأشجار الأخشاب الصلبة في غابات الولايات المتحدة.

## الخصائص الميكانيكية

يتمتع خشب التوليب بخصائص قوة غير عادية بصورة عامة مقارنة بوزنه، مما يجعله مناسباً إلى حد كبير في الاستعمالات الهيكلية، مثل العوارض التي بها طبقة غراء والخشب المصفح المتقاطع (CLT). وللخشب كثافة منخفضة نسبياً، مع زيادة الانحناء ومقاومة الصدمات والصلابة، ولكنه أقل في الضغط والصلابة. كما أم للخشب قدرة متوسطة على الانحناء بالبخار ويكون صلباً إلى حد كبير عندما يجف تماماً ولا يكون صلباً في الظروف الرطبة. من السهل تشطيبه وتلوينه أو طلاءه، لذا فهو مناسب إلى حد كبير لمعظم أنواع الأثاث.

يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول الخصائص الحرفية لخشب التوليب وإمكاناته الهيكلية على الموقع الإلكتروني [americanhardwood.org](http://americanhardwood.org)

0.42  
الثقل النوعي (12% M.C.)

449 كجم/م<sup>3</sup>  
متوسط الوزن (12% M.C.)

9.8%  
متوسط انكماش الحجم (الأخضر إلى 6% M.C.)

69.640  
ميجا باسكال  
معامل التمزق

\* يحقق خشب التوليب D40 للحصول على القوة والصلابة، ولكنه غير مدرج في الرمز الأوروبي رقم 5، لأنه لا يفي بالحد الأدنى لاشتراطات الكثافة. ويمكن الوصول إلى مجموعة كاملة من قيم الاختبار على الموقع الإلكتروني [americanhardwood.org](http://americanhardwood.org)



تصميم داخلي لماجي، أولدهام من تصميم مهندسي شركة دي رايك مارش مورجان


## توافر المواد

يتوفر خشب التوليب في الولايات المتحدة الأمريكية بسهولة باعتباره خشب منشور في مجموعة واسعة من الدرجات والسمكات (4/4 بوصة حتى 16/4 بوصة) بسبب سهولة تجفيفه. ويمكن لأشجار الغابات الكبيرة نسبيًا أن تنتج عرض وأطوال متوسطة للخشب المنشور أكبر من الأنواع التجارية الأخرى. كما يمكن أن يكون متوسط عرض أطوال الأخشاب المنشورة أكبر من الأنواع التجارية الأخرى. يستخدم خشب التوليب في إنتاج الخشب الرقائقي ولكن مع توفره بشكل محدود على هيئة قشرة زخرفية. وينتج خشب العصارة الخشب الأكثر بياضًا المفضل في كثير من الأحيان، حيث أن خشب القلب عادة ما يظهر تباينًا ملحوظًا في اللون. إلا أنه يتزايد استخدام خشب التوليب غير المنظم الذي يظهر كل تباين ألوانه الطبيعي، خاصة في أوروبا. ويُباع خشب التوليب محليًا، ويشار إليه أحيانًا في التصدير، باسم "الحر" ولكن لا ينبغي الخلط بينه وبين الحر الأوروبي أو الصيني.


## الأداء

- من السهل تصنيع خشب التوليب، وتسويته، وجعله مستديرًا، ولصقه بالغراء للحصول على مظهر جيد الشد، على الرغم من أنه يوصى باستخدام الحفر المسبق. ويميل هذا الخشب إلى التصدع عند تثبيته بالمسامير. كما يمكن تلوين خشب التوليب بسهولة وتلميعه أو طلاءه للحصول على تشطيب بجودة عالية. يكون الخشب صلبًا عندما يجف، ولكن يمكن أن يكون عرضة للحركة أثناء التنفيذ في الظروف الرطبة.
- هذا الخشب غير مقاوم للتآكل. ويمكن أن يكون خشب القلب الصلب مقاومًا للمواد الحافظة المعالجة، في حين أن العصارة تكون قابلة للنفاذ. وبشكل عام، يمكن استخدام خشب التوليب من أجل الحفظ وذلك باستخدام طرق المعالجة بالمواد الحافظة الحديثة بما في ذلك التعديل الحراري، الذي يناسبه تمامًا.

## حجم الغابات



حجم الأشجار الحية فوق أراضي الغابات، 1000 م<sup>3</sup>



## توزيع الغابات

تنمو أشجار التوليب حصريًا في أمريكا الشمالية وهي موزعة على نطاق واسع في معظم أنحاء شرق الولايات المتحدة في غابات الأخشاب الصلبة المختلطة. وينتج خشب أفضل من العديد من أشجار الحر التجارية. إنه نوع واحد ليس حورًا حقيقيًا، وهو جزء من عائلة المغنولات المنتجة لنوع من الخشب الأفضل من العديد من أنواع الحر. والأشجار ضخمة ويتم التعرف عليها من خلال أزهارها الشبيهة بالتوليب مما أدى إلى تسميتها بهذا الاسم. كما يمكن لكل شجرة أن تنتج ملايين البذور سنويًا. وينمو خشب التوليب من الشمال إلى الجنوب وهو أحد أكثر الأخشاب الصلبة استدامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

## الاستخدامات الأساسية

يعتبر هذا الخشب الذي يدار على نحو مستدام من الغابات الطبيعية في أمريكا الشمالية من الأنواع الرئيسية في العديد من أسواق التصدير، والتي تتمتع بمؤهلات بيئية ممتازة. وتتمثل استخداماته الرئيسية في الأثاث والأبواب والألواح والنجارة الداخلية المعمارية والقوالب وخزانات المطبخ. كما يتم استخدامه أيضًا في استعمالات معينة للبناء وفي بعض الاستعمالات المتخصصة مثل النقش.




## نمو الغابات

تُظهر بيانات خدمات الغابات الأمريكية أن حجم المخزون المتنامي من خشب التوليب في الولايات المتحدة هو 1.12 مليار م<sup>3</sup>، وهو ما يمثل 7.7% من إجمالي المخزون المتنامي للأخشاب الصلبة في الولايات المتحدة. وتزرع أشجار التوليب الأمريكي 34.6 مليون م<sup>3</sup> سنويًا بينما يبلغ المحصول 12.8 مليون م<sup>3</sup> سنويًا. كما أن الحجم الصافي (بعد الحصاد) يتزايد 21.8 مليون م<sup>3</sup> كل عام. ونمو خشب التوليب في الولايات المتحدة يتجاوز ما يتم حصاده في جميع الولايات.


## النمو وعمليات الإزالة، مليون م<sup>3</sup>

حجم غابات خشب التوليب (مليار)

حجم الغابات في الولايات المتحدة (مليار)



الطولة المتغيرة من تصميم Barnby+Day وتنفيذ أليكس دي رايك كجزء من قائمة الطلقات



أو بان دوريه بواسطة نيتشور هيومين



مركز نيوجين للمسرح والفنون بواسطة فريتس فان دونجن وباتريك كوشوتش

# الخشب الرقائقي المتقاطع

أدى تطوير الأخشاب المصنعة المتقاطعة، أو CLT، إلى تغيير في الاستخدام الهيكلي للأخشاب. منذ البدايات الصغيرة في منتصف فترة التسعينيات، أصبح البناء باستخدام الأخشاب المصنعة المتقاطعة أسلوبًا متبعًا الآن على نطاق واسع وشائع بشكل متزايد لأخشاب التشييد، خاصة بالنسبة للتطورات التجارية الأكبر. وشهدت الـ 20 عامًا الماضية زيادة استثنائية في استخدامه. كما يرجع ذلك إلى قدرتها المتميزة على التصنيع المسبق وفوائدها العمرانية والبيئية الرائعة.


يؤدي تنوع الأخشاب المصنعة المتقاطعة إلى تشييد مباني خشبية جديدة ومبتكرة. هناك العديد من المزايا التي قد تعود على البناء باستخدام الأخشاب المصنعة المتقاطعة: سرعة البناء أسرع بكثير؛ وعملية البناء أقل إزعاجًا، والبناء بالأخشاب أخف وزنًا بكثير، مما يعني انخفاض متطلبات الأساس واحتمال بناء طوابق إضافية. والمزايا البيئية كبيرة أيضًا، حيث تعمل الألواح الخشبية كمخازن للكربون طويلة الأجل. كما أن الصحة والرفاهية التي توفرها المباني الخشبية موثقة جيدًا الآن كما تم تحسين قدرة العزل والأداء الحراري للمبنى بشكل كبير.

الأخشاب المصنعة المتقاطعة هي طريقة ذكية لإنشاء ألواح هيكلية كبيرة من قطع صغيرة من الأخشاب. وتتكون الأخشاب المصنعة المتقاطعة من ألواح (أو صفائح) من الخشب المنشور والملصق بالغراء وذو طبقات، حيث كل طبقة تكون موجهة بشكل عمودي على الطبقة السابقة. ويربط طبقات الخشب العمودية مع بعضها البعض، يتم الحصول على الصلابة الهيكلية للوح في كلا الاتجاهين، على غرار الخشب الرقائقي ولكن باستخدام مكونات أكثر سمكًا. بهذه الطريقة، يتميز اللوح بقوة شد وضغط كبيرة. كما يمكن استخدام هذه الألواح في تشكيل ألواح الجدار والأرضيات والسقف. ويتم إنتاج الألواح بسرعة داخل المصنع ويمكن تشكيلها بالآلات لتمييز بقدرة تحمل عالية إلى حد كبير. كما تبلغ أحجام الألواح عادةً 16م x 2.95م ولكن يمكن أن تكون أكبر من ذلك.

بدأ العمل في أول مصنع للأخشاب المصنعة المتقاطعة في أوروبا في أوائل فترة التسعينيات باستخدام الإمدادات الوفيرة من الأخشاب اللينة والصنوبر والتنوب. ولمدة 20 عامًا، سيطرت أوروبا على إنتاج الأخشاب المصنعة المتقاطعة ولكنها تتطور الآن باعتبارها شركة عالمية مع افتتاح مصانع جديدة في جميع القارات الرئيسية، حيث تم استكشاف إمكانات كل منطقة باستخدام المواد الخام الأكثر فعالية من حيث التكلفة والتوافر.



صنفرة أسطح ألواح الخشب المصفح المتقاطع



الدراسة الفنية

الخشب المزودج بواسطة المهندس المعماري وو ثيستلتون وأروپ في مهرجان مدريد 2020 للتصميم.

ابتداءً من عام 2012، قام المجلس الأمريكي لتصدير الأخشاب الصلبة، بالتعاون الوثيق مع الاستشاريين الهندسيين (أروب)، ببدء البحث وإجراء التجارب مع المهندسين المعماريين المتمرسين، في إمكانية استخدام الخشب الصلب كمصدر ليفي بديل للخشب الصنوبري لتصنيع الأخشاب المصنفة المتقاطعة. واعتمد المجلس الأمريكي لتصدير الأخشاب الصلبة خشب التوليب الأمريكي كنوع أصلي مثالي بسبب قوته الاستثنائية مقارنة بوزنه كما كان التفكير الكامن وراء هذا البحث هو تقديم ألواح الأخشاب المصنفة المتقاطعة بشكل رفيع نسبياً ولكن يتمتع بقوة وصلابة أعلى بكثير، مصحوباً بمظهر جمالي متميز مقارنة بمظهر الأخشاب الصنوبرية. وعلى مدار السنوات العشر الماضية، شارك المجلس الأمريكي لتصدير الأخشاب الصلبة في عدد من المشروعات الهامة التي تنطوي على صناعة الأخشاب المصنفة المتقاطعة باستخدام خشب التوليب الأمريكي، وقد تم تنفيذ كل مشروع استناداً إلى عناصر البحث والتطوير لتوسيع المعرفة حول خشب التوليب الأمريكي كمواد خام تستخدم في إنتاج الأخشاب المصنفة المتقاطعة التجارية.

كان أول دليل على إمكانيات الأخشاب المصنفة المتقاطعة من خشب التوليب الأمريكي هو الدرج اللانهائي، الذي صممه مهندسو شركة دي رايك مارش مورجان كمشروع تاريخي لمهرجان لندن للتصميم في عام 2013. مستوحى من صور الفنان الهولندي إم سي ايشر، وأصبحت شبكة الدرج المكونة من ثلاثة طوابق معروفة الآن على نطاق واسع بأنها الاستخدام المثالي للأخشاب الصلبة في تصنيع الأخشاب المصنفة المتقاطعة. كما كشفت الاختبارات التي أجريت في جامعة ترينتنو على خصائص قوة ألواح تجريبية صغيرة من الأخشاب المصنفة المتقاطعة، أنتجتها شركة إيموليجنو في إيطاليا، عن قوتها الفائقة وتمتعها بقيم ثني عالية، التي تعد مؤشر قياسي للأداء أكبر بثلاث مرات من أشجار التنوب.

بناءً على ما علمه عن الدرج اللانهائي، تواصل المجلس الأمريكي لتصدير الأخشاب الصلبة مع المهندسين المعماريين مع أليسون بروكس في عام 2016، وحثهم على تخطي الحدود وتحداهم في إذا ما كان مستطاعاً إنتاج الأخشاب المصنفة المتقاطعة لخشب التوليب باستخدام أكبر الألواح الخشبية الصلبة التي تم إنتاجها على الإطلاق. وتم إنتاج هذه الألواح الخشبية الصلبة المصنوعة من الخشب الصلب لأول مرة، متضمنة بعض المنحنيات، في ألمانيا بواسطة زوبلن تيمبر. وكانت النتيجة هي تصميم على شكل ابتسام، وهو مشروع تاريخي آخر للأخشاب منخفضة الكثافة، وهو عبارة عن قوس مزدوج مقلوب بارز بطول 34 متراً قادراً على حمل ما يصل إلى 60 شخصاً في كلا الطرفين. كما تم ربط 12 لوح متعدد الطبقات يبلغ طول كل منهم 14 م وعرض 4.5 م من خلال أكثر من 60 ألف مسمار ذاتي اللولبية. التصميم على شكل ابتسام لا يزال معترف به على نطاق واسع باعتباره واحداً من أكثر هياكل الأخشاب المصنفة المتقاطعة تعقيداً وتحدياً على الإطلاق ولم يكن من الممكن تصنيعه من الخشب الصنوبري.

شهد عام 2017 الانتهاء من أول مبنى دائم مصنوع من خشب التوليب الأمريكي باستخدام الخشب المصنفة المتقاطع، وهو مركز ماجي للسرطان في أولدهام في المملكة المتحدة، من تصميم مهندسو شركة دي رايك مارش مورجان. وهذا المبنى الفائز بالجائزة هو مبنى مثير للاهتمام وشمولي وعلاجي ودافئ ومليء بالمفاجآت - حتى أدق التفاصيل تم دراستها بعناية واختيارها لتحسين رفاهية المريض. ويمثل لحظة حاسمة في تاريخ الهندسة المعمارية الحديثة والأخشاب في التشييد.



التصميم على شكل ابتسام بواسطة مهندسي شركة أليسون بروكس وأروب في مهرجان لندن 2016 للتصميم.



ألواح الخشب المصنفة المتقاطع في وضع تعامد مع بعضها البعض



تفاصيل حول التوصيل المشترك من لوح إلى لوح



الدرج اللانهائي بواسطة مهندسي شركة دي رايك مارش مورجان وأروب في مهرجان لندن 2013 للتصميم.



رفع صناديق الخشب المصنفة المتقاطع المجمعة مسبقاً إلى مكانها

من خلال العمل مع شركة أروب ومركز اسكتلندا للإبداع الإنشائي (CSIC) وشركة تيمبر جليانوموند وجامعة نابير، تمكن المجلس الأمريكي لتصدير الأخشاب الصلبة من إنتاج أول ألواح الخشب المصنفة المتقاطع المصنوع في المملكة المتحدة. وخلال عملية التصنيع، مكنت عملية جمع البيانات واختبارها من إمكانية وضع جدول زمني مفصل لإنتاج الخشب المصنفة المتقاطع من خشب التوليب الأمريكي وإجراء مقارنة مع البيانات المنشورة الخاصة بالخشب المصنفة المتقاطع المصنوع من الخشب الصنوبري. كما أن هذه المعلومات متاحة في وثيقة فنية حول الخشب المصنفة المتقاطع المصنوع من خشب التوليب الأمريكي ومتطلبات التصنيع. يمكن الاطلاع على هذه الوثيقة مع الحصول على معلومات مفصلة حول جميع مشروعات الأخشاب المصنفة المتقاطعة باستخدام خشب التوليب التابعة للمجلس الأمريكي لتصدير الأخشاب الصلبة على الموقع الإلكتروني [americanhardwood.org](http://americanhardwood.org)

كان أحدث دليل على القدرة الهيكلية لخشب التوليب الأمريكي باستخدام الخشب المصنفة المتقاطع في مشروع مهرجان لندن للتصميم 2018 هو الخشب المزدوج - وهو عبارة عن متاهة من ثلاثة طوابق ثلاثي الأبعاد من تصميم مهندسو شركة وويستلوتون. ويتكون الهيكل الكامل من 17 وحدة مترابطة ومصنوعة من أكثر من مائة لوح من الخشب المصنفة المتقاطع بسُمك 60 مم و100 مم في شكل مربع طوله 2.6 م. كما سمح هذا الهيكل المعياري بفضل تصميمه المرن وتفاصيل الترابط بإعادة بناءه في شكل مختلف كجزء من مهرجان أسبوع ميلان للتصميم في عام 2019 ومرة أخرى في شكل جديد شبيه بالمكعب في مهرجان مدريد للتصميم لعام 2020.

# خشب الكرز الأمريكي

الاسم اللاتيني

Prunus serotina

الأسماء الشائعة الأخرى

الكرز الأسود

## وصف الخشب

يتفاوت لون قلب خشب الكرز بين الأحمر الأنيق والبنّي المائل للإحمرار ويصبح لونه داكناً عند تعرضه للضوء مع مرور الوقت. أما خشب العصارّة فلونه أبيض كريمي. وعلى الرغم من أن الفرق بين لون خشب القلب والعصارّة ملحوظاً، إلا أنه يمكن تخفيف درجة اللون باستخدام البحار. يحتوي خشب الكرز على حبيبات متجانسة دقيقة ومستقيمة وغير ظاهرة ويتمتع بلمس رقيق وناعم. كما تعتبر النقط الداخلية الصغيرة بنية اللون وعقد الخشب والتجويفات أو الشرائح من الخصائص الطبيعية للكرز، لكن يختلف وجودها باختلاف الإقليم.

خشب الكرز الأمريكي هو أحد أنواع الأخشاب فائقة الصلابة بغابات الأخشاب الصلبة في الولايات المتحدة وهو نوع فريد في أمريكا الشمالية، يتميز بألوانه الدافئة وبلمسه الطبيعي الرائع. وهو مختلف تماماً في الحجم والمظهر عن أشجار كرز الزينة.



مخبز شارع بورك بواسطة المهندسين المعماريين في شركة جي آر تي

# 6.12

## ثانية

### معدل التجديد

يستغرق 6.12 ثانية لنمو 1 م<sup>3</sup> من خشب الكرز الأمريكي

يتم حساب معدل الاستبدال من إجمالي الزيادة السنوية في الولايات المتحدة لأنواع الأخشاب الصلبة المحددة المستمد من برنامج الجرد والتحليل لخدمات الغابات الأمريكية (FIA) ويفترض أنه يتم حصاد 2 م<sup>3</sup> من الجنوع لإنتاج 1 م<sup>3</sup> من الخشب (أي نسبة تحويل تصل إلى 50% كفاءة التحويل). ويرجع معدل الاستبدال السريع إلى الحجم الكبير جداً لأشجار الأخشاب الصلبة في غابات الولايات المتحدة.

## الخصائص الميكانيكية

يتميز الكرز بكثافة متوسطة، مع خصائص إنحناء جيدة، وقوة متوسطة ومقاومة جيدة للصدّات، ولكنه منخفض الصلابة، ويمكن ثنيه باستخدام البخار بحرص. ويسبب ثبات وصلابة الخشب بعد جفافه، من السهل جداً تلويحه وطلانه للحصول على سطح مثالي. كما أنه يحظى بتقدير كبير في الأثاث والنجارة الداخلية. وباعتباره نوع ناعم نسبياً، فيعتبر الكرز الأمريكي أكثر ملاءمة للأرضيات في المناطق ذات حركة تنقل قليلة، مثل غرف النوم، أو في الدول ذات الثقافة التي لا ترتدي فيها الأحذية في المنازل – كما هو الحال في آسيا.

10,274 ميغا باسكال  
معامل المرونة

0.50  
الثقل النوعي (12% M.C.)

49.023 ميغا باسكال  
قوة الضغط  
(بالتوازي مع الألياف)

561 كجم/م<sup>3</sup>  
متوسط الوزن (12% M.C.)

4,226 نيوتن  
قوة الصلابة

9.2%  
متوسط انكماش الحجم  
(الأخضر إلى 6% M.C.)

84.809 ميغا باسكال  
معامل التمزق

## توافر المواد

- يتوفر الكرز من الولايات المتحدة الأمريكية بسهولة باعتباره قشرة خشبية وخشب منشور في مجموعة من الدرجات والأحجام، على الرغم من محدودية المواد السميكة؛ 10/4 بوصة (63.5 ملم) و12/4 بوصة (76.2 ملم). ويمكن أن تخضع هذه الأنواع لفترات من الرواج أو النمطية، لذا فإن النقص الواضح في الأخشاب الجافة المتاحة للتسليم قد لا تعكس المصدر الكبير المتاح للحصاد.
- قد يباع الكرز بسبب اللون، وكمية المواد الخالية من العصاراة أو بيع سطح واحد خالي من العصاراة. فعلى سبيل المثال، قد تباع ألواح الكرز بنسبة 90/50 مما يعني أن 90% من خشب القلب على سطح واحد وما لا يقل عن 50% من خشب القلب على الجانب الخلفي - أو تباع بمواصفات أخرى. ويوصى بإجراء مشاورات مع الموردين.

## الأداء


- من السهل تصنيع خشب الكرز وتسويته وثنيه. ويتم لصقه جيدًا مع أداء جيد في الشد والتثبيت. كما أن له خصائص ممتازة للنقش وعمل القوالب. ويمكن بسهولة صنفرة الكرز وتلوينه وتلميعه للحصول على لمسة نهائية ناعمة إلى حد كبير.
- خشب القلب الصلب مقاوم للتآكل ومقاوم بشكل معتدل للمعالجة بالمواد الحافظة.
- يجب على المستخدمين مراعاة أن كل من خشب القلب الناتج من خشب الكرز يمكن أن يصبح داكن اللون بسرعة كبيرة عند تعرضه للضوء.

## الاستخدامات الأساسية

هذا الخشب الذي يدار على نحو مستدام من الغابات الطبيعية في أمريكا الشمالية يحظى بالتقدير في جميع أنحاء العالم بسبب لونه الزاهي ولمسه الرائع بالإضافة إلى تمتعه بمؤهلات بيئية ممتازة. فهو مناسب إلى حد كبير للأثاث وصناعة الخزانات والنجارة عالية الجودة. ويستخدم على نطاق واسع في صناعة الأبواب، والألواح، والنجارة الداخلية المعمارية، والقوالب وخزانات المطبخ، وبعض الأرضيات. كما أنه يستخدم في بعض الاستعمالات المتخصصة مثل: الآلات الموسيقية والديكورات الداخلية الفاخرة للقوارب.



## حجم الغابات



حجم الأشجار الحية فوق أراضي الغابات، 1000 م<sup>3</sup>



## نمو الغابات

تُظهر بيانات خدمات الغابات الأمريكية أن حجم المخزون المتنامي من خشب الكرز في الولايات المتحدة هو 424.2 مليون م<sup>3</sup>، وهو ما يمثل نسبة 2.9% من إجمالي المخزون المتنامي للأخشاب الصلبة في الولايات المتحدة. وتنمو أشجار الكرز الأمريكي بمعدل 10.3 مليون م<sup>3</sup> سنويًا بينما يبلغ المحصول 4.9 مليون م<sup>3</sup> سنويًا. كما أن الحجم الصافي (بعد الحصاد) يتزايد بمقدار 5.4 مليون م<sup>3</sup> كل عام. ويتجاوز نمو خشب الكرز في الولايات المتحدة ما يتم حصاده في جميع الولايات المنتجة الرئيسية.


## توزيع الغابات

تنمو أشجار الكرز في الغابات الأمريكية بشكل أساسي في شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية في غابات الأخشاب الصلبة المختلطة. وتختلف هذه الأنواع عن العديد من أزهار الكرز المزروعة في جميع أنحاء العالم. فهي نوع واحد؛ تنمو أشجارها بشكل مرتفع وغالبًا ما تكون كثيفة في العديد من الولايات الأمريكية، ولا سيما بنسلفانيا ونيويورك وفيرجينيا وفيرجينيا الغربية. وللكرز دورة تناوب قصير نسبيًا في الزراعة، ويستغرق وقتًا أقل للنضج من الأخشاب الصلبة الأخرى. كما يرجع جزء كبير من المصادر الحالية إلى قدرة الكرز على التجدد بشكل طبيعي بعد حرائق الغابات.

## النمو وعمليات الإزالة، مليون م<sup>3</sup>

حجم غابات خشب الكرز  
424.2 (مليون)

حجم الغابات في الولايات المتحدة  
14.6 (مليار)



ميساماشين بواسطة جايمي هايون كجزء من التداخل

# أكاديمية رويال للموسيقى


تم تصميم مسرح سوزي سينسبري ليناسب الأوبرا وأعمال المسرح الغنائي، من قبل مهندسي شركة إيان ريتشي ويقع في وسط أكاديمية رويال للموسيقى في لندن.

وهو مستوحى من الأشكال المنحنية للألات الوترية، وتم تحسين المسرح المصنوع من خشب الكرز الأمريكي والذي يتسع لـ 309 متفرج لتقديم جودة صوت رائعة.



علق المهندس المعماري إيان ريتشي على المسرح قائلاً: "عند تصميم المساحات الجديدة، استوحينا التصاميم من الشكل والبناء الخشبي للألات الوترية وآليات ضبطها والعلاقات المادية بين الفنان والأداة. قادتنا أبحاثنا الأولى حول مادية الخشب، وكيفية تحويله وضبطه، بالإضافة إلى الوعي بدور الورنيش في الأدوات المصنوعة في مقاطعة كريمونا، مسقط رأس ستراديفاريوس، إلى الاستفادة من ميزة الصفات الملموسة التي قد يعطيها الخشب ذو التشطيب النهائي كعكاس للصوت والحرارة والضوء.

كان طموحنا بالنسبة للمسرح هو تصور مساحة يمكن أن تعطي الإحساس بالصفات العاطفية والبطولية اعتماداً على الموسيقى المحددة، على عكس بياض البلوط البارد المغسول بالليمان الأخضر في قاعة ريسيتال أعلى المسرح. وتم تحسين الجدران المبطن بالكرز والسقف والشرقة وواجهة الشرقة (الكرز الأسود البري) بالمسرح صوتياً لتقديم جودة صوت رائعة مع تفاصيل متدرجة لخلط الصوت في جميع الاتجاهات والأسطح ذات الزوايا المرسومة بعناية مما يخلق تجربة مؤثرة للجمهور."



# خشب الآش الأمريكي

الاسم اللاتيني

Fraxinus spp، أو Fraxinus americana بشكل أساسي

الأسماء الشائعة الأخرى

الآش الشمالي، والآش الجنوبي

## وصف الخشب

- الآش بشكل عام هو خشب فاتح اللون، ويتفاوت خشب العصاراة بين اللون الأبيض والأصفر ويتفاوت خشب القلب بين اللون البني الفاتح إلى البني الداكن، وأحياناً يكون مع خطوط أفتح. والتباين اللوني بين خشب العصاراة الخارجي ذو اللون الفاتح وخشب القلب الداخلي البني واضح تماماً. كما يتميز خشب الآش بشكل عام بوجود حبيبات مستقيمة مع ملمس موحد خشن. ويمتص مظهره بتباين صلب إلى حد كبير بين نمو الحبيبات الناعمة في الصيف ونمو الحلقات الصلبة في الشتاء. كما لا توجد قطعتان متماثلتان في المظهر.
- النقاط ذات اللون البني الفاتح، أو الخطوط غير العضوية، التي يشار إليها أحياناً باسم "الدودة الزجاجية"، هي شائعة في الآش ويتم التعامل معها على أنها سمة طبيعية، ولا تعتبر عيباً بموجب قواعد تصنيف الجمعية الوطنية للأخشاب الصلبة. فكل ذلك لا يقوض من مثالية الخشب.

خشب الآش الأمريكي مثالي للانحناء والاستدارة. فهو قوي ومثين مع وجود حبيبات مميزة وتميز ولون.



# 19.05

## ثانية

### معدل التجديد

يستغرق 19.05 ثانية لنمو 1 م<sup>3</sup> من خشب الآش الأمريكي

يتم حساب معدل الاستبدال من إجمالي الزيادة السنوية في الولايات المتحدة لأنواع الأخشاب الصلبة المحددة المستمد من برنامج الجرد والتحليل لخدمات الغابات الأمريكية (FIA) ويفترض أنه يتم حصاد 2 م<sup>3</sup> من الجنوع لإنتاج 1 م<sup>3</sup> من الخشب (أي نسبة تحويل تصل إلى 50% كفاءة التحويل). ويرجع معدل الاستبدال السريع إلى الحجم الكبير جداً لأشجار الأخشاب الصلبة في غابات الولايات المتحدة.

## الخصائص الميكانيكية

يتميز خشب الآش بخصائص قوة جيدة جداً مقارنة بوزنه. ويتمتع بمقاومة ممتازة للصدمات، والتي تمتص بعض آلام هولاء الذين يستخدمون الأدوات اليدوية والمعدات الرياضية، مثل مضارب البيسبول وعصي الهوكي. فهو ينحني بشكل جيد جداً بالبخار، لذا فهو مفضل لدى حرفيين وهواة صناعة الأثاث. وبسبب ثبات وصلابة الخشب بعد جفافه، من السهل جداً تلويحه وطلانه للحصول على سطح مثالي، ولذلك فهو مثالي للأثاث والأرضيات.

لمعرفة المزيد حول الخصائص الميكانيكية لخشب الآش، يرجى قراءة الدليل الهيكلي بالكامل.

11,997 ميغا باسكال  
معامل المرونة

0.60  
الثقل النوعي (12% M.C.)

51.092 ميغا باسكال  
قوة الضغط  
(بالتوازي مع الألياف)

673 كجم/م<sup>3</sup>  
متوسط الوزن (12% M.C.)

5,871 نيوتن  
قوة الصلابة

10.7%  
متوسط انكماش الحجم  
(الأخضر إلى 6% M.C.)

D35  
قيمة تصميم الرمز الأوروبي  
الهيكل رقم 5

103.425 ميغا باسكال  
معامل التمزق






## توافر المواد

- يتوفر خشب الأش في الولايات المتحدة الأمريكية بسهولة كالأخشاب المنشورة والقشرة الخشبية في مجموعة واسعة من الدرجات والأحجام. وفي المنطقة الشمالية، يميل خشب العصاره إلى أن يكون أقل حجمًا بسبب موسم النمو القصير، من المنطقة الجنوبية حيث ينمو الخشب بشكل أسرع مع مزيد من الحبيبات والملمس المكشوف. يمكن بيع خشب الأش على أساس اللون وهو متاح على نطاق واسع للتصدير، على الرغم من أن توفره على المدى البعيد سوف يتأثر بتأثير غزو حفار الدردار القرمزي (EAB).

- يتوفر خشب الأش في مجموعة من الدرجات من 4/4 بوصة (1 بوصة أو 25.4 ملم) حتى 8/4 بوصة (2 بوصة أو 50.8 ملم) على الرغم من أحجام محدودة من 10/4 بوصة (2.5 بوصة أو 63.5 ملم) و يمكن الحصول على 12/4 بوصة (3 بوصة أو 76.2 ملم).

## حجم الغابات



حجم الأشجار الحية فوق أراضي الغابات، 1000 م<sup>3</sup>



## توزيع الغابات

تنمو أشجار الأش الأمريكية بشكل شائع في جميع أنحاء شرق الولايات المتحدة في غابات الأخشاب الصلبة المختلطة، من الشمال في ولاية نيويورك إلى الولايات الجنوبية على طول خليج المكسيك، وفي كل مكان بينهما. حيث تنمو في أعالي الجبال والمنخفضات في السهول والمناطق الساحلية مما يؤدي إلى تنوع كبير في السمات. ومع هذا التوزيع الواسع النطاق في خطوط العرض والمناخ وظروف التربة، هناك اختلافات كبيرة في شجر الأش تبعًا للموقع، ولا سيما بين الأشجار الشمالية بطيئة النمو والأشجار الجنوبية الأسرع نموًا. كما أنه توجد أيضًا أنواعًا فرعية تزيد من هذا التنوع. وعلى الرغم من بعض التهديدات بعيدة المدى من قبل الآفات الموجودة في الغابات والأمراض التي تصيب مخزون شجر الأش من الخشب، فإن شجر الأش نوع غزير الإنتاج. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول الخصائص الجرفية لخشب الأش وإمكاناته الهيكلية على الموقع الإلكتروني [americanhardwood.org](http://americanhardwood.org).

## الأداء

تم تصنيع خشب الأش بطريقة جيدة، مع أداء جيد في التثبيت بالمسامير، والبراغي، واللصق بالغراء ويمكن تلويحه وتلميعه للحصول على تشطيب جيد إلى حد كبير. وشهد خشب الأش ذو اللون الأسود العديد من فترات الموضة الناجحة في مجال الأثاث. كما يجف هذا النوع من الخشب بسهولة للحد من تعرضه للثقب. ويمتاز بثبات جيد بحيث لا يتحرك كثيرًا أثناء التنفيذ. كما يتم ترقيق القشرة الخارجية لخشب الدردار جيدًا للحصول على الهيئة الكرتونية. وخشب الأش لا يقاوم تسوس خشب القلب، وخشب القلب يقاوم بشكل معتدل المعالجة بالمواد الحافظة، لكن خشب العصاره قابل للنفاذ. وهذا يجعل خشب الأش مناسبًا جدًا للتعديل بالحرارة، كما ثبت الآن من خلال استخدامه على نطاق واسع للتزيين والتغليف وطاولات العمل وأثاث الحدائق.

## الاستخدامات الأساسية


هذا الخشب الذي يدار على نحو مستدام من الغابات الطبيعية في أمريكا الشمالية، بما له من مؤهلات بيئية ممتازة، فإنه منتشر الاستخدام بين المصممين والمهندسين المعماريين والمستخدمين المتخصصين والمستهلكين في جميع أنحاء العالم. كما أن استخداماته الرئيسية تتمثل في الأثاث والأرضيات والأبواب والنجارة المعمارية والقوالب وخزانات المطبخ والأدوات والمقايض الرياضية.



## نمو الغابات

تُظهر بيانات تحليل جرد الغابات (FIA) أن حجم المخزون المتنامي من خشب الأش في الولايات المتحدة هو 657.8 مليون م<sup>3</sup>، وهو ما يمثل 4.5% من إجمالي مخزون الأخشاب الصلبة في الولايات المتحدة المتنامي. وتزرع أشجار الأش الأمريكي 3.3 مليون م<sup>3</sup> سنويًا بينما يبلغ المحصول 6.9 مليون م<sup>3</sup> سنويًا. كما أن الحجم الصافي (بعد الحصاد) يتزايد بمقدار 3.6 مليون م<sup>3</sup> كل عام. ويشير مخزون عام 2014 إلى أن نمو شجر الأش في الولايات المتحدة يتجاوز الحصاد في جميع الولايات الموردة الرئيسية باستثناء ميتشيغان وأوهايو، حيث تعتبر مركزًا لغزو حفار الدردار القرمزي (EAB). كما أنه من المتوقع أن ترتفع معدلات القطع الجائر لأشجار الأش وعمليات إزالته في المستقبل القريب، ومن المحتمل أن تزيد من النمو في بعض الولايات، بسبب غزو حفار الدردار القرمزي.


## النمو وعمليات الإزالة، مليون م<sup>3</sup>



كرسي قابل للطي من نوري ماتسوموتو كجزء من الإبداع بالخشب



ميت مات ماما من خلال رومان إركويردو بولستريديج



خشب الأش الأمريكي المعدل حراريًا في "طريق جرايز إن"



تم تشييد هذه القطعة الرائدة من الهندسة المعمارية الدائمة من أكثر من 20 لوحة من خمس طبقات من خشب التوليب الأمريكي المصفح المتقاطع، يتراوح طولها من 0.5 م إلى 12 م. ويقف المركز على أقدم فولاذية بطول 4 م على منصات خرسانية مثبتة بأساسات مستشفى رويال أولدهام. كما تميل الحديقة وتمتد المناظر البانورامية إلى سلاسل جبال بينينز.

تتداخل انحناءات جدران الأخشاب المصفحة المتقاطعة الداخلية مع ملامح الزجاج وتعمل على زيادة الإحساس بانسيابية الأرضيات المعالجة بالراتنج. وهيكل السقف المضلع مصنوع أيضاً من خشب التوليب الأمريكي المتبقى من عملية تصنيع الأخشاب المصفحة المتقاطعة، مما يضمن أقل قدر من المخلفات.



يعد مركز ماجيز لرعاية مرضى السرطان في أولدهام بالمملكة المتحدة أول مبنى في العالم مصنوع من الخشب الصلب المصفح المتقاطع (CLT). كان المركز، الذي صممه مهندسو شركة دي رايك مارش مورجان، باستخدام خشب التوليب المصفح المتقاطع الأمريكي والتقليف بخشب التوليب المعدل بالحرارة، لحظة بالغة الأهمية للأخشاب في الهندسة العمارة والتشييد العصريين.

ماجيز هي مؤسسة خيرية تقدم الدعم العملي والعاطفي للأشخاص المصابين بالسرطان وفقاً للأيدولوجية الجديدة لرعاية مرضى السرطان التي وضعتها ماجي كيسويك جنكس. وتم بناء مراكز ماجي على أنها مستشفيات سرطان متخصصة تابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، وهي أماكن جاهزة للعمل وترحيبية من خلال متخصصين مؤهلين ومتاحين لتقديم برنامج دعم مثبت تحسين الحالة الصحية الجسدية والعاطفية.

شركة دي رايك مارش مورجان هي استوديو يضم مجموعة متميزة من المهندسين المعماريين والمصممين ومقرها لندن وتأسست عام 1995 على يد أليكس دي رايك وفيليب مارش وسادي مورغان. بداية من عام 2000، كانت شركة دي رايك مارش مورجان رائدة في استخدام الأخشاب المصممة هندسياً باعتبارها المادة الأكثر أهمية للهندسة المعمارية بالقرن 21. شارك الاستوديو جنباً إلى جنب مع مهندسي المجلس الأمريكي لتصدير الأخشاب الصلبة وأروب في إنتاج خشب المصفح المتقاطع من خشب التوليب في عام 2013، وذلك لاستخدامه في اعمال التشييد الحديثة، الدرج اللانهائي.

# ماجى، أولدهام



يفتح المركز أفقًا جديدة حول استخدام الأخشاب المعالجة الحرارية (TMT) – حيث تعتبر هذه المرة هي الأولى التي يستخدم فيها خشب التوليب المعالج حراريًا لتغليف الهيكل بالكامل في المملكة المتحدة.

اختارت شركة دي رايك مارش مورجان خشب التوليب لتصميم مركز ماجى أولدهام نظرًا للتأثير الإيجابي للخشب على الناس، بالإضافة إلى الحصول على جمال ورقة وقوة خشب التوليب الأمريكي.

”ففي الخشب أمل، وإنسانية، وتدرج، ورقة بالإضافة إلى هدف الطبيعة المميز لامتصاص الكربون. والخشب مادة غير سامة ومتعددة الاستخدامات وغير ضارة ومضادة للسرطان. كما أنه لدى مركز ماجى أولدهام رسالة شاملة يحملها التصميم تتمثل في دعم الأهداف المركزية للتصميم من أجل الارتقاء بالروح المعنوية للأشخاص المصابين بالسرطان وإعطاء الأمل لهم. واستعمالات الأخشاب الصلبة المتنامية بشكل مستدام لا حصر لها، وخاصة خشب التوليب المصنوع المتقاطع سريع النمو.“ – الاستاذ الجامعي أليكس دي رايك، المدير المؤسس لشركة دي رايك مارش مورجان.

وهذا المبنى الذي تم الانتهاء منه هو مبنى مثير للاهتمام وشمولي وعلاجي وراقي وملء بالمفاجآت – حتى أدق التفاصيل تم دراستها واختيارها بعناية لتحسين رفاهية المريض.

طاولة المطبخ الرئيسية، التي يتم تشجيع الزوار على الجلوس حولها، هي من تصميم شركة بارنبي & داي التي تم تكليفها من قبل أليكس دي رايك والمجلس الأمريكي لتصدير الأخشاب الصلبة لقائمة الأمنيات في مهرجان لندن 2014 للتصميم. صنع الحرفيون طاولة ثانية في بينشمارك للأثاث باستخدام خشب التوليب المصنوع المتقاطع المعاد تدويره من نفايات النوافذ والأبواب من مركز ماجى أولدهام.

يحل البلوط الأبيض الأمريكي محل المعدن البارد، الذي يستخدم عادة في مقابض الأبواب والجسور الحاملة، والذي يمكن أن يكون خشبًا على البشرة الحساسة بسبب العلاج الكيميائي.

أما في الخارج، فإن سطح الآش الأمريكي المعدل حراريًا مغطى بمظلة الأسقف، وخشب التوليب الأمريكي، لتوفير حماية لمن يعانون من بشرة حساسة من الضوء بسبب العلاج الإشعاعي، دون الانتقاص من جمال المناظر الهادئة المطلقة على حدائق المستشفيات.

# البلوط الأبيض الأمريكي

الاسم اللاتيني

Quercus، أو Quercus alba بشكل أساسي

الأسماء الشائعة الأخرى

البلوط الأبيض الشمالي، البلوط الأبيض الجنوبي

## وصف الخشب

- يحتوي خشب البلوط الأبيض على ألياف جذابة، مثل العديد من أشجار البلوط الأخرى المزروعة عالمياً. بشكل عام، يكون خشب العصاره من خشب البلوط الأبيض مائلاً إلى اللون البني الفاتح، وعادةً ما يكون خشب القلب بني اللون الفاتح إلى متوسط أو حتى داكناً. والفرق بين خشب العصاره وخشب قلب البلوط الأبيض أقل تميزاً من البلوط الأحمر. وخشب البلوط الأبيض هو في الأساس عبارة عن حبيبات مستقيمة ذات ملمس خشن إلى متوسط الخشونة.
- تم الحصول على شكل الخشب باستخدام أشعة النخاع – وهي سمة من سمات جميع أشجار البلوط الأصلية – وهذه السمات الموجودة في البلوط الأبيض أطول من تلك الموجودة في البلوط الأحمر؛ وبالتالي تحقيق رقمًا أكثر وضوحًا. وخشب القلب غير مسامي، لذا فهو مناسب لعمل براميل النبيذ والاستخدام الخارجي.

البلوط الأبيض الأمريكي هو أحد الأنواع الأكثر انتشاراً في غابات الأخشاب الصلبة الأمريكية في أسواق التصدير – كما أنه فريد من نوعه في أمريكا الشمالية.

# 1.57

## ثانية

### معدل التجديد

يستغرق 1.57 ثانية لنمو 1 م<sup>3</sup> من البلوط الأبيض الأمريكي

يتم حساب معدل الاستبدال من إجمالي الزيادة السنوية في الولايات المتحدة لأنواع الأخشاب الصلبة المحددة المستمد من برنامج الجرد والتحليل لخدمات الغابات الأمريكية (FIA) ويفترض أنه يتم حصاد 2 م<sup>3</sup> من الجذوع لإنتاج 1 م<sup>3</sup> من الخشب (أي نسبة تحويل تصل إلى 50% كفاءة التحويل). ويرجع معدل الاستبدال السريع إلى الحجم الكبير جدًا لأشجار الأخشاب الصلبة في غابات الولايات المتحدة.



## الخصائص الميكانيكية

تتميز أشجار البلوط الأبيض الأمريكية بخصائص قوة ممتازة مقارنة بوزنها، مما يجعلها نوعاً مفضلاً بالنسبة للأخشاب الصلبة في الاستعمالات الهيكلية. فالخشب صلب وثقيل نسبياً مع قوة انحناء وضغط جيدة ولكنه أقل صلابة. تؤكد الاختبارات الهيكلية التي أجريت في أوروبا أن البلوط الأبيض يتمتع بقوة الألياف المتأصلة أكبر من البلوط الأوروبي. كما لديه قدرة ممتازة على الانحناء بالبخار. ونظراً لكونه صلباً وثابتاً عندما يجف وسهل التشطيب والتلوين، لذا فهو يحظى بانتشار كبير في الأثاث والأرضيات، خاصة في أسواق التصدير.

يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول الخصائص الميكانيكية للبلوط الأبيض وإمكاناته الهيكلية على الموقع الإلكتروني [at americanhardwood.org](http://americanhardwood.org)

12,273 ميجا باسكال  
معامل المرونة

0.68  
الثقل النوعي (12% M.C.)

51,299 ميجا باسكال  
قوة الضغط  
(بالتوازي مع الألياف)

769 كجم/م<sup>3</sup>  
متوسط الوزن (12% M.C.)

6,049 نيوتن  
قوة الصلابة

12.6%  
متوسط انكماش الحجم  
(الأخضر إلى 6% M.C.)

D50  
قيمة تصميم الرمز الأوروبي  
الهيكل رقم 5

104.804 ميجا باسكال  
معامل التمزق



مطار حيدر علييف الدولي بواسطة أوتوبان

البلوط الأبيض الأمريكي


## توافر المواد

يتوفر البلوط الأبيض من الولايات المتحدة الأمريكية بسهولة كالأخشاب المنشورة والقشرة الخشبية في مجموعة واسعة من الدرجات والأحجام. وبسبب مدة التجفيف الطويلة، فإن جميع الموردين لا يعرضون مخزون الخشب الأكثر سمكًا (10/4 بوصة و12/4 بوصة) ولكنه متوفر بكميات محدودة. وفي المنطقة الشمالية، يميل خشب العصاراة إلى أن يكون أقل حجمًا مما هو عليه في الجنوب حيث، بسبب موسم النمو القصير، حيث ينمو الخشب بشكل أسرع مع مزيد من الحبيبات والملمس المكشوف. كما يمكن بيع البلوط الأبيض استنادًا إلى المنطقة "الشمالية" و"الجنوبية"، ولكن قد يكون هذا تبسيطًا مفرطًا للاختلافات وفقًا لموقع النمو.


## الأداء

- تعمل آلات خشب البلوط الأبيض بشكل جيد، مع أداء جيد في الشد والتثبيت، على الرغم من أنه يوصى باستخدام الحفر المسبق. ويتم لصقه بالغراء جيدًا (على الرغم من أنه يوصى بإضافة المواد الأساسية للحصول على الالتصاق الهيكلي) ويمكن تلويحه وتلميعه للحصول على تشطيب جيد جدًا. كما يجب تجفيف الخشب ببطء وبغناية لتجنب تعرضه للثحلت كما يتميز بانكماش شعاعي عالي التفاضل وبالتالي يمكن أن يكون عرضة للتحرك عند التنفيذ في الظروف الرطبة. ويتمتع بخصائص ممتازة في الحفر والتشطيب.
- خشب القلب الصلب مقاوم للتآكل ومقاوم للمعالجة بالمواد الحافظة.

## حجم الغابات



حجم الأشجار الحية فوق أراضي الغابات، 1000 م<sup>3</sup>



## توزيع الغابات

تنمو أشجار البلوط الأبيض حصريًا في أمريكا الشمالية وهي موزعة على نطاق واسع في معظم أنحاء شرق الولايات المتحدة في غابات الأخشاب الصلبة المختلطة. كما هو الحال بالنسبة للبلوط الأحمر، فهناك العديد من الأنواع الفرعية، وكلها ضمن تصنيف البلوط الأبيض، وجميع أنواع البلوط تشكل معًا مجموعة من الأنواع الأكثر انتشارًا والتي تمثل حوالي 33% من مصادر الأخشاب الصلبة الأمريكية. فالأشجار طويلة ويمكن التعرف عليها بسهولة من خلال شكل أوراقها المستدير، وتتحول إلى اللون البني في فصل الخريف. وينمو البلوط الأبيض من الشمال إلى الجنوب؛ بعضها في الجبال والبعث الآخر في الأراضي المنخفضة مما يؤدي إلى وجود سمات مختلفة. وبالتالي، هناك اختلافات كبيرة في البلوط الأبيض تبعًا للموقع، وخاصة بين الأشجار الشمالية بطينة النمو والأشجار الجنوبية الأسرع نموًا. كما هو الحال مع البلوط الأحمر، فهو يعتبر مستدام إلى حد كبير بالنسبة للاستهلاك المحلي والتصدير.

## الاستخدامات الأساسية

يعتبر هذا الخشب الذي يدار على نحو مستدام من الغابات الطبيعية في أمريكا الشمالية من الأنواع الرئيسية في العديد من أسواق التصدير، والتي تتمتع بمؤهلات بيئية ممتازة. وتتمثل استخداماته الرئيسية في الأثاث والأرضيات والأبواب والنجارة المعمارية والقوالب وخزانات المطبخ. كما يتم استخدامه أيضًا في استعمالات معينة في التشييد، بما في ذلك العوارض الهيكلية المصفحة بالغراء، وغيرها من الاستعمالات المتخصصة.




## نمو الغابات

تُظهر بيانات خدمات الغابات الأمريكية أن حجم المخزون المتنامي من خشب البلوط الأبيض في الولايات المتحدة هو 2.26 مليار م<sup>3</sup>، وهو ما يمثل 15.5% من إجمالي المخزون المتنامي للأخشاب الصلبة في الولايات المتحدة. ويزرع البلوط الأبيض الأمريكي 40.1 مليون م<sup>3</sup> سنويًا بينما يبلغ المحصول 20.1 مليون م<sup>3</sup> سنويًا. كما أن الحجم الصافي (بعد الحصاد) يتزايد 20.0 مليون م<sup>3</sup> كل عام. ويتجاوز نمو البلوط الأبيض في الولايات المتحدة حجم المحصول في جميع الولايات الموردة الرئيسية.

## النمو وعمليات الإزالة، مليون م<sup>3</sup>

حجم غابات خشب البلوط الأبيض الأمريكي (2.3 مليار)

حجم الغابات في الولايات المتحدة (14.6 مليار)



فيس ايل من خلال جاريث نيل لرها حديد كجزء من قائمة الرغبات



كنيسة كريستين من خلال المهندسين المعماريين في إيفانورت



درجات السلم الداخلي من خلال استوديو بول كوكسيدج



مؤتمر قصر هويسكا من خلال بينيتيز ولافوينتي

# لوردس وارنر ستاند



كلف نادي مارليبون للكريكيت (MCC) المهندسين المعماريين بشركة بوبولوس بتصميم جناح وارنر الجديد في أحد أكثر المرافق الرياضية شهرة في العالم، ملعب لوردز للكريكيت في سانت جونز وود، لندن.

يتكون السقف الحامل للمنصة من 11 عارضة من خشب البلوط الأبيض الأمريكي المصنوع (بالغراء الكابولي) والذي يلمع بشكل هائل من الزاوية الأرضية، الأمر الذي يمهد الطريق لاستخدامات هيكلية جديدة رائعة للأخشاب الصلبة الأمريكية القابلة للتحمل.

يبلغ قياس كل عارضة 900 مم x 350 مم عند أعمق نقطة. يصل وزن أطول عارضة من خشب الجلولام حوالي 4 طن ويبلغ طوله 23.4 م، وهو نفس طول 26 مضرب كريكيت مصفوقاً من الأنف إلى الذيل. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام خشب البلوط الأبيض بهذا الشكل على هذا النطاق وفي مثل هذه البيئة البالغة الأهمية للأداء – لتشكيل الهيكل الأساسي للسقف الذي يتسع لأكثر من 2674 متفرجاً.

”لا يمكن فصل الخشب الطبيعي عن لعبة الكريكيت. يعد استخدام الصفصاف في مضارب الكريكيت والأش في جذوع مضرب الكريكيت جزءاً من اللعبة مثل الكرات الجلدية وحالة الملعب والطقس بكل تأكيد. اختارت شركة بوبولوس تخصيص خشب البلوط الأبيض الأمريكي لأنه يمكن تصنيعه بدقة، ويتميز باللون الذهبي الجميل، وقوي إلى حد كبير. هذه السمات المميزة تجعله الخيار المثالي لهيكل سقف المظلة الجديد في ملعب لوردز،“ صرح بذلك فيليب جونسون، مدير أول في شركة بوبولوس، ومدير المشروع.

# خشب القيقب الأمريكي اللين

الاسم اللاتيني

*Acer rubrum*، أو *Acer macrophyllum*

الأسماء الشائعة الأخرى

القيقب الأحمر، ورقة القيقب الضخمة

القيقب اللين، الذي ينمو بشكل طبيعي في غابات الأخشاب الصلبة في أمريكا الشمالية، هو واحد من أكثر الأنواع انتشاراً واستدامة، على غرار القيقب الصلب ولكنه أكثر ليونة بالنسبة للتأثر بالصدمات

## وصف الخشب

- القيقب اللين يشبه إلى حد ما القيقب الصلب، ولكنه أكثر تنوعاً في اللون، وخاصة من منطقة إلى أخرى. وعادة ما يكون خشب العصاره من خشب القيقب اللين لونه أبيض رمادي ويمكن أن يكون داكن اللون، مع وجود نقط داخلية كصفة مميزة طبيعية. كما يتنوع لون خشب القلب من خشب القيقب اللين من اللون البني الفاتح إلى البني المائل للأحمر الداكن. والفرق بين العصاره وخشب القلب أكبر من الفرق الموجود في القيقب الصلب.
- عادة ما يكون خشب القيقب اللين به حبيبات مستقيمة ذات ملمس ناعم، بشكل حبيبي مشابه للكرز الأمريكي. ويمكن تلوين القيقب اللين لاعتباره بديلاً للكرز.

## توافر المواد

يتوفر خشب القيقب اللين في الولايات المتحدة الأمريكية على نطاق واسع كالأخشاب المنشورة في مجموعة من الأحجام والدرجات، ولكن نادراً ما يكون في شكل القشرة الخشبية. وعادةً ما يُباع الخشب غير المحدد بسبب اللون. كما أنه عادة ما يُباع إنتاج الساحل الغربي الخارجي وتصنيفه من الناحية الأفضل، بسبب الخروج عن قواعد تصنيف الجمعية الوطنية للأخشاب الصلبة القياسية.

## توزيع الغابات

ينمو القيقب الأمريكي اللين على نطاق واسع في شرق الولايات المتحدة في غابات الأخشاب الصلبة المختلطة مع وجود المزيد من القيقب الأحمر في الشمال الشرقي والقيقب الفضي الذي يوجد بكثافة في الولايات الوسطى والجنوبية. ويمكن أن يكون الاسم خادعاً لأن القيقب اللين ليس شيئاً إلى حد كبير من حيث المبدأ. كما أن هناك عدد كبير من الأنواع الفرعية – تُباع جميعها على أنها قيقب لين. وينمو العديد منها، بما في ذلك ساحل المحيط الهادئ/القيقب ضخّم الأوراق (*Acer macrophyllum*)، في شمال غرب الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تنطبق عليها قواعد التصنيف المحددة.

## الأداء

- يعتبر خشب القيقب اللين ممتازاً في التصنيع والتجفيف والتسوية والتشطيب. فهو قابل للاستدارة، واللصق بالغراء، والاستواء، والثقب، والنحت بطريقة جيدة، لكن الشد والتثبيت بالمسامير مقبولان فقط. كما ينتج قوالب جيدة. ويمكن بسهولة صفل القيقب اللين وتلويته وتلميعه للحصول على لمسة نهائية ناعمة وسلسة، وله خصائص انحناء جيدة بالبخار. لذا فهو يعتبر بديلاً للكرز عند تلويته. كما أن خصائصه الحرفية وأدائه يجعله بديلاً عن خشب الزان.
- الخشب غير مقاوم للتآكل كما أن خشب القلب مقاوم بشكل معتدل للمعالجة بالمواد الحافظة. والعصاره قابلة للنفاذ.

## الاستخدامات الأساسية

يعتبر هذا الخشب الصلب المستدام بشكل كبير يحظى بالموهلات البيئية حيث يُدار في الغابات الطبيعية بأمريكا الشمالية، وقد لا تكون الصلابة وخصائص التحمل ضرورية. ويتم استخدامه في الأثاث وصناعة الخزانات والنجارة بالإضافة إلى الأبواب وخزانات المطبخ والاستدارة وعمل القوالب.



سرير النهار من تصميم استوديو ويد ديزاين

# 1.73

ثانية

معدل التجديد


يستغرق 1.73 ثانية لنمو 1 م<sup>3</sup> من القيقب اللين الأمريكي

يتم حساب معدل الاستبدال من إجمالي الزيادة السنوية في الولايات المتحدة لأنواع الأخشاب الصلبة المحددة المستمد من برنامج الجرد والتحليل لخدمات الغابات الأمريكية (FIA) ويفترض أنه يتم حصاد 2 م<sup>3</sup> من الجذوع لإنتاج 1 م<sup>3</sup> من الخشب (أي نسبة تحويل تصل إلى 50% كفاءة التحويل). ويرجع معدل الاستبدال السريع إلى الحجم الكبير جدًا لأشجار الأخشاب الصلبة في غابات الولايات المتحدة.

## نمو الغابات

تُظهر بيانات خدمات الغابات الأمريكية أن حجم المخزون المتنامي من خشب القيقب اللين في الولايات المتحدة هو 1.62 مليار م<sup>3</sup>، وهو ما يمثل 11.1% من إجمالي المخزون المتنامي للأخشاب الصلبة في الولايات المتحدة. ويزرع القيقب اللين الأمريكي 36.4 مليون م<sup>3</sup> سنوياً بينما يبلغ المحصول 16.0 مليون م<sup>3</sup> سنوياً. كما أن الحجم الصافي (بعد الحصاد) يتزايد 20.4 مليون م<sup>3</sup> كل عام. ونمو القيقب اللين في الولايات المتحدة يتجاوز ما يتم حصاده في جميع الولايات المنتجة الرئيسية.

## النمو وعمليات الإزالة، مليون م<sup>3</sup>



حجم غابات خشب القيقب اللين الأمريكي  
1.6 (مليار)

حجم الغابات في الولايات المتحدة  
14.6 (مليار)

## الخصائص الميكانيكية

يتمتع خشب القيقب اللين بقوة انحناء وتكبير جيدة، ولكنه منخفض الصلابة ومقاومته للصدمات. فهو أقل صلابة بنسبة 25% من القيقب الصلب. ووفقاً لذلك لا ينصح به في الأرضيات أو طاولات العمل.

## القيقب الأحمر

## القيقب الضخم الأوراق

0.54 التقل النوعي (12% M.C.) معامل المرونة	11,308 ميغا باسكال معامل المرونة	0.48 الثقل النوعي (12% M.C.) معامل المرونة	9,998 ميغا باسكال معامل المرونة
609 كجم/م <sup>3</sup> متوسط الوزن (12% M.C.)	45,093 ميغا باسكال قوة الضغط (بالتوازي مع الألياف)	545 كجم/م <sup>3</sup> متوسط الوزن (12% M.C.)	41,025 ميغا باسكال قوة الضغط (بالتوازي مع الألياف)
10.5% متوسط انكماش الحجم (6% M.C. إلى الأخضر)	4,226 نيوتن قوة الصلابة	9.3% متوسط انكماش الحجم (6% M.C. إلى الأخضر)	3,781 نيوتن قوة الصلابة
92,393 ميغا باسكال معامل التمزق	73,777 ميغا باسكال معامل التمزق		

# خشب القيقب الأمريكي الصلب

الاسم اللاتيني

Acer saccharum

الأسماء الشائعة الأخرى

القيقب السكري، القيقب الصخري، القيقب الأسود

## وصف الخشب

- عادة ما يكون خشب العصاراة من خشب القيقب الصلب لونه أبيض كريمي ولكن يمكن أن يظهر لون بسيط مانل إلى الأحمر/ البني. يمكن تحديد خشب العصاراة الأبيض ثم يتم تحديد القشرة الخشبية دائماً. كما يتنوع لون خشب القلب من خشب القيقب الصلب من اللون البني الفاتح إلى البني المائل للأحمر الداكن وقد يختلف اللون أيضاً حسب المنطقة. وقد يكون الفرق بين لون خشب القلب والعصاراة طفيفاً فقط. وقد يحتوي كلاهما على نقط داخلية كصفة مميزة طبيعية.
- يتمتع خشب القيقب الصلب بلمس ناعم جداً وذو حبيبات مستقيمة بشكل عام. ويمكن أن يظهر القيقب الصلب في شكل "مجدد" و"الكمان" و"عين الطائر" وهو ذو قيمة مرتفعة. ويصبح الخشب داكن اللون عند تعرضه للضوء مع مرور الوقت.

يشتهر خشب القيقب الأمريكي، الذي ينمو بشكل طبيعي في غابات الأخشاب الصلبة في أمريكا الشمالية، بلونه الرقيق وصلابته والحبيبات الدقيقة والتشطيب بجودة عالية.



## 3.31

ثانية

معدل التجديد

يستغرق 3.31 ثانية لنمو 1 م<sup>3</sup> من القيقب الصلب الأمريكي

يتم حساب معدل الاستبدال من إجمالي الزيادة السنوية في الولايات المتحدة لأنواع الأخشاب الصلبة المحددة المستمد من برنامج الجرد والتحليل لخدمات الغابات الأمريكية (FIA) ويفترض أنه يتم حصاد 2 م<sup>3</sup> من الجذوع لإنتاج 1 م<sup>3</sup> من الخشب (أي نسبة تحويل تصل إلى 50% كفاءة التحويل). ويرجع معدل الاستبدال السريع إلى الحجم الكبير جداً لأشجار الأخشاب الصلبة في غابات الولايات المتحدة.

## الخصائص الميكانيكية

القيقب الصلب قوي، كما يشير الاسم، وهو ثقيل بسبب خصائص القوة الجيدة. ويتميز بمقاومة عالية للخدش والتآكل بالإضافة إلى خصائص إنحناء جيدة بالبخار. ومن ثم، فهو من الأنواع المفضلة للأرضيات، بما في ذلك الأرضيات الرياضية وممشى البولينج وطاولات العمل.

\*القيم الخاصة بالقيقب السكري

12,618 ميغا باسكال  
معامل المرونة

0.63  
الثقل النوعي (12% M.C.)

53,988 ميغا باسكال  
قوة الضغط  
(بالتوازي مع الألياف)

705 كجم/م<sup>3</sup>  
متوسط الوزن (12% M.C.)

6,450 نيوتن  
قوة الصلابة

11.9%  
متوسط انكماش الحجم  
(الأخضر إلى 6% M.C.)

108,941 ميغا باسكال  
معامل التمزق



نوردريك بايونير من تصميم ماريا برون كجزء من التداخل

خشب القيقب الأمريكي الصلب



## توافر المواد

يتوفر خشب القيقب الصلب في الولايات المتحدة الأمريكية بسهولة كالأخشاب المنشورة في مجموعة من الدرجات والأحجام والقشرة الخشبية. ويتم إنتاج الأخشاب المنشورة بانتظام بحجم 4/4 بوصة حتى 8/4 بوصة ولكنها محدودة لأنها مخزون أكثر سمكًا.

يمكن بيع الخشب وفقًا لاختيار اللون (الأبيض)، والذي يتم عادةً بدفع أعلى قيمة مقابل ذلك. كما يتم ذلك عادةً باستخدام معيار تصنيف الجمعية الوطنية للأخشاب الصلبة لفرز الألوان، مما ينتج درجات للألوان مثل "1 & 2 من اللون الأبيض". ويوصى بإجراء مشاورات مع الموردين.

## الأداء


- يعتبر خشب القيقب الصلب ممتازًا في التصنيع والتجفيف والاستدارة والتشطيب. فهو قابل للصق بالغراء، والاستواء، والثقب، والنحت بطريقة جيدة، لكن الشد والتثبيت بالمسامير مقبولان فقط. كما ينتج قوالب جيدة. ويمكن بسهولة صقل خشب القيقب الصلب وتلوينه وتلميعه للحصول على لمسة نهائية ناعمة إلى حد كبير.
- فخشب القلب الصلب لا يقاوم التآكل إلا قليلاً أو لا يقاوم التآكل، كما أنه يقاوم المعالجة بالمواد الحافظة. والعصارة قابلة للنفاذ.

## الاستخدامات الأساسية


يعتبر هذا الخشب الذي يدار على نحو مستدام في الغابات الطبيعية بأمريكا الشمالية الذي يحظى بالتقدير في جميع أنحاء العالم بسبب سماته الصلبة ولونه الزاهي الرقيق والتشطيب الدقيق، والذي يتمتع بمؤهلات بيئية ممتازة. فهو مناسب إلى حد كبير لجميع أنواع الأرضيات، بما في ذلك الأماكن كثيرة الحركة مثل المباني العامة والأثاث وصناعة الخزانات والنجارة عالية الجودة. يستخدم على نطاق واسع لأسطح المنضدة وطاولات العمل والقوالب وخزانات المطبخ.



## حجم الغابات



## حجم الأشجار الحية فوق أراضي الغابات، 1000 م<sup>3</sup>



## نمو الغابات

تُظهر بيانات خدمات الغابات الأمريكية أن حجم المخزون المتنامي من القيقب الصلب في الولايات المتحدة هو 995.4 مليون م<sup>3</sup>، وهو ما يمثل 6.5% من إجمالي المخزون المتنامي للأخشاب الصلبة في الولايات المتحدة. ويزرع القيقب الصلب الأمريكي 19.1 مليون م<sup>3</sup> سنويًا بينما يبلغ المحصول 10.2 مليون م<sup>3</sup> سنويًا. كما أن الحجم الصافي (بعد الحصاد) يتزايد بمقدار 8.9 مليون م<sup>3</sup> كل عام. ويتجاوز نمو القيقب الصلب في الولايات المتحدة حجم المحصول في جميع الولايات الموردة الرئيسية باستثناء ولاية مين. وكان محصول القيقب في ولاية مين مرتفعًا مقارنة بمعدل نموه، ويرجع ذلك في الأساس إلى زيادة استخراج رقائق الخشب المتعكسة وإمدادات الطاقة الحيوية، ولأن غابات الأخشاب الصلبة التي يهيمن عليها القيقب تستبدل ببطء بأنواع غابات الأخشاب اللينة.


## توزيع الغابات

القيقب الأمريكي الصلب هو نوع ينمو في مناخ بارد على الرغم من أن الأشجار يمكن أن تنمو في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية في غابات الأخشاب الصلبة المختلطة ولكنها تفضل النمو في الولايات الشمالية. ويختلف هذا النوع تمامًا عن أنواع القيقب الأخرى المزروعة في جميع أنحاء العالم. وغالبًا ما تنمو الأشجار في حوامل كثيفة في العديد من أنواع التربة وتُزرع أيضًا لعمل عصير القيقب الشهير. وحصاد هذه الأشجار يكون موسميًا (في فصلي الخريف والشتاء).

## النمو وعمليات الإزالة، مليون م<sup>3</sup>

حجم غابات خشب القيقب الصلب الأمريكي (مليون) 955.4

حجم الغابات في الولايات المتحدة (مليار) 14.6



مقهى هانتز روتس من تصميم المهندسين المعماريين بشركة كيتاياما كي

# تصميمات الهندسة المعمارية الداخلية

”الأخشاب، مثل خشب التوليب، تجلب الشعور بالهدوء وكأنك وسط الطبيعة عندما تحاظ بها.“ – السير ديفيد أديجي، رتبة الإمبراطورية البريطانية



سكيرا بخشب التوليب الأمريكي من تصميم المهندسين المعماريين بشركة ديفيد أديجي



قاعة أكس متعددة الاستخدامات بخشب البلوط الأبيض الأمريكي من تصميم المهندسين المعماريين بشركة هوكنز




متحف ميكلين في أمريكا خشب البلوط الأبيض الأمريكي من تصميم المهندسين المعماريين بشركة dmva



مركز كارولين بخشب الكرز الأمريكي من تصميم المهندسين المعماريين بشركة أمين طه



دير وورث بخشب الجوز الأمريكي من تصميم توماس هيدرويك



معبد تسي مينغبخشب القيقب الأمريكي الصلب من تصميم المهندسين المعماريين بشركة أرشوفيس



المجال المتخصص 4 بخشب البلوط الأحمر الأمريكي من تصميم المهندسين المعماريين بشركة ماتدانا

# خشب الجوز الأمريكي

الاسم اللاتيني

Juglans nigra

الأسماء الشائعة الأخرى

الجوز الأسود

## وصف الخشب

- لون خشب الجوز أبيض كريمي، بينما لون خشب القلب بني فاتح يميل إلى بني غامق مثل لون الشوكولاتة، مما يجعل الاختلاف في اللون مميزاً إلى حد كبير. ومن حين لآخر، يحتوي خشب القلب الصلب على خطوط داكنة، حتى لو كان لونه أرجواني. ويكون خشب الجوز ذو حبيبات مستقيمة بشكل عام، على الرغم من أنه في بعض الأحيان يحتوي على ألياف متموجة أو مجددة تنتج شكلها المميز والجذاب، الذي يسعى إليه المصممون.
- خشب الجوز الأمريكي هو نوع مختلف عن خشب الجوز الأوروبي، والذي يميل إلى أن يكون لونه فاتح.

خشب الجوز الأمريكي هو أحد أكثر الأنواع انتشاراً في الأسواق في جميع أنحاء العالم وهو فريد من نوعه في أمريكا الشمالية.



# 13.09

## ثانية

### معدل التجديد

يستغرق 13.09 ثانية لنمو 1 م<sup>3</sup> من خشب الجوز الأمريكي

يتم حساب معدل الاستبدال من إجمالي الزيادة السنوية في الولايات المتحدة لأنواع الأخشاب الصلبة المحددة المستمد من برنامج الجرد والتحليل لخدمات الغابات الأمريكية (FIA) ويفترض أنه يتم حصاد 2 م<sup>3</sup> من الجذوع لإنتاج 1 م<sup>3</sup> من الخشب (أي نسبة تحويل تصل إلى 50% كفاءة التحويل). ويرجع معدل الاستبدال إلى حجم أشجار الأخشاب الصلبة في غابات الولايات المتحدة.

## الخصائص الميكانيكية

يتميز خشب الجوز بالصلابة والقوة بالإضافة إلى أنه متوسط الكثافة. ويتمتع بقوة معتدلة عند التثني والتكسير وهي منخفضة في حالة الصلابة. كما لديه توصيف جيد للتثني بالبخار.

0.55

الثقل النوعي (12% M.C.)

609 كجم/م<sup>3</sup>

متوسط الوزن (12% M.C.)

10.2%

متوسط انكماش الحجم (الأخضر إلى 6% M.C.)

100.677 ميجا باسكال

معامل التمزق

11,584 ميجا باسكال

معامل المرونة

52.264 ميجا باسكال

قوة الضغط

(بالتوازي مع الألياف)

4,492 نيوتن

قوة الصلابة




## توافر المواد

يتوفر خشب الجوز في الولايات المتحدة الأمريكية كالأخشاب المنشورة والقشرة الخشبية. وعادة ما يُباع الخشب دون تعرضه للبخار وغير محدد اللون. وقد يقدم المنتجون المتخصصون خشب الجوز المعرض للبخار بهدف جعل لون خشب العصاراة داكنًا وبالتالي تقليل اختلاف اللون بين خشب القلب وخشب العصاراة. وشهدت السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في الطلب العالمي لهذه الأنواع وتم تعديل قواعد تصنيف الجمعية الوطنية للأخشاب الصلبة بالنسبة لخشب الجوز، مما يسمح بمواصفات أقل وقطع أقل وضوحًا. كما يتم قبول خشب العصاراة بلا حدود. ويوصى بإجراء مشاورات مع الموردين.

## الأداء

- يعمل خشب الجوز الأمريكي بسهولة عند استخدامه في الأدوات اليدوية والآلية. كما يتميز بخصائص تسوية وتحول وتشكيل ممتازة. ويتميز بخصائص تثبيت بالمسامير واللصق بالغراء بشكل جيد ويمكن تلويحه وتلميعه للحصول على تشطيب ممتاز. ويجف هذا النوع من الخشب ببطء ويتمتع بثبات أبعاده بشكل جيد عندما يجف.
- تم تصنيف الخشب على أنه مقاوم لتآكل خشب القلب إلى حد كبير وهو أحد أكثر الأخشاب الأمريكية القابلة للتحمل (مقاوم للتآكل).

## حجم الغابات



حجم الأشجار الحية فوق أراضي الغابات، 1000 م<sup>3</sup>



## توزيع الغابات

تنمو أشجار الجوز الأمريكية على نطاق واسع عبر شرق الولايات المتحدة الأمريكية في غابات الأخشاب الصلبة المختلطة وفي المزارع، وتتركز في الولايات الوسطى ولكنها تنتشر من ولاية تكساس حتى الساحل الشرقي. وتعتبر هذه الأشجار واحدة من أنواع الأخشاب الصلبة القليلة المزروعة والمتجددة بشكل طبيعي. كما تنمو طويلة نسبيًا ومستقيمة مع عدد قليل من الفروع السفلية، مما يقلل من حدوث العقد في الخشب.

## الاستخدامات الأساسية

يعتبر خشب الجوز من أفضل أنواع الخشب للأثاث الراقي والخزانات والأبواب والنجارة الداخلية. لذا يتم استخدامه في الأرضيات والألواح وأحيانًا ليكون مختلفًا عن الأخشاب الصلبة الأخرى ذات الألوان الفاتحة.



## نمو الغابات

تُظهر بيانات خدمات الغابات الأمريكية أن حجم المخزون المتنامي من خشب الكرز في الولايات المتحدة هو 139.3 مليون م<sup>3</sup>، وهو ما يمثل 10% من إجمالي المخزون المتنامي للأخشاب الصلبة في الولايات المتحدة. وتزرع أشجار الكرز الأمريكي 4.8 مليون م<sup>3</sup> سنويًا بينما يبلغ المحصول 1.9 مليون م<sup>3</sup> سنويًا. كما أن الحجم الصافي (بعد الحصاد) يتزايد 2.9 مليون م<sup>3</sup> كل عام. ويتجاوز نمو الجوز في الولايات المتحدة حجم المحصول في جميع الولايات الموردة الرئيسة باستثناء ميتشيجان.

النمو وعمليات الإزالة، مليون م<sup>3</sup>

حجم غابات خشب الأش (مليون)

حجم الغابات في الولايات المتحدة (مليار)



مجموعة أثاث OVO من خلال فوستر وشركاه، من تصميم Benchmark Furniture



مكتبة جامعة زايد من تصميم هادي طهراني



منور السقف من تصميم المهندسين المعماريين بشركة فريهر

## المعالجة الحرارية للأخشاب الصلبة الأمريكية

لا تعتبر المعالجة الحرارية للأخشاب (TMT) مفهومًا جديدًا. وكان الفايكنج القدماء يعلمون أنه عند بناء سياج دفاعي للتحصينات، فإن الأعمدة المصنوعة من الأخشاب ذات الأسطح المحترقة تدوم لفترة أطول عن غيرها. حيث بدأ إجراء المزيد من الدراسات الحديثة حول المزايا المحتملة للمعالجة الحرارية للأخشاب في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لم يتم تطوير التكنولوجيا من الناحية التجارية. كما لم تقدم الدول الإسكندنافية حتى أواخر التسعينيات الطريقة التجارية للتعديل الحراري التي نعلمها اليوم، كطريقة لتحسين متانة وثبات الأخشاب اللينة الأصلية. فقد أظهرت الأعمال التجريبية والتطويرية الحديثة أن عملية التعديل الحراري تعمل بشكل جيد إلى حد كبير باستخدام بعض أنواع الأخشاب الصلبة في أمريكا الشمالية. تم إدخال الأفران التجارية للمعالجة الحرارية للأخشاب لأول مرة في أمريكا الشمالية في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

إن عملية المعالجة الحرارية للأخشاب هي في الأساس جدولاً زمنياً للأفران عالية الكثافة والذي يستمر ما بين 3 إلى 4 أيام حسب أنواع الخشب وأبعاده. وتصل درجة الحرارة إلى ما بين 180 و215 درجة مئوية حسب مستوى المتانة المطلوب. كما تتطلب العملية جواً خاملاً خالياً من الأكسجين لمنع حدوث احتراق، وعادة ما يكون هذا إما بخاراً أو فراغاً هوائياً. وأثناء العملية، تشهد الخصائص الكيميائية والفيزيائية للخشب تغييراً دائماً.

وأكثر تأثيرين فائدة لعملية المعالجة الحرارية للأخشاب هما تحسين الثبات بشكل كبير وكذلك متانة أنواع الأخشاب التي تتسم طبيعتها بانخفاض الاستدامة، مثل خشب الأش والتوليب. بعد إتمام العملية، ينخفض محتوى الرطوبة إلى حوالي 4 - 6%، وينخفض محتوى الرطوبة المتوازنة بشكل دائم مما يعني أن الأخشاب المعدلة حرارياً تكون أقل تأثراً بتغيرات الرطوبة في الجو، الأمر الذي يقلل من قدرة الأخشاب على امتصاص الرطوبة، وبالتالي تتحسن خصائص الثبات بشكل كبير.

يتم تحسين استدامة الخشب بإزالة الهيميسليلوز والكربوهيدرات من الخشب والتي تعد المصادر الغذائية الرئيسية للفطريات المدمرة للخشب. وأظهر اختبار المتانة المستقل الذي أجري في مختبر كاتاس بإيطاليا أنه يمكن تحسين استدامة أربعة أنواع من الأخشاب الصلبة في أمريكا الشمالية وهم: خشب الأش، والتوليب، والقيقب اللين، والبلوط الأحمر المنشور، عن طريق التعديل الحراري لبلوغ درجة الاستدامة من الدرجة 1 (مستدام إلى حد كبير) وفقاً لمعيار EN 350: 2016. كما أن هذا هو أعلى تصنيف ممكن ويساوي التصنيف الخاص بأنواع الأخشاب الاستوائية مثل خشب الإيب. والآن هذا يعني أنه يمكن استخدام هذه الأنواع في الاستعمالات الخارجية مثل التغليف والتزيين والمنتجات الخارجية مثل أثاث الحدائق.

تشمل المزايا الأخرى خفض التوصيل الحراري بحوالي 20 - 25% مقارنة بالحالة غير المعالجة، وهو ما يشكل فائدة كبيرة لمصنعي النوافذ. ويبدو أيضاً أنه يحسن من صلابة السطح لبعض الأنواع على الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد الأنواع بشكل كامل ومقدارها.

السمة الأخرى للمعالجة الحرارية للأخشاب هي التغيير في المظهر الذي يؤدي للحصول على درجات ألوان داكنة، وتأثير الدرجة التي يصبح فيها الخشب داكناً بدرجة الحرارة والأنواع. فقد أظهرت المشروعات التجريبية للمجلس الأمريكي لتصدير الأخشاب الصلبة مع المصممين والمهندسين المعماريين أن ماكينة الأخشاب الصلبة الأمريكية المعدلة حرارياً جيدة إلى حد كبير، مما ينتج عنها تشطيبات عالية الجودة وناعمة لا تتطلب في كثير من الأحيان مزيداً من التعديلات.

والآن توفر الأخشاب الصلبة الأمريكية المعدلة حرارياً بديلاً حقيقياً للأخشاب التقليدية المعالجة بالمواد الحافظة لمعظم الاستعمالات الخارجية. ولا توجد احتياطات خاصة بشأن التعامل مطلوبة مع المعالجة الحرارية للأخشاب ولا توجد مشكلات بيئية مرتبطة بالتخلص من الأخشاب، أو مشكلات تتعلق بترشيح المواد الكيميائية أثناء وجود الأخشاب في الخدمة. كما يوجد عامل هام آخر يتمثل في أنه عند استخدام الأخشاب الصلبة الأمريكية، فيمكن ضمان مصداقيتها المتعلقة بالاستدامة وحالتها القانونية.




حظيرة بول من تصميم ناتالي دي ليفال لبول سميث، والمصنوعة من خشب الأش المعالجة حرارياً كجزء من قائمة الرغبات



أجزاء مصنعة من الأخشاب المعدلة حرارياً

على الرغم من أن عملية التعديل الحراري قد ثبت أنها تؤثر على بعض جوانب قوة الأخشاب، مثل الانحناء، فتجدر الإشارة إلى أن العديد من الأخشاب الصلبة أقوى بطبيعتها من معظم الأخشاب اللينة المستخدمة في البناء على نحو تقليدي. إلا أنه حتى تتوفر المزيد من البيانات، لا يوصى باستخدامها في الاستعمالات الهيكلية الرئيسية. ولكن مشروعات المجلس الأمريكي لتصدير الأخشاب الصلبة تثبت أن الهندسة الناجحة للأخشاب الصلبة الأمريكية المعالجة حرارياً عن طريق ربط الأطراف والتصفيح بالغراء لا يزال ممكناً. كقاعدة عامة، فإن عملية التعديل بالحرارة ليست مناسبة لسُمك الخشب المنشور الذي يزيد عن 50 مم.

يوجد الآن حوالي 120 عملية تجارية للمعالجة الحرارية للأخشاب في جميع أنحاء العالم، ما يقرب من 100 منها في أوروبا وحوالي 10 في الولايات المتحدة الأمريكية وبعضها في آسيا. ويمكن الحصول على الأخشاب الصلبة الأمريكية المعدلة حرارياً من عدد من المنتجين والمصدرين المتخصصين في الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى شركات المعالجة في أوروبا وأماكن أخرى.



مقعد انفينيتي من تصميم مارتينو جامير، والمصنوع من خشب البلوط الأحمر المعالج حرارياً وخشب التوليب والبتولا الأصفر والقيقب الصلب

# خشب الهيكوري الأمريكي / البقان

الهيكوري والبقان الأمريكي نوعان مختلفان من مجموعة متنوعة إلى حد كبير، لكن عندما تكون مستديرة (قطعة الخشب) لا يمكن تمييزهما تقريباً عن بعضهما البعض، وبالتالي غالباً ما تتم معالجهما من خلال أجهزة النشر ويتم بيع الخشب الممزوج معاً.

## توافر المواد

ويتوفر بسهولة الخشب المنشور الهيكوري والبقان في مستويات التصدير، ولكن يتم بيعه دون تحديد اللون ويكون ممزوجاً بغيره. يسمح مستوى الجمعية الوطنية للأخشاب الصلبة التابعة للخدمات الزراعية الأجنبية بعرض لا يقل عن 4 بوصة (101.6 ملم). يمكن أن تنتج مستويات الجمعية الوطنية للأخشاب الصلبة المنخفضة (2 & 1 المشتركة) مظهرًا ريفيًا جذابًا وعصريًا. ويتم إنتاج الخشب المنشور بشكل أساسي في مخزون مرقق القوام (5/4 بوصة و 4/4 بوصة) على الرغم من توفر كمية محدودة من المواد الأكثر سُمكًا.

## توزيع الغابات

يعتبر خشب الهيكوري مجموعة هامة وتنمو هذه الأشجار بشكل طبيعي في جميع أنحاء شرق الولايات المتحدة، من الشمال إلى الجنوب. يتم تقسيمهم إلى مجموعتين؛ أهم أنواع خشب الهيكوري والهيكوري الأصلي الذي ينتج جوز البقان، والنوع الأخير هو شجرة هامة مثمرة. وتنمو أشجار البقان المثمرة بشكل طبيعي في جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية وبشكل أساسي في وادي المسيسيبي. كما تختلف الأشجار في الحجم بشكل كبير.



أرضيات خشب الهيكوري الأمريكي

## وصف الخشب

يختلف خشب الهيكوري والبقان اختلافاً كبيراً في اللون وشكل الألياف والمظهر عن هذه المجموعة المتنوعة إلى حد كبير. يميل الهيكوري إلى أن يكون قوامه ناعماً، والبقان خشن، وعادة ما تكون الألياف مستقيمة ولكن يمكن أن تكون متموجة أو غير منتظمة. ويتحول لون خشب العصاره إلى اللون الأبيض وربما يكون مائلاً إلى اللون البني، بينما يتحول لون خشب القلب الشاحب إلى أصفر ثم إلى بني ثم إلى داكن اللون. تعتبر الخطوط غير العضوية الأروانية العميقة سمة طبيعية. ويعد نقر الطيور أيضاً خاصية شائعة ولا يعتبر أي منها عيباً.

## الأداء

- يعتبر خشب الهيكوري صعباً في التصنيع واللصق بالغراء. يعتبر خشب البقان أسهل في التصنيع ولكن كلاهما صعب إلى حد كبير عند العمل عليه باستخدام الأدوات اليدوية. سوف تثبته المسامير والبراغي جيداً ولكنه يميل إلى التصدع لذا ينصح بثقبه مسبقاً. ويمكن صقل الخشب وتلويته وتلميعه للحصول على تشطيب جيد. كما يمكن تجفيفه بسهولة ولكن به انكماشات عالية إلى حد ما، مما قد يؤثر على الثبات في ظل ظروف الرطوبة المتغيرة وفي المواد الأوسع عرضاً.
- الخشب غير مقاوم لتسوس خشب القلب الصلب ويصنف على أنه مقاوم بدرجة متوسطة للمعالجة الوقائية.

## الاستخدامات الأساسية

الأثاث والخزانات والسلالم ومقابض الأدوات البارزة والمسامير والأدوات الرياضية. ويستخدمه صانعو العجلات بشكل تقليدي ولصنع أعواد الطبل. إن خصائص خشب الهيكوري شديدة التحمل تجعله خياراً ممتازاً للأرضيات، خاصة في حالات الاستخدام كثير الحركة. تاريخياً، كان أول قضيب لمضرب الجولف الخشبي مصنوع من خشب الهيكوري، وما زال مصنّفو مستويات الجمعية الوطنية للأخشاب الصلبة يستخدمون عصا القياس من خشب الهيكوري التقليدي المرن.



# خشب الهيكوري الأمريكي

الاسم اللاتيني  
Carya spp



## نمو الغابات

تُظهر بيانات خدمات الغابات الأمريكية أن حجم المخزون المتنامي من خشب الكرز في الولايات المتحدة هو 742.3 مليون م<sup>3</sup>، وهو ما يمثل 5.1% من إجمالي المخزون المتنامي للأخشاب الصلبة في الولايات المتحدة. وتزرع أشجار الكرز الأمريكي 14.6 مليون م<sup>3</sup> سنوياً بينما يبلغ المحصول 6.0 مليون م<sup>3</sup> سنوياً. كما أن الحجم الصافي (بعد الحصاد) يتزايد 8.6 مليون م<sup>3</sup> كل عام. ويتجاوز نمو أشجار الهيكوري بالولايات المتحدة ما يتم حصاده في جميع الولايات المنتجة الأساسية باستثناء لويزيانا.

## الخصائص الميكانيكية

### Carya glabra

خشب الهيكوري خشن إلى حد ما ويتنوع من قوي إلى أقل قوة ولكنه ثقيل وصلب جداً. فهو يتمتع بقوة ثني جيدة، ومقاومة الصدمات وخصائص ممتازة للثني بالبخار.

**0.75**  
التقل النوعي (12% M.C.)  
معامل المرونة

**833 كجم/م<sup>3</sup>**  
متوسط الوزن (12% M.C.)  
قوة الضغط (بالتوازي مع الألياف)

**14.3%**  
متوسط انكماش الحجم (الأخضر إلى 6% M.C.)  
**غير منطبق**  
الصلابة

**138.590**  
معامل التمزق

# خشب البقان الأمريكي

الاسم اللاتيني  
Carya spp



## نمو الغابات

تُظهر بيانات خدمات الغابات الأمريكية أن حجم المخزون المتنامي من خشب الكرز في الولايات المتحدة هو 46.8 مليون م<sup>3</sup>، وهو ما يمثل 0.3% من إجمالي المخزون المتنامي للأخشاب الصلبة في الولايات المتحدة. وتزرع أشجار الكرز الأمريكي 931,000 مليون م<sup>3</sup> سنوياً بينما يبلغ المحصول 355,000 مليون م<sup>3</sup> سنوياً. كما أن الحجم الصافي (بعد الحصاد) يتزايد 576,000 مليون م<sup>3</sup> كل عام. ويتجاوز نمو أشجار البقان الأمريكي بشكل كبير ما يتم حصاده في الولايات الأربع المنتجة بشكل رئيس وهي أركنساس وكانساس ولويزيانا وميسيسيبي.

## الخصائص الميكانيكية

### Carya illinoensis

عادة ما يعتبر خشب البقان قوياً جداً مع تصنيف ممتاز لثني الساق، وقوة تكسير مرتفعة، وصلابة عالية ومقاومة عالية للصدمات.

**0.66**  
التقل النوعي (12% M.C.)  
معامل المرونة

**737 كجم/م<sup>3</sup>**  
متوسط الوزن (12% M.C.)  
قوة الضغط (بالتوازي مع الألياف)

**لا يوجد**  
متوسط انكماش الحجم (الأخضر إلى 6% M.C.)  
قوة الصلابة

**94.462**  
معامل التمزق

# خشب الدردار الأمريكي

الاسم اللاتيني

*Ulmus rubra*

الأسماء الشائعة الأخرى

الدردار الزلق، والدردار البني، والدردار الرمادي، والدردار الأحمر

الأداء

• يتم تصنيع خشب الدردار بطريقة جيدة إلى حد ما وهي ويتم تثبيته بالمسامير والبراغي بسهولة. ويتم لصقه جيدًا ويمكن صقله لتلويته وتلميعه للحصول على لمسة نهائية جيدة جدًا. فهو يجف جيدًا للحد من تعرضه للنحت مع القليل من الحركة أثناء التنفيذ.

• لذا تصنف الأخشاب على أنها غير مقاومة إلى حد ما لتآكل خشب القلب، ولكن يمكن معالجتها بالمواد الحافظة.

الاستخدامات الأساسية

يعتبر خشب الدردار الأمريكي، عندما يكون متوفرًا، من الأنواع الجذابة والمرغوبة فيه لصناعة الأثاث والخزانات ويمكن استخدامه أيضًا في أعمال النجارة الداخلية والأرضيات والألواح.



نمو الغابات

تُظهر بيانات خدمات الغابات الأمريكية أن حجم المخزون المتنامي من خشب الكرز في الولايات المتحدة هو 297.6 مليون م<sup>3</sup>، وهو ما يمثل 2.0% من إجمالي المخزون المتنامي للأخشاب الصلبة في الولايات المتحدة. وتزرع أشجار الكرز الأمريكي 5.9 مليون م<sup>3</sup> سنويًا بينما يبلغ المحصول 2.5 مليون م<sup>3</sup> سنويًا. كما أن الحجم الصافي (بعد الحصاد) يتزايد بمقدار 3.4 مليون م<sup>3</sup> كل عام. ويتجاوز نمو أشجار الدردار بالولايات المتحدة ما يتم حصاده في أهم الولايات المنتجة الأساسية باستثناء أوهايو. على الرغم من بقاء مرض الدردار الهولندي سريع التأثير، لا يزال خشب الدردار الأمريكي عرضة للإصابة بالمرض الذي أثر على النمو والحصاد في بعض الولايات.

# خشب السيكامور الأمريكي

الاسم اللاتيني

*Platanus occidentalis*

الأسماء الشائعة الأخرى

خشب الثُلب، خشب الاستواء الأمريكي

الأداء

• يتم تصنيع واستعمال خشب السيكامور بشكل جيد، ولكن يلزم وجود أجهزة قطع عالية السرعة لتجنب وجود شطابيا. فهو مقاوم للانقسام بسبب الألياف المتداخلة. ويتم لصق الخشب جيدًا بالغراء ويمكن تلويته وتلميعه بعناية للحصول على تشطيب ممتاز. كما أنه يجف بسرعة ويميل إلى الالتواء. ويتميز بانكماش بصورة معتدلة وحركة قليلة أثناء التنفيذ.

• فالخشب غير مقاوم لتآكل خشب القلب ولكن ينفذ من خلاله المواد الحافظة المعالجة.

الاستخدامات الأساسية

يعتبر خشب السيكامور الأمريكي، الذي ينمو في الغابات الطبيعية في الولايات المتحدة، مناسبًا جدًا للخزانات والأثاث. يتم استخدامه في عمل القوالب وأعمال النجارة الداخلية والألواح المكسوة بالقشرة. والاستعمالات المتخصصة تشمل الكتل الخشبية في متاجر الجزارة وتجهيز المحلات.



نمو الغابات

تُظهر بيانات خدمات الغابات الأمريكية أن المخزون المتنامي لخشب السيكامور في الولايات المتحدة (باستثناء كاليفورنيا وأريزونا) هو 144.5 مليون م<sup>3</sup>، وهو ما يمثل فقط 1% من إجمالي المخزون المتنامي للأخشاب الصلبة في الولايات المتحدة. وتزرع أشجار السيكامور الأمريكي 4.00 مليون م<sup>3</sup> سنويًا بينما يبلغ المحصول 1.22 مليون م<sup>3</sup> سنويًا. كما أن الحجم الصافي (بعد الحصاد) يتزايد 2.78 مليون م<sup>3</sup> كل عام. ونمو خشب السيكامور في الولايات المتحدة يتجاوز ما يتم حصاده في جميع الولايات الموردة.

توافر المواد

خشب السيكامور الأمريكي هو أحد أنواع الأخشاب القليلة التي يمكن الخلط بينها وبين شبيهها الأوروبي فيقرب دلبي كاذب، والذي يختلف عنها من الناحية النباتية.

توزيع الغابات

تعتبر أشجار السيكامور الأمريكي ضخمة بشكل عام، فهي واحدة من أكبر أنواع الأخشاب الصلبة في أمريكا الشمالية، وتتم في جميع أنحاء شرق ووسط الولايات المتحدة الأمريكية في غابات الأخشاب الصلبة الطبيعية. والعديد من خشب الاستواء الأمريكي، كما يطلق عليه، ينمو في ولايتي كاليفورنيا وأريزونا ولكن ليس له أهمية تجارية.

وصف الخشب

قد يعرض خشب السيكامور مجموعة متنوعة من الألوان. يتحول لون خشب العصاراة من الأبيض إلى الأصفر الفاتح، ويتحول لون خشب القلب من البني الفاتح إلى البني الداكن. ويتميز خشب السيكامور بلمس ناعم ومتداخل. والذي يميز الألياف أن لها نقط مميزة.



# خشب الزيزفون الأمريكي

الاسم اللاتيني

*Tilia americana*

الأسماء الشائعة الأخرى

الزيزفون

**وصف الخشب**

يميل خشب عصاره الزيزفون إلى أن يكون كبيرًا وذو لون أبيض كريمي ليترك مكانه لخشب القلب الباهت الذي يتحول إلى البني المائل للاحمر. وقد تظهر عليه خطوط داكنة لا تعتبر عيبًا. والفرق بين العصاره وخشب القلب صغير وقد يكون غير واضح. يتميز خشب الزيزفون بلمس موحد ناعم وألياف مستقيمة، وذلك لا يعتبر واضحًا.

**الآداء**

- يتم تصنيع خشب الزيزفون بسهولة واستعماله بشكل جيد في الأدوات اليدوية، مما يجعله من الأنواع المفضلة للنحت. فهو يثبت البراغي بشكل أفضل من المسامير، ويلصق الغراء جيدًا بشكل معقول ويمكن صقله وتلوينه وتلميعه للحصول على تشطيب ناعم بشكل جيد. ويجف هذا النوع بسرعة مع انخفاض تعرضه للنحت ويتميز بثبات أبعاده بشكل جيد عندما يجف.

- فهذا الخشب غير مقاوم لتآكل خشب القلب الصلب ولكن ينفذ من خلاله المواد الحافظة المعالجة مما يجعل من المناسب له المعالجة والتلوين.

**الاستخدامات الأساسية**

يعتبر هذا الخشب الصلب الفريد من نوعه، الذي ينمو في الغابات الطبيعية في الولايات المتحدة الأمريكية، من أفضل أنواع الستائر المعدنية ومصراع النوافذ الداخلية. ويستخدم على نطاق واسع للنحت والاستدارة وعمل القوالب والأثاث. كما تشمل الاستعمالات المتخصصة صنع الأشكال والألات الموسيقية، وخاصة أجزاء البيانو.



**نمو الغابات**

تُظهر بيانات تحليل جرد الغابات (FIA) أن حجم المخزون المتنامي من خشب الأش في الولايات المتحدة هو 210.9 مليون م<sup>3</sup>، وهو ما يمثل 1.4% من إجمالي المخزون المتنامي للأخشاب الصلبة في الولايات المتحدة. وتزرع أشجار الكرز الأمريكي 3.3 مليون م<sup>3</sup> سنويًا بينما يبلغ المحصول 1.7 مليون م<sup>3</sup> سنويًا. كما أن الحجم الصافي (بعد الحصاد) يتزايد بمقدار 1.6 مليون م<sup>3</sup> كل عام. ونمو خشب الكرز في الولايات المتحدة يتجاوز ما يتم حصاده في جميع الولايات المنتجة الرئيسية.

# خشب القطن الأمريكي

الاسم اللاتيني

*Populus deltoides*

الأسماء الشائعة الأخرى

خشب القطن الشرقي، والهور الشرقي

**وصف الخشب**

خشب القطن هو خشب مسامي ذو ملمس خشن. وبشكل عام، تكون الألياف مستقيمة مع ظهور تشوهات قليلة نسبيًا. كما أن خشب العصاره أبيض اللون، ولكن قد يحتوي على خطوط بنية اللون. ولون خشب القلب شاحب ويميل إلى البني الفاتح.

**الآداء**

- يقدم خشب الحور بعض صعوبات التصنيع التي يمكن التغلب عليها. قد ينتج عن الخشب سطح غير واضح أو غير منتظم عند قطعه، لذلك من الضروري استخدام شفرات حادة مثبتة عند الزاوية الصحيحة لتجنب هذه المشكلة. وإلا فإنه يتم لصقه بالغراء وتثبيتته بالمسامير جيدًا لتجنب الانقسام. كما أنه يجف بسهولة ولكن يميل إلى الالتواء مع حركة صغيرة أثناء التنقيذ.

- هذا الخشب غير مقاوم للتآكل.

**الاستخدامات الأساسية**

يستخدم خشب القطن الأمريكي بشكل تقليدي في الستائر المعدنية، ويستخدم في عمل الأثاث، وخاصة الأثاث التقليدي وأجزاء الأثاث. وتشمل الاستعمالات الأخرى أعمال النجارة الداخلية وعمل القوالب.



**نمو الغابات**

تُظهر بيانات خدمات الغابات الأمريكية أن حجم المخزون المتنامي من خشب القطن في الولايات المتحدة هو 236.5 مليون م<sup>3</sup>، وهو ما يمثل 1.6% من إجمالي المخزون المتنامي للأخشاب الصلبة في الولايات المتحدة. وتزرع أشجار القطن في الولايات المتحدة بمقدار 4.3 مليون م<sup>3</sup> سنويًا بينما يبلغ المحصول 1.8 مليون م<sup>3</sup> سنويًا. كما أن الحجم الصافي (بعد الحصاد) يتزايد 2.5 مليون م<sup>3</sup> كل عام. ويتجاوز نمو خشب القطن الأمريكي ما يتم حصاده في جميع الولايات الرئيسية المنتجة باستثناء ولاية مين (حيث يُزرع بشكل أساسي في المناطق الحضرية) وبنراسكا وتكساس. وتتناقص أشجار القطن في بعض المناطق شبه القاحلة في الولايات المتحدة بسبب الجفاف وانتشار الأنواع الغريبة والرعي الجائر.



# الصمغ الأمريكي

الاسم اللاتيني

Liquidambar styraciflua

الأسماء الشائعة الأخرى

ريدغوم، وسويت غوم

## وصف الخشب

يتميز الصمغ بقوام موحد ودقيق، ولكنه يحتوي على حبيبات غير منتظمة، وعادة ما تكون متداخلة، وغالبًا ما يكون لها شكل حبيبي جذاب. ويميل عصارة الصمغ إلى أن يكون عريضًا ويميل لونه من الأبيض إلى الوردي الفاتح، بينما يتحول لون خشب القلب إلى البني المائل للأحمر مع وجود خطوط داكنة عادةً.

## الآداء

- من السهل التعامل مع الصمغ بكل من الأدوات اليدوية والآلية. يمكن تثبيته بالمسامير والبراغي والمواد اللاصقة جيدًا، ويتلون بسهولة ويمكن صقله وتلميعه للحصول على تشطيب ممتاز. يجف الصمغ بسرعة مع الميل إلى الالتواء والانحناء بقوة. ويتميز بانكماش بصورة كبيرة وقابل للحركة أثناء التنفيذ.
- تم تصنيف هذا الخشب على أنه غير مقاوم للتآكل. ويتميز خشب القلب الصلب بمقاومة المواد الحافظة المعالجة بشكل معتدل، ولكن العصارة تكون قابلة للنفاذ.

## الاستخدامات الأساسية

الاستخدامات الرئيسية هي صناعة الخزانات وقطع الأثاث وأعمال الأثاث والأبواب والنجارة الداخلية وعمل القوالب. تم استخدام الصمغ وتلويته كبديل لخشب الجوز أو الماهوجني.



## نمو الغابات

تُظهر بيانات خدمات الغابات الأمريكية أن حجم المخزون المتنامي لخشب الصمغ في الولايات المتحدة هو 714.6 مليون م<sup>3</sup>، وهو ما يمثل 4.9% من إجمالي المخزون المتنامي للأخشاب الصلبة في الولايات المتحدة. وتزرع أشجار الصمغ الأمريكي 22.9 مليون م<sup>3</sup> سنويًا بينما يبلغ المحصول 11.7 مليون م<sup>3</sup> سنويًا. كما أن الحجم الصافي (بعد الحصاد) يتزايد 11.2 مليون م<sup>3</sup> كل عام. ونمو أشجار الصمغ في الولايات المتحدة يتجاوز أو يوازي ما يتم حصاده في جميع الولايات المنتجة الرئيسية.

# خشب البتولا الصفراء الأمريكي

الاسم اللاتيني

Betula alleghaniensis

الأسماء الشائعة الأخرى

لا يوجد

## وصف الخشب

يميز خشب البتولا الأصفر وجود اختلافًا واضحًا بين خشب العصارة الأبيض وخشب القلب ذو اللون البني المائل للأحمر الفاتح. كما أن الخشب بشكل عام ذو حبيبات مستقيمة مع ملمس موحد ناعم.

## الآداء

- يتم تصنيع خشب البتولا بسهولة واستعماله بشكل جيد بحرص، بما في ذلك الاستدارة ويمكن تلويته وتلميعه بشكل جيد إلى حد كبير. ويتم تثبيته بالمسامير والبراغي كما ينبغي حيث يوصى بثقبه مسبقًا. ويجف هذا النوع ببطء إلى حد ما مع تعرضه للتحلل بصورة بسيطة، ولكن يتميز بانكماش مرتفع إلى حد ما، لذلك قد يتحرك أثناء التنفيذ.
- فالخشب غير مقاوم لتآكل خشب القلب ولكنه مقاوم بشكل معتدل للمعالجة بالمواد الحافظة، كما أن خشب العصارة قابل للنفاذ منه.

## الاستخدامات الأساسية

يستخدم خشب البتولا الأصفر الأمريكي، الذي ينمو بشكل مستدام في الغابات الطبيعية في الولايات المتحدة الأمريكية، في بعض أعمال الأثاث والنجارة، مثل الأبواب والألواح الداخلية وخزانات المطبخ.



## نمو الغابات

تُظهر بيانات تحليل جرد الغابات (FIA) أن حجم المخزون المتنامي لخشب البتولا الأصفر في الولايات المتحدة هو 541 مليون م<sup>3</sup>، وهو ما يمثل 3.7% من إجمالي المخزون المتنامي للأخشاب الصلبة في الولايات المتحدة. ويزرع البتولا الأصفر الأمريكي 7.1 مليون م<sup>3</sup> سنويًا بينما يبلغ المحصول 4.8 مليون م<sup>3</sup> سنويًا. كما أن الحجم الصافي (بعد الحصاد) يتزايد 2.3 مليون م<sup>3</sup> كل عام. يتجاوز نمو خشب البتولا الأصفر في الولايات المتحدة ما يتم حصاده في معظم الولايات المنتجة الرئيسية بما في ذلك مين ونيو هامبشاير ونيويورك وبنسلفانيا وفيرمونت.



# التركيز على الأثاث & المنتج

”يتمتع الخشب بالعديد من الصفات المختلفة  
إذا كان بإمكانك استخدامه بطريقة صحيحة،  
بما في ذلك قدرته على امتصاص الكربون.  
ما أفضل المواد الأساسية التي يمكن أن توجد  
لشيء مثل هذا في منازل الأشخاص؟“  
– توماس هيذرويك



مجموعة أثاث OVO بخشب الجوز الأمريكي من خلال فوستر وشركاه، من تصميم Benchmark Furniture



مجموعة رايتر بخشب البلوط الأحمر الأمريكي  
من تصميم سيباستيان كوكس لاماندا نيفيل  
معهد الفيلم البريطاني، كجزء من التراث



اركو من تصميم ماريا جيجلينسكا-أدمكزوسكا  
بخشب الكرز الأمريكي، كجزء من التداخل



بتلر بخشب الصفصاف الأمريكي من تصميم المهندسين المعماريين بشركة ديفيد شيفر فيلد وE15

”القيقب خشب قوي يمكن الاعتماد عليه، سواء من حيث الخصائص الحرفية أو الجمالية. فهو خفيف جدًا وأبيض ويمكن أن يتلاشى تقريبًا في الفضاء ويمتزج بالبيئة المحيطة.“  
– ماريا برون



ساق النبات بخشب القيقب الأمريكي من تصميم مركز هيذرويك، كجزء من التداخل



ستامتش بخشب البلوط الأحمر الأمريكي من تصميم سيباستيان هيركنر، كجزء من التداخل



تابوريت بارلوفينتو بخشب البلوط الأحمر الأمريكي من تصميم أندريس ماريانو مازا كجزء من توكا ماديرا



هامبل أدمستراتور بخشب الكرز والبلوط الأحمر الأمريكي من تصميم مركز سوين، كجزء من التداخل



بلاشنج بار بخشب البلوط الأحمر الأمريكي من تصميم سيباستيان كوكس وتشان إبيرز

# خشب أدر أمريكي

الاسم اللاتيني

*Alnus rubra*

الأسماء الشائعة الأخرى

الأدر الأحمر، والأدر الأحمر الغربي، والأدر الغربي

## وصف الخشب

يكون لون خشب الأدر أبيض تقريبًا عند قطعه حديثًا، ولكن لونه يتغير سريعًا عند تعرضه للهواء، ويصبح بنيًا فاتحًا مع ظهور لون أصفر أو أحمر. لا يوجد فرق واضح بين خشب العصاراة والقلب، على الرغم من أن خشب القلب يتشكل فقط في الأشجار القديمة أو الناضجة. فخشب الأدر عبارة يحتوي على حبوب مستقيمة إلى حد ما، تشبه الكرز إلى حد ما في طابعها، مع ملمس موحد.

## توزيع الغابات

تنمو أشجار الأدر الأمريكية بشكل كبير في شمال غرب المحيط الهادئ بموجب سياسة الاستدامة. ولخشب الأدر تناوب قصير نسبيًا في الزراعة، ويستغرق وقتًا أقل للنضج ليتم حصاده بالنسبة لمعظم لأخشاب الصلبة الأخرى.

## الأداء

- من السهل تصنيع خشب الأدر وجيد في الاستواء والحفر والتجفيف والنحت والاستدارة والتنثيث بالمسامير والبراغي واللصق بالغراء، مما يجعله مناسبة لأعمال للأثاث والنجارة إلى حد كبير.
- فالخشب غير مقاوم لتآكل خشب القلب ولكن ينفذ من خلاله المواد الحافظة المعالجة.

## الاستخدامات الأساسية

- يستخدم هذا الخشب الصلب المنتشر من شمال غرب المحيط الهادئ في أعمال الأثاث وخزائن المطبخ والنجارة الداخلية، لما يتمتع به من مؤهلات ببنية ممتازة. كما أنه يستخدم في عمل الأبواب والألواح.
- وشكل الحبيبات ولون خشب الأدر يجعله مناسبًا كبديل لخشب الكرز.



# خشب الأسبن الأمريكي

الاسم اللاتيني

*Populus tremuloides*

الأسماء الشائعة الأخرى

الهور الأبيض، حور راجفاني، الحور

## وصف الخشب

لون خشب عصاراة الأسبن أبيض ولون خشب القلب بني فاتح مع وجود اختلاف بسيط بين النوعين. ويتميز خشب الأسبن بملمس موحد ناعم وألياف مستقيمة.

## الأداء

- يمكن لمعدات شجر الحور أن تصنع أسطح خشبية غير واضحة بشكل جيد وبكل سهولة عند قطعها. ولا يتم فصلها عند تثبيتها بالمسامير ويمكن سفرتها بسهولة إلى حد ما وطلائها وصبغها بشكل جيد لصنع درجة إصقال جيدة، مع ضرورة إيلاء الاهتمام والانتباه عندما يكون السطح غير واضح. تتميز آلات "خشب الحور" بانكماش منخفض إلى متوسط وثبات بعدي جيد. أدائها يشبه أداء أشجار الحور الحقيقية الأخرى المزروعة بأحاء المعمورة.
- الخشب غير مقاوم لتعفن خشب القلب الصلب ومقاوم للمعالجة بالمواد الحافظة.

## الاستخدامات الأساسية

يستخدم هذا الخشب الصلب سريع النمو، نظرًا لشيوع استخدامه بأحاء الولايات المتحدة الأمريكية، في تصنيع قطع الأثاث، وخاصة جوانب الأدراج. ويتم استخدامه أيضًا ضمن مجموعة متنوعة من الاستخدامات مثل الأبواب وأعمال النجارة الداخلية والقوالب وإطارات الصور. وتتضمن الاستخدامات المتخصصة مقاعد الجلوس الموجودة بحمامات حمامات الساونا نظرًا لقلة توصيلها للحرارة وفي تغليف المواد الغذائية وعيدان تناول الطعام بسبب انعدام الرائحة والطعم. تُستخدم "خشب الحور" أيضًا في صناعة لب الأوراق.



## نمو الغابات

تُظهر بيانات تحليل جرد الغابات (FIA) أن المخزون المتنامي للهور الرجراج في الولايات المتحدة الأمريكية هو 637.1 مليون متر مكعب، وهو ما يمثل 4.4% من إجمالي المخزون المتنامي للخشب الصلب بالولايات المتحدة. يتم زراعة خشب الحور الأمريكي بحجم 10.4 مليون متر مكعب سنويًا بينما يبلغ المحصول 8.9 مليون متر مكعب سنويًا. صافي الحجم (بعد الحصاد) يتزايد بمقدار 1.5 مليون متر مكعب سنويًا.



# خشب الصفصاف الأمريكي

الاسم اللاتيني

*Salix nigra*

الأسماء الشائعة الأخرى

صفصاف أسود، صفصاف مستنقع

يعتبر الصفصاف الأسود الأمريكي واحدًا من أنواع الأشجار الخشبية الموجودة بالولايات الجنوبية، وعادة ما ترتبط وجوده بتوفر المياه، ويعتبر واحدًا من عدة أنواع من شجر الصفصاف.

## وصف الخشب

يتميز خشب الصفصاف بملس ناعم ومتساوي. يتمثل شكل الألياف بالشكل المستقيم أو المتشابك وقد يأخذ شكلًا جذابًا. يختلف خشب العصاراة الدقيق وفقًا لظروف الموقع ويتدرج لونه بين اللون الفاتح إلى البني السكري أو اللون المقارب للون الأبيض. يتدرج لون خشب القلب الصلب من البني الأحمر الباهت إلى البني المائل للرمادي أو اللون الداكن تمامًا. تعتبر التجاويف والتجزعات الموجودة في الألياف من الخصائص الطبيعية بالخشب ولا يتم اعتبارها على أنها عيوب.



# خشب الميس الأمريكي

الاسم اللاتيني

*Celtis occidentalis*

الأسماء الشائعة الأخرى

الميس الناعم

الميس الأمريكي هو خشب صلب أمريكي جذاب، غير معروف نسبيًا خارج الولايات المتحدة.

## وصف الخشب

يشبه خشب الميس المائي خشب الدردار الذي يرتبط به، ولكن بالرغم من ثقله فهو ناعم إلى حد ما وليس قويًا جدًا. قد تكون الألياف الخشنة غير المنتظمة مستقيمة ومتشابكة أحيانًا، لكنها ذات قوام موحد جيد. هناك فرق بسيط بين النسغ وخشب القلب الذي يتحول إلى اللون الرمادي المصفر إلى البني الفاتح في جميع الأنحاء.



# خشب الساسافراس الأمريكي

الاسم اللاتيني

*Sassafras officinale*

الأسماء الشائعة الأخرى

الساسافراس الأحمر، الدردار الذهبي، خشب القرفة

الساسافراس الأمريكي من الأشجار متوسطة الحجم والضرورية لبقاء الحياة البرية وصناعة العطور لما تتميز به من خصائص عطرية. يتم استخدامه للأثاث والنجارة ولكن لا يتم تصديره على نطاق واسع كأخشاب منشورة نتيجة عدم توفره بكميات كبيرة.

## وصف الخشب

يميل خشب القلب (الساسافراس) بتدرج من اللون الباهت إلى اللون البني الداكن وغالبًا ما يميل للون الذهبي. يتميز بكونه من الأخشاب المرنة والخفيفة وناعمة الملمس. تتميز الألياف بتدرج شكلي متشابك أو مستقيم، لكن في أغلب الأحيان يتدرج بشكل مموج أو شكل كمانى جذاب للغاية. يتنوع قوام الخشب ما بين الخشونة والنعومة ويشبه الخشب الرمادي وخشب الكستناء.



# خشب الزان الأمريكي

الاسم اللاتيني

*Fagus grandifolia*

الأسماء الشائعة الأخرى

لا يوجد

يعتبر الزان الأمريكي من الأنواع المهمة ضمن الفصيلة الزانوية (البلوطية) في تكوين زراعة الغابات لغابات الأخشاب الصلبة الطبيعية في أمريكا الشمالية والتي تشمل البلوط والكستناء، لكن الزان ليس من أكثر الأنواع المتاحة تجاريًا.

## وصف الخشب

يميل خشب الزان الأمريكي إلى أن يكون أعمق في اللون وأقل تناسقًا من خشب الزان الأوروبي. لون خشب العصاراة أبيض تقريبًا مع مسحة حمراء وخشب القلب من بني فاتح إلى بني محمر داكن. خشب الزان بشنونيًا مستقيم وذو ألياف ضيقة مع نسيج موحد. لديها قوة ثني وسحق متوسطة، ولكنها منخفضة في مقاومة الصدمات والصلابة. خامة الخشب قد تظهر عليها خطوط معدنية بنية اللون في خشب القلب الصلب، ولا تُعتبر من العيوب وفقًا لقواعد تصنيف الرابطة الوطنية للأخشاب الصلبة (NHLA).



## مقدمة

درجات الخشب  
الصلب الأمريكي

الدرجات العليا، التي تشمل الدرجة الأولى والثانية (FAS) و الدرجة الأولى والثانية (FAS)-One-Face (الدرجة الأولى والثانية (FAS) / 1F) و Selects، والتي تعتبر الدرجات الأنسب للقوالب الشفافة الطويلة ومنتجات أعمال النجارة مثل إطارات الأبواب والديكورات المعمارية الداخلية، واستخدامات الأثاث التي تتطلب نسبة كبيرة من القطع المقصوصة الطويلة والواسعة.

من المحتمل أن تكون الدرجات الراجة، درجة 1 الراجة (رقم 1C) ودرجة 2A الراجة (رقم 2AC) بصفة رئيسية، هي الأكثر ملاءمة لصناعات خزانات المطابخ ومعظم أجزاء الأثاث والأرضيات الخشبية والشريطية. ونشير إلى أنه بمجرد إعادة قصها بالمشار، فإن القطع المقصوصة التي تم الحصول عليها من الدرجات الراجة ستكون من نفس الخشب الصافي مثل الدرجات الفائقة ولكن على شكل قطع مقصوصة أصغر (أقصر أو أضيق). اسم الدرجة يحدد النسبة المئوية للخشب الصافي في اللوح بكل سهولة ولكنه لا يحدد معالم الشكل العامة.

مورد أمريكيان هاردوود من الخشب الصلب يعتبر المورد الأضخم من نوعه حول العالم وله تاريخ حافل من الاستدامة. إن استكشاف الدرجات المشتركة، حيثما أمكن ذلك، لا يقدر بثمن في تحقيق أكبر قيمة في كل من تكلفة الأخشاب المنشورة والعائد. ستساعد هذه الجهود أيضًا على ضمان استدامة وبقاء المورد على مدار الأجيال القادمة.

يكمّن الغرض من هذا القسم في تقديم شرح مبسط وشامل لقواعد شركة أميركان هاردوود للأخشاب. تم تأسيسها منذ أكثر من 100 عام بواسطة الرابطة الوطنية للأخشاب الصلبة (NHLA) التي تم تأسيسها حديثًا. تضم الرابطة الوطنية للأخشاب الصلبة (NHLA) اليوم أكثر من 2000 عضوًا من كافة أنحاء العالم ومازالت قواعد ولوائح الرابطة الوطنية للأخشاب الصلبة (NHLA) هي المعيار الوطني لصناعة الأخشاب الصلبة الأمريكية وتشكل الأساس لتصنيف الخشب المنشور.

الخشب مادة طبيعية يتميز بطبيعته على خصائص وعيوب مختلفة يجب فهمها ومراعاتها في أي استخدام محدد. يساعد تصنيف فئات الأخشاب المنشورة في الإشارة إلى حد كبير إلى القيمة والاستخدام المحتمل لكل لوح من الخشب المنشور عند عملية معالجتها واستخدامها.

توفر قواعد تصنيف الرابطة الوطنية للأخشاب الصلبة (NHLA) للمشتري والبائع صيغة متسقة لاستخدامها في تحديد المعاملات المتعلقة بالأخشاب المنشورة. على الرغم من أن قواعد تصنيف الرابطة الوطنية للأخشاب الصلبة (NHLA) تستهدف سوق الولايات المتحدة، إلا أن المعرفة المعقولة تعد إلزامية وضرورية للمشتريين في جميع أنحاء العالم لتحقيق الدرجة المتوقعة من الجودة والعائد.

تحدد درجة الخشب الذي تم شراؤه من قبل الشركة المصنعة كلاً من التكلفة وعامل الفاقد المحقق. علمًا بأن التدرجات تعتمد على النسبة المئوية للخشب الصافي في اللوح. الخصائص الطبيعية المتنوعة والمذكورة في الأخشاب الصلبة لا تؤخذ في الاعتبار عند حساب العائد الواضح. يتم توضيح هذه الحقيقة الواقعية من خلال الصور التوضيحية للدرجات الرئيسية لدواعي تسع أنواع مهمة من الخشب الصلب في الولايات المتحدة والتي يتم تضمينها في هذا الدليل.

عادةً ما يتم تصنيف الأخشاب المنشورة على أساس حجم وعدد القطع (القطع) التي يمكن الحصول عليها من اللوح عند تقطيعه واستخدامه في تصنيع منتج من الخشب الصلب. تم تصميم قواعد الرابطة الوطنية للأخشاب الصلبة (NHLA) مع مراعاة تجارة الأثاث لتوفير نسبة قابلة للقياس من الخشب الصافي والخالي من العيوب لكل درجة. توفر الدرجات العليا للمستخدم قطعًا طويلة واضحة، بينما تم تصميم الدرجات الراجة ليتم إعادة نشرها إلى قطع أقصر واضحة.

## المقاسات

تستند قواعد الرابطة الوطنية للأخشاب الصلبة (NHLA) لتصنيف الأخشاب والتي تم اعتمادها من قبل صناعة الأخشاب الصلبة بالولايات المتحدة الأمريكية إلى نظام قياس إمبراطوري باستخدام البوصة والقدم. ونظير ذلك، فإن معظم أسواق التصدير أكثر اعتياداً على استخدام المعيار المتري. بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير قواعد الدرجات مع أخذ الأخشاب ذات العرض والطول الاعتيادي في الاعتبار. يجب مناقشة أي اختيار لمواصفات معينة قبل الطلب.

## القدم اللوحي

القدم اللوحي: وحدة قياس ألواح الخشب الصلبة

يبلغ طول القدم اللوحية 1 قدم × عرض قدم × 1 بوصة.

(1 قدم = 0.305 متر، 1 بوصة = 25.4 مم)

تستخدم هذه المعادلة لتحديد القدم اللوحي على النحو التالي:

$$\frac{\text{العرض} \times \text{الطول} \times \text{البُعد}}{\text{مقاس بالبوصة} \times \text{مقاس بالقدم} \times \text{المسافة بالبوصة}} = \text{قدم لوحية}$$

تعتمد النسب المئوية للخشب الصافي المطلوبة لكل درجة على وحدة قياس بمقدار 12 قدم

أمثلة على مقاس السطح ومقاس القدم اللوحي

يبلغ سمك اللوح أدناه 2 بوصة وعرض 6 1/4 بوصة وطوله 8 بوصة.



$$\frac{8 \text{ بوصة} \times 6 \frac{1}{4} \text{ بوصة}}{12} = 4 \frac{1}{6} \text{ بوصة}$$

إذن، مقاس السطح يساوي 4. تُضرب قيمة المقاس السطحي بالمسافة (2 بوصة) وقيمة القدم اللوحي تساوي 8 بوصة.

عند إعداد الحزمة للتصدير، يتم تسجيل الألواح حسب عرضها وطولها. يتم تقريب العروض العادية أعلى أو أقل من نصف بوصة إلى أقرب بوصة كاملة. يتم تقريب عرض اللوح التي تقع بالضبط على نصف بوصة بدلاً من ذلك لأعلى أو لأسفل. يتم دائماً تقريب الأطوال التي تقع بين زيادات القدم الكاملة إلى أقرب قدم صحيحة.

على سبيل المثال، يتم حساب لوح مقاس 5 1/4 بوصة وطول 8 1/2 بوصة بطول قياسي 5 بوصة و8 بوصة

## السمك القياسي للخشب المنشور الخام

يتم التعبير عن السمك القياسي للخشب المنشور الخام بأرباع البوصة. على سبيل المثال 4/4 = 1 بوصة. يتم نشر غالبية إنتاج الخشب الصلب الأمريكي بين 1 بوصة و2 بوصة، على الرغم من توفر السماكات الأخرى بكميات محدودة أكثر. السماكات القياسية ومكافئها المتري الدقيق موضحة أدناه.

3/4 (3/4 بوصة = 19.0 مم)	8/4 (2 بوصة = 50.8 مم)
4/4 (1 بوصة = 25.4 مم)	10/4 (2 1/2 بوصة = 63.5 مم)
5/4 (1 1/4 بوصة = 31.8 مم)	12/4 (3 بوصة = 76.2 مم)
6/4 (1 1/2 بوصة = 38.1 مم)	16/4 (4 بوصة = 101.6 مم)

## السماكة القياسية للأخشاب المسطحة (المسواة)

عندما يتم تسطیح الخشب الخام المنشور على السطح إلى سمك نهائي، لا تؤخذ العيوب مثل الشيكات والبقع والالتواء في الاعتبار عند إنشاء لوح التدرج إذا كان من الممكن إزالتها في عملية التسطیح (التسوية). يمكن تحديد السماكة النهائية للخشب المنشور 1 1/2 بوصة ونسبة أقل بطرح 3/16 بوصة من السماكة الاسمية. بالنسبة للخشب المنشور مقاس 1 3/4 بوصة وأكثر سمكاً بعد طرح 1/4 بوصة.

## قياس الخشب المجفف داخل الأفران

صافي تعداد الطبقات: تم قياس مقاس أقدام اللوح الفعلية للأخشاب المجففة داخل الأفران بعد انتهاء عملية التجفيف.

الحصيلة الإجمالية أو الخضراء: تم قياس مقاس أقدام اللوح الفعلية قبل التجفيف داخل الأفران. عند بيع الخشب المجفف في الأفران على هذا الأساس، يمكن للمشتري أن يتوقع الحصول على ما يقرب من 7% أقل من أقدام اللوح بسبب الانكماش في عملية تجفيف الفرن.

## فحص الخشب المجفف داخل الأفران

تستند الحد الأدنى للعرض والسمك المذكورة في هذا المنشور إلى الخشب المجفف باللون الأخضر أو بالهواء. تتضمن القاعدة القياسية للأخشاب المجففة داخل الأفران والمدرجة في قواعد الرابطة الوطنية للأخشاب الصلبة (NHLA) والتي تتضمن قيم الانكماش بعد التجفيف داخل الأفران، على النحو التالي:

قد يكون الخشب المجفف داخل الأفران المحدد بسمك 3/8 بوصة إلى 1 3/4 بوصة مقاساً ضئيلاً من السماكة الاسمية، 2 بوصة وقد تكون سماكة 1/8 بوصة مقاساً ضئيلاً. قد يكون الحد الأدنى للعرض المذكور في جميع الدرجات 1/4 بوصة كعرض ضئيل.

## تقدير أقدام اللوح في حزمة من الخشب


لتحديد أقدام اللوح للوح الواحد، فإن الإجراء المتبع سيكون مضاعفة قياس السطح بالسماكة. يمكن تقدير حزمة من الخشب بنفس الطريقة تقريباً. أولاً، يتم احتساب مقاس السطح لطبقة واحدة من الألواح. وبعدها، يتم ضرب قيمة عرض الحزمة، مطروحاً منه الفجوات، في طول الحزمة وقسم المجموع على 12. إذا كان هناك عدة أطوال في الحزمة، فاستخدم متوسط الطول. بمجرد تقدير طبقة واحدة، اضرب هذا المجموع في العدد الإجمالي للطبقات.

# الدرجات


## الدرجة الأولى والثانية (FAS)

الدرجة الأولى والثانية (FAS)، المشتقة من الدرجة الأصلية الدرجة الأولى والثانية، ستوفر للمستخدم القطع المقصوفة الطويلة والمستقيمة، وهي الأنسب للأثاث عالي الجودة وأعمال النجارة الداخلية وقوالب الخشب الصلب. الحد الأدنى لحجم اللوح هو 6 بوصة (أكثر عرضًا)، و8 بوصة (أكثر طولًا). تشمل الدرجة الأولى والثانية (FAS) على مجموعة من الألواح التي تنتج من 1/3 83% (12/10) إلى 100% من القطع المقصوفة من الخشب الصافي على إجمالي سطح اللوح. يجب أن تكون القطع المقصوفة الواضحة بحجم لا يقل عن 3 بوصة (عرض) × 7 قدم (طول) أو 4 بوصة (عرض) × 5 قدم (طول). يعتمد عدد القطع المسموح بها على حجم اللوح حيث تسمح معظم الألواح بواحد إلى اثنين. يختلف الحد الأدنى للعرض والطول، اعتمادًا على الأنواع وما إذا كان اللوح أخضر أو مجفف داخل الأفران.

يجب أن يفي كلا وجهي اللوح بالحد الأدنى من متطلبات الدرجة الأولى والثانية (FAS).



مثال:



ملاحظة: الحد الأدنى للإنتاج 1/3 83% قطع المقصوفة خشبية واضحة على الوجه الضعيف للوح.

متوسط عرض الوحدة 40 بوصة  
(الخشب فقط، بعد ترك الفجوات بين الألواح)

$$\text{المقاس السطحي لطبقة واحدة} = 40 \text{ بوصة} \times 10 = \frac{400}{12} = 33.33$$

$$\text{القدم اللوحي لطبقة واحدة (ضرب قيمة المقاس السطحي بالسمكة)} = 33.33 \times 2 \text{ بوصة} = 66.66$$

$$\text{القدم اللوحي للحزمة (ضرب قيمتها بعدد الطبقات)} = 66.66 \times 10 = 666.67$$

$$\text{القدم اللوحية المقدرة للحزمة} = 667 \text{ قدم لوحي}$$

## معاملات التحويل

1 بوصة	25.4 ملليمتر (مم)
1 متر	3.281 قدم
1,000 قدم لوحي (1 قدم لوحي)	2.36 متر مكعب (م <sup>3</sup> )
1 م <sup>3</sup>	424 قدم لوحي (BF)
1 م <sup>3</sup>	35.315 قدم مكعب

## أهم الإرشادات:

1. يتم التعبير عن السمك القياسي للخشب المنشور الخام بأرباع البوصة.
2. لا تؤخذ العيوب مثل التشققات والتصدعات والبقع والالتواء في الاعتبار عند تحديد درجة اللوح إذا كان من الممكن إزالتها في عملية التسطیح.
3. في حالة شراء الخشب المجفف داخل الأفران بإجمالي عدد، يمكن للمشتري أن يتوقع الحصول على أطوال قديمة أقل بنسبة 7% تقريبًا.

## الدرجة المختارة

هذه الدرجة هي نفسها تقريبًا الدرجة الأولى والثانية 1F (FAS) باستثناء الحد الأدنى لحجم اللوح المطلوب. تحديدات تسمح لألواح مقاس 4 بوصات وأعرض و 6 أقدام وطول أطول. ترتبط درجة Selects سنويًا بالمناطق الشمالية من الولايات المتحدة الأمريكية ويتم شحنها أيضًا مع الدرجة الأولى والثانية (FAS). غالبًا ما يشار إلى شحنات التصدير من الدرجات العليا ببساطة باسم الدرجة الأولى والثانية (FAS). تتمثل الممارسة التجارية التقليدية للأخشاب الصلبة الأمريكية في شحن هذه الدرجات العليا في بعض التوليفات. إن العمل عن كثب مع المورد سيمكن المشتري من التأكد من الحصول على الجودة المتوقعة. عند دمج الدرجة الأولى والثانية (FAS) مع F1F أو درجات Selects، يجب أن يحتوي كل لوح في الشحنة على وجه واحد على الأقل من الدرجة الأولى والثانية (FAS).

## الدرجة الأولى والثانية (أحادية الوجه) (F1F)

يتم شحن هذه الدرجة دائمًا تقريبًا باستخدام الدرجة الأولى والثانية (FAS). يجب أن يفي الوجه الأفضل بجميع متطلبات الدرجة الأولى والثانية (FAS) بينما يجب أن يفي الوجه الضعيف بجميع متطلبات الدرجة الراجعة رقم 1، وبالتالي ضمان للمشتري وجه واحد على الأقل من الدرجة الأولى والثانية (FAS). لا توجد نسبة معيارية من الدرجة الأولى والثانية "أحادية الوجه" (FAS) يمكن تضمينها في الشحنة، يمكن أن يختلف هذا بين الموردين والشحنات. إذا كان المبلغ المدرج في الشحنة غير متطابق أو يعد من أوجه القلق، فيرجى استشارة المورد لمعرفة المبلغ.




## الدرجة الأولى الرانجة (1C)

غالبًا ما يُشار إلى الدرجة 1 الرانجة باسم "درجة خزانات المطابخ" داخل الولايات المتحدة نظرًا لقدرتها على التكيف مع الأحجام القياسية لأبواب خزانات المطابخ المستخدمة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. الدرجة 1 الرانجة، يتم استخدامها على نطاق واسع في تصنيع قطع الأثاث أيضًا، وذلك لنفس الأسباب. تشتمل الدرجات الرانجة رقم 1 على ألواح يبلغ عرضها 3 بوصات وطول 4 بوصات وستنتج قطعًا واضحة للوجه من  $\frac{2}{3}$  بنسبة 66% ( $\frac{2}{3}$ ) حتى الحد الأدنى لمتطلبات الدرجة الأولى والثانية (FAS) ( $83\frac{1}{3}\%$ ). أصغر قطع المقصوصة الواضحة والمسموح بها مدرجة بمقاس 3 بوصة x 3 قدم و 4 بوصة x 2 قدم. يتم تحديد عدد هذه المقصوصة الواضحة حسب حجم اللوح.

يجب أن يفي كلا من وجهي اللوح بالحد الأدنى من متطلبات الدرجة 1 الرانجة.



ملحوظة: إذا كان الوجه الأفضل يلبى متطلبات الدرجة الأولى والثانية (FAS) والوجه الضعيف يلبى متطلبات الدرجة 1 الرانجة، يمكن أن تكون الدرجة F1F أو Selects.




## رقم 2A الرانجة (رقم 2AC)

غالبًا ما يُشار إلى الدرجة 2A الرانجة باسم "الدرجة الاقتصادية" وفقًا لسعرها ومدى ملاءمتها لمجموعة متنوعة من قطع الأثاث. إنها أيضًا الدرجة المفضلة لصناعة الأرضيات الصلبة بالولايات المتحدة الأمريكية. تشتمل الدرجة 2A الرانجة على الألواح التي يبلغ عرضها 3 بوصات وطول 4 بوصات والتي تنتج من 50% ( $\frac{5}{12}$ ) لتتضمن، بدون أن تشمل، الحد الأدنى لمتطلبات الدرجة 1 الرانجة ( $66\frac{2}{3}\%$ ). أصغر قطعة مقصوصة واضحة مسموح بها هي 3 بوصة x 2 قدم، ويعتمد عدد هذه القطع على حجم اللوح. إذا كان الوجه الأضعف يلبى الحد الأدنى من متطلبات الرقم 2 المشترك، فلا يهم ما هي درجة الوجه الأفضل.



ملاحظة: إذا كان الوجه الأفضل يلبى متطلبات الدرجة الأولى والثانية (FAS) والوجه الضعيف يلبى متطلبات الدرجة 1 الرانجة، يمكن أن تكون الدرجة F1F أو Selects.



## رقم 2B الرانجة (رقم 2BC):

تتضمن درجة 2B الرانجة على نفس المتطلبات الموجودة بالدرجة 2A الرانجة باستثناء ضرورة أن تكون جميع الأجزاء المقصوصة سليمة. الدرجة 2B الرانجة عبارة عن مزيج بين الدرجة 2A الرانجة والدرجة 2B الرانجة وخالية من أي نسب مئوية مطلوبة من كلا الدرجتين بأي عملية شحنة.

تشكل هذه الدرجات القياسية الإطار الذي يتم من خلاله تداول جميع الأخشاب الصلبة الأمريكية. ينبغي العلم أن أي استثناءات لهذا القواعد بين المشتري والبائع يعد مسموحًا به ومحل تشجيع أيضًا. للحصول على وصف كامل لدرجات الرابطة الوطنية للأخشاب الصلبة (NHLA)، راجع قواعد الرابطة الوطنية للأخشاب الصلبة (NHLA) لقياس وفحص الأخشاب الصلبة والسرو.

## أهم الإرشادات:

1. إذا كان الوجه الأضعف في الدرجة 2AC يلبى الحد الأدنى من متطلبات الدرجة 2A الرانجة، فحينها لا يهم ماهية درجة الوجه الأفضل.

## أهم الإرشادات:

1. ستوفر الدرجة الأولى والثانية (FAS) للمستخدم قطع المقصوصة طويلة وواضحة - وهي الأنسب للأثاث عالي الجودة وأعمال النجارة الداخلية وقوالب الخشب الصلب.
2. يجب أن يفي الوجه الأفضل لصف F1F بجميع متطلبات الدرجة الأولى والثانية (FAS) بينما يجب أن يفي الوجه الضعيف بجميع متطلبات الدرجة 1 الرانجة.
3. درجة القطع المختارة Selects تتشابه مع الدرجة الأولى والثانية 1F (FAS) باستثناء الحد الأدنى لحجم اللوح الذي يسمح لألواح مقاس 4 بوصات وأعرض و 6 أقدام وأطول في الطول.
4. تشتمل الدرجة العامة رقم 1 على ألواح لا يقل عرضها عن 3 بوصات و 4 بوصات. أصغر قطع المقصوصة الواضحة والمسموح بها مدرجة بمقاس 3 بوصة x 3 قدم و 4 بوصة x 2 قدم.

# السمات

الصور التالية توضح الخصائص التي تحدث في الأخشاب الصلبة الأمريكية. بعضها متأصل في أنواع معينة والبعض الآخر عام للجميع. تحدث هذه الخصائص إما بشكل طبيعي في الخشب المنشور أو نتيجة لعملية التجفيف. كما ذكرنا سابقاً، تستند الدرجات إلى النسبة المئوية للخشب الصافي والخالي من العيوب في اللوح.

تسمح قواعد تصنيف الرابطة الوطنية للأخشاب الصلبة (NHLA) بالخصائص التالية في نسب القطع الواضحة لجميع الدرجات، وبالتالي لا يتم التعامل معها على أنها عيوب.



خشب القلب وخشب العصاراة

خشب القلب هو الخشب الناضج، والذي غالباً ما يكون أعمق، ويمتد من خشب العصاراة إلى اللب. خشب العصاراة هو الخشب الأفتح لوناً الذي ينمو من داخل اللحاء إلى خشب القلب.

التجويف

تجويف أو ثقب أو لف في تجزعات الخشب التي لا تحتوي على تجويف.

الخطوط الصمغية

خطوط ملونة شبيهة بالمعادن تحدث بشكل طبيعي في شجر الكرز فقط.

الخطوط المعدنية

خطوط لونية تتراوح من الزيتون إلى البني الداكن، والتي تتبع نمط التجزع عادةً.

الأثر المتعرج

مساحات عادية شبيهة بالمعادن. عادة ما يرتبط بالرماد.

العلامات التلاصقية

العلامة المتبقية على اللوح من لاصق تعتيق الخشب، والتي يمكن إزالتها في عملية التسطیح.

# العيوب



تجاويف الطيور

عيوب صغيرة في نمط التجزع ناتجة عن تجاويف الطيور التي تحتوي أحياناً على لحاء متنامي. يُستثنى خشب الجوز والدردار من القاعدة

العُجرة الكاملة

تجويف صلبة على وجهها لا تظهر أي مؤشر على التسوس.

البقعة التلاصقية

بقعة رمادية اللون تظهر من المصقات المستخدمة لتثبيت الخشب.

الثقوب الدودية

يتراوح حجم الثقوب في الخشب من 1/16 بوصة إلى أكثر من 1/4 بوصة.

جيب قشرة اللحاء

تشويه مليء باللحاء على شكل نمط حبي.

التشقق

الفتحة الطولية على سطح اللوح الخشب وتظهر نتيجة التجفيف السريع أو الخاطئ.

التسوس أو التعفن

تكسير مادة الخشب بواسطة الفطريات. يشير تلون خشب العصاراة إلى الدليل الأولي على التسوس.

العُجرة غير الكاملة

منطقة دائرية كانت تشكل في يوم من الأيام قاعدة فرع أو غصين ولها مركز اللب (في بعض الحالات قد يكون الخشب مفقوداً).

**ملحوظة:** على الرغم من أن قواعد تصنيف الرابطة الوطنية للأخشاب الصلبة (NHLA) لا تعتبر هذه الخصائص عيوباً للصفوف القياسية، إلا أن البدلات يتم إجراؤها داخل الأنواع الفردية.

مثال: القيقب الصلب والرماد تعد من الأنواع المرغوبة أكثر إذا كان هناك جزء كبير من اللوح يكون من خشب العصاراة (أبيض) وقليل جداً من خشب القلب. والعكس صحيح عند تحديد الأنواع مثل الكرز والبلوط والجوز. من الضروري أن يتعرف المشترون ليس فقط على كل نوع ولكن أيضاً مع مناطق النمو في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. يلعب المناخ والتربة وظروف النمو مثل التلال والوديان دوراً مهماً في نمو الشجرة. كما ذكرنا آنفاً، فإن قواعد الرابطة الوطنية للأخشاب الصلبة (NHLA) هي إطار العمل لبدء عملية النشاط التجاري.

يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول الخصائص والخصائص الفيزيائية والاستخدامات للأنواع الفردية على موقع [americanhardwood.org](http://americanhardwood.org) وفي المنشورات الفنية الأخرى.

# خشب الدردار الأمريكي

الاسم اللاتيني

*Fraxinus spp*، أو *Fraxinus americana* بشكل أساسي

الأسماء الشائعة الأخرى

الآش الشمالي، والآش الجنوبي

الدرجة الأولى والثانية (FAS)



الدرجة 1C



الدرجة 2AC



الاضمحلال

اللحاء أو نقص الخشب بسبب الطبيعة المستديرة للشجرة أو جذوع الأشجار.



التصدع

فصل بين حلقات النمو السنوية.



الانشطار

انقسام طولي للخشب نتيجة جفافه.



ثقوب اليرقة

ثقوب أكبر من 1/4 بوصة.



نخع الخشب

اللب الصغير الناعم في المركز الهيكلية للشجرة.

ملحوظة: تعتبر العيوب التالية سليمة ومسموح بها في القطع الواضح للدرجة 2B الرانجة: أماكن نقر وتجويف الطيور، وتجويف الصوت، وصمة الملصقات، والثقوب الدودية.

# خشب الكرز الأمريكي

الاسم اللاتيني

*Prunus serotina*

الأسماء الشائعة الأخرى

الكرز الأسود

الدرجة الأولى والثانية (FAS)



الدرجة 1C



الدرجة 2AC



# خشب الهيكوري الأمريكي

الاسم اللاتيني

*Carya spp*

الأسماء الشائعة الأخرى

يطلق عليها لفظ شجر البقان بالمناطق الجنوبية.

الدرجة الأولى والثانية (FAS)



الدرجة 1C



الدرجة 2AC



الدرجة 2BC



# خشب القيقب الأمريكي الصلب

الاسم اللاتيني

*Acer saccharum*


الأسماء الشائعة الأخرى

القيقب السكري، القيقب الصخري، القيقب الأسود

الدرجة الأولى والثانية (FAS)



الدرجة 1C



الدرجة 2AC



# خشب القيقب الأمريكي اللين

الاسم اللاتيني

*Acer rubrum*، أو *Acer macrophyllum*

الأسماء الشائعة الأخرى

القيقب الأحمر، ورقة القيقب الضخمة

الدرجة الأولى والثانية (FAS)



الدرجة 1C



الدرجة 2AC



الدرجة 2BC



# خشب البلوط الأحمر الأمريكي

الاسم اللاتيني

*Quercus spp*، أو *Quercus rubra* بشكل أساسي


الأسماء الشائعة الأخرى

البلوط الأحمر الشمالي، البلوط الأحمر الجنوبي

الدرجة الأولى والثانية (FAS)



الدرجة 1C



الدرجة 2AC



# البلوط الأبيض الأمريكي

الاسم اللاتيني

*Quercus spp*، أو *Quercus alba* بشكل أساسي

الأسماء الشائعة الأخرى

البلوط الأبيض الشمالي، البلوط الأبيض الجنوبي

الدرجة الأولى والثانية (FAS)



الدرجة 1C



الدرجة 2AC



# خشب الزنبق الأمريكي

الاسم اللاتيني

*Liriodendron tulipifera*


الأسماء الشائعة الأخرى

الهور الأصفر، والزنبق الحور، وخشب الكناري الأبيض؛ ولا ينبغي الخلط بينه وبين الحور الأوروبي أو الصيني

الدرجة الأولى والثانية (FAS)



الدرجة 1C



الدرجة 2AC



# خشب الجوز الأمريكي

الاسم اللاتيني

*Juglans nigra*

الأسماء الشائعة الأخرى

الجوز الأسود

الدرجة الأولى والثانية (FAS)



الدرجة 1C



الدرجة 2AC



الدرجة 2BC



## الإرشادات الإضافية

الاستثناءات الإقليمية لدرجات الرابطة الوطنية للأخشاب الصلبة (NHLA) القياسية

تغطي درجات الرابطة الوطنية للأخشاب الصلبة (NHLA) غالبية الأخشاب الصلبة التجارية، الأنواع التي تنمو في الولايات المتحدة الأمريكية. فيما يلي ملخص موجز عن الأنواع المختلفة وفرز الألوان التي يمكن طلبها من المورد الأمريكي.

### الغنت الأحمر الأمريكي

ينمو حصريًا في شمال غرب المحيط الهادئ بين المدرجات الشاسعة من الأخشاب اللينة، مثل تنوب دوغلاس والصنوبر، ويعد من أهم الأخشاب التجارية الصلبة في هذه المنطقة. قواعد تصنيف الغنت الأحمر موجهة أكثر للاستخدامات النهائية المحددة والديكور الخارجي. تم تصنيف الغنت الأحمر باستخدام قواعد الرابطة الوطنية للأخشاب الصلبة (NHLA) المنشورة في قواعد الرابطة الوطنية للأخشاب الصلبة (NHLA) لقياس وفحص الأخشاب الصلبة والسرو. تم تطوير القواعد على الساحل الغربي للولايات المتحدة مع اعتبار شؤون المصنعين والصادرات.

تشمل نقاط الدرجات الرئيسية الدرجات من الوجه الأفضل بدلاً من الجانب السيئ كما هو الحال في قواعد تصنيف الرابطة الوطنية للأخشاب الصلبة (NHLA) القياسية، تعتبر التجايف الصغيرة بالشجر بكونها عقد رئيسية بهيكل الشجر وليست عيوبًا. تشمل الدرجات الأولية على متفوقة (مختارة وفضلى)، ودرجة الخزانات (درجة 1 الرانجة) والإطار (رقم 2 الرانجة) والتي تشبه الاستخدامات مثل درجات الرابطة الوطنية للأخشاب الصلبة (NHLA) القياسية. درجة الخزانة الاستثنائية هي الخشب الذي يباع عادةً على السطح (مسطح) وغالبًا ما يتم قطعه لأطوال عرض معين. استشر المورد المحلي للحصول على شرح أكثر تفصيلاً لدرجات أدر والمنتجات المتاحة.

### خشب الجوز الأمريكي

يعتبر الجوز من نخبة الأخشاب الصلبة الأمريكية، وهو المفضل للأخشاب الداكنة للأثاث الفاخر والديكورات الداخلية والأسلحة النارية. ينمو الجوز في أكشاك متناثرة على نطاق واسع في جميع أنحاء النصف الشرقي من الولايات المتحدة، وخاصة في الغرب الأوسط. تاريخياً، تم تنقيح قواعد تصنيف الجوز الدرجة الأولى والثانية (FAS) لتشجيع الاستخدام الأفضل لهذه الأنواع القيمة. لهذا السبب، تسمح درجات الجوز الدرجة الأولى والثانية (FAS) بألواح أصغر، من حيث العرض والطول. يتم قبول الخصائص الطبيعية أيضاً إلى حد أكبر من قواعد تصنيف الرابطة الوطنية للأخشاب الصلبة (NHLA) القياسية للأنواع الأخرى. يمكن العثور على شرح مفصل في كتاب قواعد الرابطة الوطنية للأخشاب الصلبة (NHLA). استشر المورد المحلي للحصول على درجات الجوز والمنتجات المتاحة.

### أهم الإرشادات:

1. يتم تصنيف الغنت الأحمر بالولايات المتحدة باستخدام الوجه الأفضل بدلاً من الجانب الضعيف.
2. تسمح قواعد تصنيف الجوز الأمريكية بألواح أصغر من حيث العرض والطول.

## فرز اللون

بالإضافة إلى الفرز حسب الدرجات أو اختيار عروض محددة، يتم بيع الأنواع المختلفة تجارياً بقيمة مضافة عند أخذ اللون في الاعتبار أيضاً. من المهم ملاحظة أن اللون في هذا التفسير يشير إلى خشب العصاراة وخشب القلب.

### رقم 1 (أبيض)/رقم 2 (أبيض)

عادةً ما يتم اختيار اللون على خشب القيقب الصلب، ولكن يمكن استخدامه على أي نوع تكون فيه قصاصات من خشب العصاراة مرغوبة، مثل الرماد والبتول والقيقب الناعم.

”رقم 1 أبيض“ يقصد به أن الوجوه والحواف القطع المقصوفة الواضحة يجب أن تكون كلها من خشب العصاراة.

”رقم 2 أبيض“ يقصد به أن وجه واحد بالإضافة لحواف القطع المقصوفة الواضحة يجب أن تكونا من خشب العصاراة ولا تقل نسبة الخشب العصاري عن 50% على الوجه العكسي.

### خشب القيقب الصلب وخشب الدرجة رقم 1 الرانجة

تُباع تجارياً عندما يلزم أن يكون وجه واحد فقط من اللوح من خشب العصاراة. يتم تطبيقه عادة على نفس الأنواع مثل ”رقم 1 أبيض“ و”رقم 2 أبيض“: على الرغم من أنه أقل صرامة. عند استخدام خشب القيقب الصلب وخشب الدرجة رقم 1 الرانجة، يجب أن يكون لكل لوح وجه واحد على الأقل من خشب العصاراة في القطع المقصوفة الشفافة.

### وجه واحد أحمر وأفضل

تُباع تجارياً عندما يكون وجه واحد على الأقل من خشب القلب. يطبق عادة على أنواع مثل الكرز والبلوط والجوز والصمغ وحتى البتولا والقيقب في بعض التطبيقات. ما يبحث عنه المنتج في هذه المواصفات هو أن جميع القطع المقصوفة الواضحة يجب أن يكون لها وجه واحد على الأقل من خشب القلب.

هناك مجموعة واسعة من الخيارات الإضافية المتاحة لمنتجاتي الخشب الصلب الأمريكيين في الفرز واختيار أطوال وعروض وحتى أنماط تجزعات معينة. إذا كان من الممكن الاتفاق على هذه الأمور بشكل فردي بين المنتجين والمشتريين، فيمكن أن تكون هناك فوائد من خلال إجراء تعديلات على الدرجات القياسية الموضحة في هذا الدليل. وقد يساعد ذلك أيضاً في تحسين العائد من كل جذع شجر وبالتالي المساهمة في استدامة الغابة. قد يقلل أيضاً من التكاليف على كلا الجانبين أو إضافة قيمة إلى التسليم.



# تعريف مصطلح عملية التقطيع السليم

قطع خالي من العفن، واللبي، والرج، والتلاشي. الملمس لا يعتبر. سوف يعترف بالتجويف الصوتية، أو أماكن نقر وتجويف الطيور، أو البقع، أو الخطوط أو ما يعادلها، ولا تؤثر فحوصات الموسم مادياً على قوة ثقب القطع، والدبابيس، والطلاقات، والديدان الموضعية. يتم إدخال ثقب أخرى 1/4 بوصة أو أكبر، ولكن يجب أن تكون محدودة على النحو التالي: قطر واحد 1/4 بوصة في كل قطع أقل من 12 وحدة، اثنان 1/4 بوصة أو 1/2 بوصة لكل 12 وحدة وعلى جانب واحد فقط من القطع.

## خطوات تحديد الدرجة:

1. تحديد الأنواع.
2. احسب قياس السطح (SM).
3. حدد الجانب الضعيف من اللوح.
4. من هذا الوجه الضعيف، احسب النسبة المئوية للخشب الصافي المتاح.
5. إذا كان الرقم 1C هو درجة الوجه الضعيف، فتتحقق من الوجه الأفضل لمعرفة ما إذا كان سيعمل على تصنيف الدرجة الأولى والثانية (FAS) لـ F1F أو تحديد الدرجات المطلوب تحقيقها.
6. بمجرد تحديد الدرجة، تحقق من أي ميزات خاصة مثل خشب العصارة أو قطع المقصوصة خشب القلب لأنواع الألوان الخاصة.
7. الفرز حسب الحزم حسب مواصفات البائع والمشتري.

# ملخص درجات الخشب الصلب الأمريكي

رقم 2A & 2B الرانجة	رقم 1، الدرجة الأولى الرانجة	الدرجة المختارة	الدرجة الأولى والثانية - أحادي الوجه	الدرجة الأولى والثانية (FAS)	الحجم الأدنى للوح
رقم 2A & 2B الرانجة	رقم 1، الدرجة الأولى الرانجة	الدرجة المختارة	الدرجة الأولى والثانية - أحادي الوجه	الدرجة الأولى والثانية (FAS)	الحجم الأدنى للوح
3 بوصة × 4 بوصة	3 بوصة × 4 بوصة	4 بوصة × 6 بوصة	نفس المقياس كالمقاس الدرجة الأولى والثانية لبعض الأنواع المتدرجة	2 بوصة × 8 بوصة	
3 بوصة × 2 بوصة	4 بوصة × 2 بوصة 3 بوصة × 3 بوصة			4 بوصة × 5 بوصة 3 بوصة × 7 بوصة	الحجم الأدنى للتقطيع
القياس السطحي للوح 6 × 50%	القياس السطحي للوح 8 × 66 2/3%		لا بد للوجه الأقوى للوح أن يكون ضمن فئة الدرجة الأولى والثانية	القياس السطحي للوح 10 × 83 1/3%	الحد الأدنى المتحصل عليه
المقاس السطحي 2	القياس السطحي للوح + 1 3		لا بد للوجه الأضعف للوح أن يكون ضمن فئة الدرجة الأولى الرانجة	المقاس السطحي 4	صيغة لتحديد عدد قطع المقصوصة واضحة

## ملاحظات:

- يلخص هذا المخطط المتطلبات الرئيسية للدرجات القياسية. للحصول على معلومات كاملة، راجع القسم المناسب من كتاب قواعد الرابطة الوطنية للأخشاب الصلبة (NHLA).
- بالنسبة للأخشاب المجففة داخل الأفران، يُسمح بالانكماش بمقدار 1/2 بوصة لأدنى حجم للوح في كل درجة.
- الدرجة 2A الرانجة تتطلب القطع المقصوصة الواضحة.
- الدرجة 2B الرانجة هي درجة فائدة تتطلب أن تكون القطع المقصوصة سليمة.



# جدول أرقام المقارنة

## الخصائص الفيزيائية والميكانيكية

النقل النوعي (12% MC)	متوسط الوزن (12% MC)، كجم / م <sup>3</sup>	متوسط الاتكماش الحجمي (الأخضر إلى 6% MC)، %	معدل التمزق (ميغاباسكال)	معدل المرونة (ميغاباسكال)	مقاومة الانضغاط (الموازية للتجزع) (ميغاباسكال)	الصلابة، N
0.41	449	10.1	67.571	9,515	40.129	2624
0.60	673	10.7	103.425	11,997	51.092	5871
0.38	417	9.2	57.918	8,136	29.304	1557
0.37	417	12.6	59.987	10,067	32.613	1824
0.64	741	13.0	102.736	11,859	50.334	5782
0.62	689	13.4	114.457	13,859	56.332	5604
0.50	561	9.2	84.809	10,274	49.023	4226
0.40	449	11.3	58.608	9,466	33.854	1913
0.53	593	11.0	89.635	10,274	43.852	3825
0.52	545	12.0	86.188	11,308	43.576	3781
0.53	593	13.5	76.535	8,205	37.509	3914
0.75	833	14.3	138.590	15,583	63.365	لا يوجد
0.66	737	لا يوجد	94.462	11,928	54.126	8095
0.63	705	11.9	108.941	12,618	53.988	6450
0.54	609	10.5	92,393	11,308	45.093	4226
0.48	545	9.3	73,777	9,998	41.025	3781
0.63	705	10.8	98.599	12,549	46.610	5738
0.68	753	لا يوجد	75.156	10,274	41.991	4715
0.68	769	12.6	104.804	12,273	51.299	6049
0.49	545	11.4	68.950	9,791	37.095	3425
0.42	449	9.8	69.640	10,894	38.198	2402
0.55	609	10.2	100.677	11,584	52.264	4492
0.39	417	11.5	53.800	6,960	28.300	لا يوجد

# مسرد المصطلحات

' قدم

" بوصة

**1 بوصة** 25.4 ملليمتر (مم)

**1 م** 3.281 قدم

**1 م<sup>3</sup>** 35.315 قدم مكعب

**1 م<sup>3</sup>** 424 قدم مكعب

**1 قدم لוחي** 2.36 متر مكعب (م<sup>3</sup>)

**AHEP** ملف شؤون البيئة – أمريكيان هاردوود. مستند شحن خاص بالشحنة يوفر معلومات لإثبات شرعية واستدامة أنواع الأخشاب الصلبة الأمريكية الواردة في تلك الشحنة بما في ذلك البيانات الكمية عن الآثار البيئية المرتبطة بتسليمها في أي مكان في العالم.

**BF** قدم لוחي

**BM** مقياس القدم اللوحي

**بصمة كربونية** ملخص لجميع غازات الدفيئة المنبعثة أثناء عملية صنع جسم ما ويتم التعبير عنها بالكيلوجرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (كجم من مكافئ ثاني أكسيد الكربون).

**عزل الكربون** أثناء النمو تمتص الأشجار ثاني أكسيد الكربون CO<sub>2</sub> من الغلاف الجوي. بمجرد حصاد الأشجار ومعالجتها لإنتاج خشب منشور (أو أي منتج خشبي آخر)، فإنها تستمر في تخزين ثاني أكسيد الكربون CO<sub>2</sub>. يشار إلى هذا العمل الخاص بتخزين ثاني أكسيد الكربون بالعزل. CO<sub>2</sub>

**التحقق الطولي** التحقق من عملية الفصل للألياف الخشبية التي لا تمر عبر المقطع العرضي بأكمله. الفحوصات ناتجة عن إجهاد التوتر أثناء عملية التجفيف.

**قوة الانضغاط** القدرة على مقاومة قوة تميل إلى تقصير عضو هيكلي عن طريق سحق الألياف طولياً.

**CLT** الخشب الرقائقي المتقاطع

**التسوس** تحلل مادة الخشب عن طريق الفطريات (مصطلحات أخرى: تعفن، تعفن).

**الوزن** الكثافة لكل وحدة حجم. تتأثر كثافة الخشب بمعدل النمو والنسبة المئوية للخشب المتأخر وفي القطع الفردية ونسبة خشب القلب.

**ثبات الأبعاد** مصطلح يصف ما إذا كان قسم من الخشب سيقاوم التغيرات في الحجم مع اختلاف محتوى الرطوبة (مصطلح آخر: الحركة في الأداء).

**المتانة** مقاومة الخشب لمهاجمة الفطريات والحشرات والحفريات البحرية.

**FAS** الخدمات الزراعية الأجنبية

**درجة FAS** أعلى جودة من درجات الرابطة الوطنية للأخشاب الصلبة (NHLA) للأخشاب.

**FIA** برنامج تحليل وجرد موارد الغابات. يتتبع برنامج تحليل وجرد موارد الغابات (FIA) نمو أنواع الخشب الصلب الأمريكي سنوياً، حسب المقاطعة، عبر الولايات المنتجة للأخشاب الصلبة في أمريكا.

**النموذج** النموذج الناتج على سطح الخشب عن طريق حلقات النمو السنوية، والأشعة، والعقد، والانحرافات عن التجزعات العادية، مثل التلويين المتشابك والموج، والتلويين غير المنتظم.

**خشبة طولانية مركبة** قطعة خشب أو جزء منها مقطوع ومجهز للتحويل إلى قشرة أو جزء من جذوع محولة مناسبة لمزيد من التحويل.

**خشب طبقي مصمغ** طبقات من الأخشاب المصمغة ببعضها البعض.

**التجزع** اتجاه الألياف في الخشب المنشور أو حجمها أو ترتيبها أو مظهرها أو جودتها. يُستخدم التجزع المستقيم لوصف الخشب حيث تعمل الألياف والعناصر الطولية الأخرى بالتوازي مع محور القطعة.

**الجيب الصمغي للحاء** تراكم موضعي مفرط للراتنج أو الصمغ في الخشب.

**الصلابة** مقاومة الخشب ضد التجويف والتآكل

**ترد القيم بالنيوتن (N)** وهي مقياس للحمل المطلوب لتضمين كرة فولاذية مقياس 11.3 مم إلى نصف قطرها في الخشب.

**الخشب الصلب** وصف ينطبق على الأخشاب من الأشجار عريضة الأوراق دائمة الخضرة (كاسيات البذور). المصطلح لا يشير إلى الصلابة الفعلية للخشب.

**خشب القلب** هي طبقات الخشب الداخلية في الأشجار النامية التي توقفت عن احتواء الخلايا الحية. يعتبر خشب القلب الصلب بلون داكن أكثر من خشب العصاره، ولكن لا يتم تمييز الاثنين بوضوح بصفة دائمة.

**التنقية** عملية تجفيف الخشب بشكل مصطنع في ظل ظروف خاضعة للرقابة العلمية. الأفران هي الغرف المستخدمة لهذه العملية.

**LCA** تقييم دورة الحياة، غالبًا ما يكون تقييمًا بيئيًا. نظام قياس علمي يتضمن جمع البيانات عن جميع مدخلات ومخرجات المواد والطاقة والنفايات المرتبطة بمنتج على مدار دورة حياته بالكامل لحساب التأثير البيئي.



**القيمة المتحصلة** المصطلح الأمريكي لقياس الخشب. (يشير الإحصاء الأخضر إلى القياس قبل التجفيف داخل الأفران وصافي العد للقياس بعد التجفيف داخل الأفران.)

**قوة الشد** القدرة على مقاومة قوة معينة بناءً على عوامل عضوية وتميل إلى إطالة العضو أو سحب الألياف بعيداً عن بعضها بشكل طولي.

**النسيج الخشبي** مُحدد بالحجم النسبي وتوزيع عناصر الخشب. يوصف بأنه خشن (عناصر كبيرة)، ناعم (عناصر صغيرة) أو حتى (حجم موحد للعناصر).

**الاعوجاج** تشوه في مسار الخشب يسبب انحرافاً عن مستواه الأصلي، وعادة ما يحدث أثناء عملية التجفيف. يشمل الاعوجاج الكوب والقوس والالتواء واللف.

**الوزن** يعتمد وزن الخشب الجاف على المساحة الخلوية، أي نسبة مادة الخشب إلى الفضاء الجوي. تم تمثيل القيم لكل نوع بالكيلو جرام / م<sup>3</sup> عند 12%.

**بقع النخع** شبيهة النخع، وهي عبارة عن خطوط غير منتظمة من الأنسجة في الخشب، بسبب هجوم الحشرات على الشجرة النامية.

**خشب منشور بشكل ربعي (مصدع)** يتم قطعه من الجذع الموجود على المحور أو بالقرب منه لإنتاج أنماط تجزعات مستقيمة أو رأسية.

RWL عروض وأطوال عادية

S2S سطح (مسطح) لوجهان من أوجه الخشب.

S4S سطح (مسطح) لأربعة جوانب (مثل PAR)

**خشب العصاره** خشب العصاره: المنطقة الخارجية من الخشب في الشجرة بجوار اللحاء. يعتبر خشب العصاره أفتح لوناً فاتحاً من خشب القلب الصلب ولكنه يفترق إلى مقاومة التعفن.

**الانكماش** تقلص ألياف الخشب الناجم عن التجفيف تحت درجة تشبع الألياف (عادة ما يكون ضمن نسبة 25 - 27%). يتم التعبير عن القيم كنسبة مئوية من أبعاد الخشب عندما يكون لونه أخضر.

SM مقياس السطح

**الوزن النوعي** الوزن النسبي لمادة ما مقارنة مع وزن مساوٍ لحجم الماء. تستند قيم الوزن النوعي على حجم الخشب عند 12% والوزن المجفف بالأفران.

**الانشطار** فصل الألياف في قطعة من الخشب من وجه إلى وجه (مصطلح آخر: نهاية الانقسام).

**الصبغة (البقعة)** اختلاف عن اللون الطبيعي للخشب أو تغير في اللون قد يكون ناتجاً عن كائنات دقيقة أو معادن أو مواد كيميائية. ينطبق المصطلح أيضاً على المواد المستخدمة لإضفاء اللون على الخشب.

**مسطح** المصطلح الأمريكي المستخدم لوصف الخشب المنشور الذي تم تسطيحه وتساويه.

**خشب Lumber** هو المصطلح الأمريكي للخشب المحول أو الخشب المنشور. مصانع الخشب ومناشر الخشب هي المصطلحات المستخدمة لوصف وحدات المعالجة التي تنفذ هذا التحويل.

م متر

م<sup>2</sup> متر مربع

م<sup>3</sup> متر مكعب

**إحلال (تجديد) المواد** رقم يمثل مقدار الوقت المستغرق لإعادة النمو الطبيعي عبر غابات الأخشاب الصلبة الأمريكية بأكملها، لاستبدال حجم الأخشاب المقطوعة المستخدمة في بعض المشاريع الإبداعية.

MBF ألف قدم لوجي

مم ملليمتر

**معامل المرونة** إجهاد وهمي ضروري لمد قطعة من المادة إلى ضعف طولها، وضغطها إلى نصف طولها. يتم إعطاء قيم الأنواع الفردية بالميغا باسكال (MPa) - ما يعادل "ن" / N (م<sup>2</sup>).

**معامل التمزق** إجهاد الألياف المكافئ عند الحمل الأقصى.

**معامل الثبات** يستخدم في التصميم الإنشائي ويتم الحصول عليه عن طريق تحميل قطع الخشب للتخلص منها.

**محتوى الرطوبة (MC)** وزن الماء الموجود في الخشب معبراً عنه كنسبة مئوية من وزن الخشب المجفف داخل الأفران.

N "ن" معامل قوة نيوتن

**الرابطة الوطنية للأخشاب الصلبة (NHLA)** الرابطة الوطنية للأخشاب الصلبة

PAR مخطط (سطحي) من جميع النواحي (مثل S4S)

#### تطبيقات حية

الصور التي استخدمها بيتر كريجي	درج لا نهاية له بواسطة جوديث ستينتونوت	مدرج ملعب وردز وارنر بواسطة جون كارديول
مدرسة بيل فوريس تري بواسطة مورلي فون ستيرنبرغ	مخبز شارع بورك بواسطة مايكل فايرينوالد	رنسبل بواسطة جوزيف فوكس
الأمواج الخشبية من بواسطة دينيس جيلبرت	صور من كونيكند بواسطة ديفيد كليفلاند	متحف ميكلين بواسطة هوف فان بويسلندن
مقر بلومبرج بواسطة جيمس نيوتن ونيجل يونج (بلومبرج)	أكاديمية رويال للموسيقى بواسطة آدم سكوت	قاعة أبكس بواسطة مورلي فون ستيرنبرغ
ماجى أولدهام بواسطة جون كارديول	متجر ميت مات ماما بواسطة أدريا جولا	مركز إيراسموس الطبي بواسطة بارت جوسلين
أوبان دوريه بواسطة أدريان ويليامز	مؤسسة ماجى أولدهام بواسطة أليكس دي رايك	دير وورث بواسطة إدموند سمنر
مسرح نيويورك بواسطة الأرد فان دير هوك	مطار حيدر علييف بواسطة سيرجيو غيتي	مقال 4 بواسطة خايمي نافارو
الخشب المزدوج في مدريد بواسطة كونستانتينو بارغوس	كنيسة كريسينت بواسطة جين إيري	مسرح لينبري بواسطة هوفتون وكرو
تصميم على شكل ابتساماة بواسطة توم دونالد	الدرج الحي بواسطة مارك كوكسيدج	بتلر بواسطة جيوفاني ناردي

# جهات الاتصال

على مدار أكثر من 30 عامًا، كان المجلس الأمريكي لتصدير الأخشاب الصلبة (AHEC) في طليعة المروجين الدوليين للأخشاب، حيث تمكن من بناء علامة تجارية فريدة ومبتكرة للأخشاب الصلبة الأمريكية. ويضمن البرنامج العالمي للمجلس الأمريكي لتصدير الأخشاب الصلبة مستقبلًا آمنًا للأخشاب الصلبة الأمريكية من خلال إظهار الأداء والإمكانات الجمالية لهذه المواد المستدامة، مع تقديم أفكار مستوحاة إبداعية ذات قيمة ومساعدات فنية.

من خلال مقر العاصمة واشنطن وستة مقرات خارجية ذات موقع استراتيجي بين الأسواق الكبرى للأخشاب الصلبة، ينفذ المجلس الأمريكي لتصدير الأخشاب الصلبة برنامجًا عالميًا غير الميَّع هدفه للرياح للترويج باستخدام الأنشطة في أكثر من 35 دولة. وتُدار جميع البرامج من خلال المساعي المشتركة بين القائمين على صناعة الأخشاب الصلبة في الولايات المتحدة وإدارة الخدمات الزراعية الأجنبية (FAS) التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA).

## مقرات المجلس الأمريكي لتصدير الأخشاب الصلبة:

اليابان info@ahec-japan.org	أستراليا/ نيوزيلندا oceania@americanhardwood.org	مقر الولايات المتحدة الرئيسي www.ahec.org
الهند (أيضًا نيبال، وبنغلاديش وسريلانكا) india@americanhardwood.org	الصين وجنوب شرق آسيا info@ahec-china.org	أوروبا europe@americanhardwood.org
	المكسيك وأمريكا اللاتينية info@ahec-mexico.org	الشرق الأوسط وأفريقيا mena@americanhardwood.org

تضم صناعة الصادرات التي تمثلها العديد من الشركات الصغيرة التي لا يزال العديد منها مملوكًا من قبل الأسر، والتي تعمل في نشر الخشب، أو في صناعة القشرة الخشبية، أو في إنتاج القوالب والأرضيات، أو كتجار في ساحات تجميع أفران التجفيف. تصدر هذه الصناعة كميات كبيرة (بالحاويات) لأكثر من 20 نوعًا من الأخشاب الصلبة المتوفرة تجاريًا إلى أكثر من 50 دولة حول العالم.

يمثل المجلس الأمريكي لتصدير الأخشاب الصلبة صوت صناعة الأخشاب الصلبة في أسواق التصدير ويمثل المصدرين الواعدين الأمريكيين للأخشاب الصلبة وجمعيات تجارة منتجات الأخشاب الصلبة في الولايات المتحدة.

## شركاء الجمعية:

الجمعية الغربية الخشب الصلب (WHA) www.westernhardwood.com	جمعية الخشب الصلب المزخرف (سابقًا HPVA) www.decorativehardwoods.org	جمعية مصنعي خشب الجوز الأمريكي (AWMA) www.walnutassociation.org
الجمعية الشرقية لقاطعي الأخشاب (NELA) www.northernlogger.com	الجمعية الوطنية للأخشاب الصلبة (NHLA) www.nhla.com	شركة الأبالاش لمنتجات الأخشاب الصلبة (AHMI) www.appalachianwood.org
جمعية مصنعي مكونات الخشب (WCMA) www.woodcomponents.org	الجمعية الوطنية للأرضيات الخشبية (NWFPA) www.woodfloors.org	جمعية مصنعي الأخشاب الصلبة (HMA) www.hardwoodinfo.com